

Joncryl[®] PRO 1532 (Joncryl[®] 1532)

产品性质 Joncryl® PRO 1532是一款可用于工程养护和工业涂料领域的丙烯酸乳液。

主要特性和优点 对多种基材具有出色的附着力

耐潮气,隔绝空气中水分侵蚀

耐腐蚀性好

化学成分 丙烯酸乳状液体

特性

外观 白色乳状液体

典型参数 (不作为产品规格说明书)

| 不挥发物含量(2克,145°C烘60分钟) | 50% ~ 52% |
|---------------------------------------|---------------|
| pH (25 °C) | 7.2 ~ 8.2 |
| 粘度(25 ℃,Brookfield #2LV转子,30rpm, 30秒) | 100 ~ 700 cps |
| 密度(20℃) | 1.06 g/mL |
| 玻璃化温度 | 14 °C |
| 冻融稳定性(-5℃) | 稳定 |

应用

Joncryl® PRO 1532是一款能为各种基材提供附着力,耐潮气、耐水和耐腐蚀性好的丙烯酸乳液,可用于底漆,面漆以及直接用于金属的应用。 Joncryl® PRO 1532在面漆应用中还具有出色的防单宁和防污效果。 Joncryl® PRO 1532推荐使用在以下应用,通用金属涂料,地板、家具或木制品等的木器涂料,塑胶涂料以及水泥基涂料,室内室外均适用。

配方指导

成膜

Joncryl® 1532可以室温成膜,无需另外添加成膜助剂即可配制,这使得涂料的配方接近零VOC。但是增加使用助溶剂的话,性能会有极大提升,大多数助溶剂的建议添加量至少为树脂固含的10%,用量在15%~20%达到最佳性能。Joncryl® PRO 1532可使用多种溶剂,包括不含HAPS的溶剂。

目前已发现使用丁基溶纤剂¹和丁基卡必醇¹的混合物具有出色的性能,甲基卡必醇¹具有良好的早期耐水性,而Texanol²可用于恶劣条件下的成膜,例如温度为4°C、湿度为90%的情况。

分散特性

Joncryl® PRO 1532具有剪切稳定性,可以作为研磨介质使用,尤其是考虑到温度变化和分散时间等因素的时候。但是通常情况下,我们不建议在研磨过程中使用,因为较长的分散时间或高粘度的研磨基料会产生热量,这会导致系统中有机胺挥发损失,从而产生凝胶。如果需要在Joncryl® PRO 1532中分散,可以加入挥发慢的有机胺(如DMEA)来补偿在分散时损失的部分。通常添加50%的有机胺水溶液可使系统充分稳定,但无论怎么样,规范生产依旧十分重要。

颜料的选择

防腐颜料的选择对于涂料的耐腐蚀性和长期储存稳定性都至关重要。目前已发现Halox³ SW-111与大多数配方兼容。而防腐颜料,诸如Halox³ SZP-391,Butrol⁴ 22和Busan⁴ 11-M1,可以通过适当的配漆技巧被使用,比如要求在其他颜料之前先添加防腐颜料,以避免在分散阶段出现问题。而另外一些防腐颜料(如Nalzin⁵ 2,Heucophos⁶ ZMP,Heucophos⁶ XPO和Heucophos⁶ ZPA)则与Joncryl® PRO 1532不相容。填料可以遵循标准的方法配制,目前尚未发现问题。

- ¹ Dow Chemical Company的注册商标
- ² Eastman Chemical Company的注册商标
- ³ Israel Chemicals Limited的注册商标
- ⁴ Buckman Laboratories, Inc.的注册商标
- ⁵ Elementis specialties的注册商标
- ⁶ Heubach GmbH的注册商标

储存

此产品应在0°C以上密封保存,并请注意必须防止长期霜冻。

如需进一步详细的应用信息,请联系我们技术支持部门。

安全

当使用这类产品时,请遵从产品安全资料的建议,并根据化学品性质进行个人和生产场地的安全、卫生防护。

注意事项

本技术说明书中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用,这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性之保证,用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利,恕不另行通知;上述信息亦不构成对产品合约质量之保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规之规定。

®=注册商标,™=巴斯夫集团商标,特殊说明除外

巴斯夫东亚地区总部有限公司

香港中环康乐广场1号怡和大厦45楼