

# Joncryl® OH 8770 ap

产品性质	Joncryl® OH 8770 ap是一款特别适合超高光的木器涂料领域应用的羟基丙烯酸分散体。
主要特性和优点	<div>快干，硬度建立快，最终硬度高</div> <div>异氰酸酯用量少，配方成本更低，低起泡倾向</div> <div>更多自交联，更好的耐化学品性能</div> <div>高光高透，漆膜丰满度更好</div> <div>耐堆叠性优异，满足生产应用要求</div> <div>与异氰酸酯反应，活化期长</div> <div>良好的耐候性，产品更耐用</div> <div>不含APEO和芳香烃，生态友好</div>
化学成分	羟基丙烯酸分散体

## 特性

外观	白色乳状液体
典型参数 <small>(不作为产品规格说明书)</small>	<div>重量固含45 %</div> <div>粘度（25 °C，Brookfield LV 1#转子，60rpm）60 mPa·s</div> <div>比重1.06 g/mL</div> <div>羟基含量（基于固含）3.8 %</div> <div>羟值127 mg KOH/g solids</div> <div>最低成膜温度72°C</div> <div>pH值6.5</div> <div>冻融稳定性（-18°C）稳定</div>

## 应用

Joncryl® OH 8770 ap是亚太区新开发供应的羟基丙烯酸分散体，不含APEO和芳香烃，快干，硬度建立快，耐堆叠性能优异，最终硬度高。因其引入自交联技术，异氰酸酯的需求量可以更少，配方成本可以做到更低，同时还有很好的耐化性。Joncryl® OH 8770 ap的羟基含量高，干膜透明性好，推荐用于高端木制家具和橱柜的高光面漆。

## 配方指导

推荐添加常用的成膜助剂，比如：BDG，DPM，TPnB等。典型的添加量为乳液供应形式的5%~7%。

## 储存

此产品必须在0°C以上密封保存，并注意必须防止长期霜冻。

如需进一步详细的应用信息，请联系我们技术支持部门。

---

### 安全

当使用这类产品时，请遵从产品安全资料的建议，并根据化学品性质进行个人和生产场地的安全、卫生防护。

### 注意事项

本技术说明书中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性之保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知；上述信息亦不构成对产品合约质量之保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规之规定。

® = 注册商标, ™ = 巴斯夫集团商标，特殊说明除外

**巴斯夫新材料有限公司**

中国上海市浦东新区江心沙路300号