

Joncryl® 8330 ap

产品性质

Joncryl® 8330 ap是一款推荐用于木器涂料的自交联型丙烯酸分散体，它能提供均衡的性能。

主要特性和优点

优异的耐水性和耐水白，提供更好的保护
快速建立硬度，最终硬度高，适合更高的质量要求
非常好的抗粘连性，适合流水线应用
良好的耐化学品性（咖啡，绿茶等）
在木材、金属、塑料等底材都有良好的附着力

化学成分

自交联型丙烯酸分散体

特性

外观

半透明乳状液体

典型参数

(不作为产品规格说明书)

重量固含	38%
粘度(25°C, Brookfield, LV #1 转子, 60rpm)	50 mPa·s
密度（比重）	1.03 g/mL
最低成膜温度	33 °C
pH值	8.1
冻融稳定性 (-5°C)	不稳定

应用

Joncryl® 8330 ap是新款本地化的自交联丙烯酸分散体，目标定位在亚太区的家具市场。它在大多数的关键性能都能展示出很好的平衡，优异的耐水性和耐水白，快速建立硬度，非常好的抗粘连性和耐化学品性。因此，它被推荐用于的中端的木器涂料，清漆和实色漆都可以应用。

配方指导

考虑到最低成膜温度，推荐添加常用的成膜助剂，比如：DPnB，DPM，BDG，甚至Texanol。典型的添加总量为乳液固体份的10%左右。

储存

此产品必须在0°C 以上密封保存，并注意必须防止长期霜冻。

如需进一步详细的应用信息，请联系我们技术支持部门。

安全

当使用这类产品时，请遵从产品安全资料的建议，并根据化学品性质进行个人和生产场地的安全、卫生防护。

注意事项

本技术说明书中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性之保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知；上述信息亦不构成对产品合约质量之保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规之规定。

® = 注册商标, ™ = 巴斯夫集团商标，特殊说明除外

巴斯夫新材料有限公司
中国上海市浦东新区江心沙路300号