

广东省建材产品质量检验中心
检验委托单(弹性体改性沥青防水卷材—GB18242-2008)

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。

☐ 隐藏委托单号委托单号 WT201906244位流水号

委托单位*		龙光工程建设有限公司			报 告 编 号	
生产单位		科顺防水科技股份有限公司				
工程名称*		御水岸首期项目				
监督登记号			工程编码		委托日期*	2019/06/24
委托人	姓名	请打印后在表格上签名	<input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员*	林宾岳	见证员编号*	潮湘建见证20190415
	电话*	18978904799	<input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位*	广东广信建筑工程有限公司		
检验类别*		<input type="radio"/> 委托检验 <input checked="" type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他				
样品状态*		<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常	领取报告方式*		<input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄	代码* 2820

样品信息

样品名称*	CKS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材			样品处理*	<input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样	报告份数*	一式 3 份
型号/规格*	样品数量*	批号	批量	工程部位*	样品编号		
耐根穿刺SBS II PY PE PE 4.0	1 组			地下室顶板			
检验依据		检验项目*					
[GB18242-2008]弹性体改性沥青防水卷材		<div><input checked="" type="checkbox"/> 拉力 <input checked="" type="checkbox"/> 耐热性 <input checked="" type="checkbox"/> 不透水性 <input checked="" type="checkbox"/> 延伸率(玻纤胎无此项) <input type="checkbox"/> 单位面积质量 <input type="checkbox"/> 面积 <input type="checkbox"/> 厚度 <input type="checkbox"/> 可溶物含量 <input type="checkbox"/> 低温柔性 <input type="checkbox"/> 外观 <input type="checkbox"/> 浸水后质量增加 <input type="checkbox"/> 热老化 (<input type="checkbox"/> 拉力保持率 <input type="checkbox"/> 延伸性保持率 <input type="checkbox"/> 低温柔性 <input type="checkbox"/> 尺寸变化率 <input type="checkbox"/> 质量损失) <input type="checkbox"/> 接缝剥离强度 <input type="checkbox"/> 钉杆撕裂强度(PYG要求) <input type="checkbox"/> 矿物粒料粘附性 <input type="checkbox"/> 卷材下表面沥青涂盖层厚度</div>					
注：请勿在上方（型号/规格）中，删除下列已选选项。 型号：* <input type="radio"/> I 型 <input checked="" type="radio"/> II 型 胎基：* <input checked="" type="radio"/> 聚酯毡(PY) <input type="radio"/> 玻纤毡(G) <input type="radio"/> 玻纤增强聚酯毡(PYG)； 上表面材料：* <input checked="" type="radio"/> 聚乙烯膜(PE) <input type="radio"/> 细砂(S) <input type="radio"/> 矿物粒(片)料(M)； 下表面材料：* <input type="radio"/> 细砂(S) <input checked="" type="radio"/> 聚乙烯膜(PE) 卷材厚度 (mm)：* <input type="radio"/> 2.0 <input type="radio"/> 3.0 <input checked="" type="radio"/> 4.0							
委托备注			受理人		签单		
					签单日期		

说明:1.委托方在检验项目打“/”确认,保证所提供样品和资料的真实性.
2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理.
5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467