

广东省建材产品质量检验中心
检验委托单(预拌砂浆—GB/T 25181-2019)

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。隐藏委托单号 委托单号 WT202007164位流水号

委托单位*		阳江市建达建材有限公司			报告 编 号	
生产单位		阳江市建达建材有限公司				
工程名称						
监督登记号				工程编码	委托日期*	2020/07/16
委托人	姓名	请打印后在表格上签名		<input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员	见证员编号	
	电话*	13612445237		<input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位		
检验类别*		<input checked="" type="radio"/> 委托检验 <input type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他				
样品状态*		<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		领取报告方式*	<input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄	代码* 2820

样品信息

样品名称*	普通防水砂浆			样品处理*	<input type="radio"/> 退样 <input type="radio"/> 不退样		报告份数*	一式 3 份
型号/规格	样品数量	批号	批量	工程部位		样品编号		
P10 普通防水砂浆	1 组							
检验依据		检验项目				配比		
[GB/T 25181-2019]预拌砂浆 强度等级： 抗渗等级：P10 <input type="radio"/> 湿拌砂浆： <input type="radio"/> 砌筑 <input type="radio"/> 抹灰 (<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 机喷) <input type="radio"/> 地面 <input type="radio"/> 防水 <input checked="" type="radio"/> 干混砂浆： <input type="radio"/> 砌筑 (<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 薄层) <input type="radio"/> 抹灰 (<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 薄层 <input type="radio"/> 机喷) <input type="radio"/> 地面砂浆 <input checked="" type="radio"/> 普通防水砂浆		<input checked="" type="checkbox"/> 凝结时间 (干混：普通砌筑、普通抹灰、地面砂浆、普通防水) <input checked="" type="checkbox"/> 保水率 <input checked="" type="checkbox"/> 稠度 <input checked="" type="checkbox"/> 28d抗压强度 <input checked="" type="checkbox"/> 28d收缩率 (抹灰、防水) <input type="checkbox"/> 28d抗渗压力 (防水) <input type="checkbox"/> 14d拉伸粘结强度 (抹灰、防水砂浆) <input type="checkbox"/> 2h稠度损失率 (干混：普通砌筑、普通抹灰、机喷抹灰、地面、普通防水)				粉：水=1:0.14 (质量比)		
委托 备 注				受理人			签单	
							签单日期	

说明:1.委托方在检验项目打“√”确认,保证所提供样品和资料的真实性.
2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理.
5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467