

广东省建筑材料研究院有限公司

检验委托单(预拌砂浆—GB/T 25181-2019)

带\*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。

☐ 隐藏委托单号

委托单号 WT202305154

位流水号

委托单位 ( <input checked="" type="radio"/> 建设方 <input type="radio"/> 施工方 ) *		广州市盈坚建材科技发展有限公司		报告 编 号	
生产单位		广州市盈坚建材科技发展有限公司			
工程名称		最多只能输入40个字符，超出请填写在备注。			
工程地点 (广州地区选填项)					
建设单位 (广州地区选填项)					
施工单位 (广州地区选填项)					
监督单位 (广州地区选填项)					
监督登记号		工程编码		委托日期*	2023/05/15
委托人	姓名*	陈文钊	<input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员	见证员编号	
	电话*	13543445998	<input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位		
检验类别*		<input checked="" type="radio"/> 委托检验 <input type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他			
收款日期*		<input type="radio"/> 按合同约定 <input type="radio"/> 现结 <input checked="" type="radio"/> 取报告结 <input type="radio"/> 取报告后 ( <input type="radio"/> 1个月 <input type="radio"/> 1个季度 <input type="radio"/> 半年 ) 内			
样品状态*		<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常	领取报告方式*	<input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄	代码* 2820

样品信息

样品名称*	普通干混砂浆			样品处理*	<input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样	报告份数*	一式 3 份
型号 / 规格	样品数量	批号	批量	工程部位	样品编号		
M15 地面砂浆	1 组						

检验依据	检验项目	配比
[GB/T 25181-2019]预拌砂浆 强度等级：M15  抗渗等级：防水砂浆请填写此项  <input type="radio"/> 湿拌砂浆：  <input type="radio"/> 砌筑 <input type="radio"/> 抹灰 ( <input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 机喷 ) <input type="radio"/> 地面 <input type="radio"/> 防水  <input checked="" type="radio"/> 干混砂浆：  <input type="radio"/> 砌筑 ( <input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 薄层 ) <input type="radio"/> 抹灰 ( <input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 薄层 <input type="radio"/> 机喷 ) <input checked="" type="radio"/> 地面砂浆 <input type="radio"/> 普通防水砂浆	<input checked="" type="radio"/> 凝结时间 (干混：普通砌筑、普通抹灰、地面砂浆、普通防水) <input checked="" type="radio"/> 保水率 <input type="radio"/> 稠度 <input checked="" type="radio"/> 28d抗压强度  <input type="radio"/> 28d收缩率 (抹灰、防水) <input type="radio"/> 28d抗渗压力 (防水)  <input type="radio"/> 14d拉伸粘结强度 (抹灰、防水砂浆) <input checked="" type="radio"/> 2h稠度损失率 (干混：普通砌筑、普通抹灰、机喷抹灰、地面、普通防水)	料：水=1：0.12

委托 备 注		受理人		签单	
				签单日期	

说明:1.委托方在检验项目打“/”确认,保证所提供样品和资料的真实性.  
2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.  
3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.  
4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理.  
5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.