

惠州麥豐全面物性檢測報告

料號		HN7040		檢測日期	2023年5月28日
序號	檢測項目		檢測條件/要求	標準	检测数据 L 配方
1	硬度		Shore A	70±2	68 (2mm试片三层叠加)
2	抗張強度/(MPa)		N/A	≥ 15	14.65/14.93
3	伸長率/%		N/A	≥ 250	270/275
4	壓縮歪%		130°C / 24H	≤ 20	15.3
5	熱老化	硬度變化	120°C / 168H	0~5	3.8
		抗張強度變化率%		±25	10.0
		伸長率變化率%		±25	-12.8
6	HLT2	硬度變化	50°C / 100H	/	-4.5
		體積變化率%		-2~5	4.3
7	KBS 1	硬度變化	50°C / 100H	/	无油
		體積變化率%		-2~5	无油

★ 脆性下限
 軟化點
 (重慶用)
 脆性點
 15MPa
 (45度)

核准：

顧宇偉

品保審核：

原料審核：

胡明
 唐平

檢測：

蘇偉

表單編號：FM02026 版次：1.1