

惠州麥豐全面物性檢測報告

MFC 料號		NC4504MA		檢測日期		2023年3月13日		
ASTM D2000		M2BC 510 B14 A14 E014 E034 F17						
序號	檢測項目		檢測條件/要求	標準	上次檢測數據	本次檢測數據	判定	備註(研發說明)
1	硬度		Shore A	45±5	无	46	OK	
			IRHD		无	41.7		
			TYPE M		无	48		
			Mmicro Shore A		无	42.6		
2	比重		N/A	/	无	1.29	参考	
3	抗張強度/ (MPA)		N/A	10	无	12.2/12.5/12.8	OK	
4	伸長率/%		N/A	350	无	551/602/568	OK	
5	B14	壓縮歪%	100℃/ 22 H	35	无	16	OK	
6	A14 熱老化	硬度變化	100℃/ 70H	MAX15	无	1	OK	
		抗張強度變化率%		MIN-15	无	-1.8	OK	
		伸長率變化率%		MIN-40	无	-9.5	OK	
		體積變化率%		/	无	-0.7	参考	
7	E014 1#油	硬度變化	100℃/ 70 H	10~-10	无	3	OK	
		抗張強度變化率%		MIN-30	无	12.6	OK	
		伸長率變化率%		MIN-30	无	-13.5	OK	
		體積變化率%		15~-10	无	-8.2	OK	
8	E034 3#油	硬度變化	100℃/ 70 H	/	无	-13	OK	
		抗張強度變化率%		MIN-70	无	-46.8	OK	
		伸長率變化率%		MIN-55	无	-18.5	OK	
		體積變化率%		MAX120	无	51.5	OK	
9	F17 耐低溫	-40℃/ 3MIN		PASS	无			无酒精干冰

核准:

品保審核:

原料審核:

檢測: 張志輝

表單編號: FM02026 版次: 1.1