



MFC SEALING TECHNOLOGY CO., LTD.

麥豐全面物性檢測報告

MFC 料號		NE6002-1MA		檢測日期		2023年5月26日	
ASTM D200		M2CA	610	A25	B35	G21	EA14
序號	檢測項目		檢測條件/要求	標準	上次检测数据	本次檢測數據	判定 備註(研發說明)
1	硬度		Shore A	60±5	/	61.7	OK
2	比重		N/A	1.12±0.02	/	1.12	OK
3	抗張強度/(MPA)		N/A	≥10	/	13.74	OK
4	伸長率/%		N/A	≥250	/	478	OK
5	B35	壓縮歪%	125℃/ 22 H	≤70	/	46.31	OK
6	A26 熱老 化	硬度變化	150℃/ 70H	≤10	/	3.3	OK
		抗張強度/(MPA)		≥-20	/	-6.446	OK
		伸長率變化率%		≥-40	/	-24.897	OK
		體積變化率%		/	/	-0.62	參考
7	EA14 耐水	硬度變化	100℃/ 70H	/	/	-0.4	參考
		抗張強度/(MPA)		/	/	-8.339	參考
		伸長率變化率%		/	/	-22.634	參考
		體積變化率%		5~5	/	1.29	OK

核准:

品保審核:
原料審核:

檢測: 楊繼良

表單編號: FM02026 版次: 1.1