

惠州麥豐全面物性檢測報告

MFC 料號		NN70224MA		檢測日期		2022年10月29日	
ASTM D2000		M2BG 714 B14 A14 E014 E034 EF11 EF21 F17					
序號	檢測項目		檢測條件/要求	標準	檢測數據	判定	備註(研發說明)
1	硬度		Shore A	70±5	73	ok	
			IRHD		69.5		
			TYPE M		74		
			Mmicro Shore A		68.6		
2	比重		N/A	1.23±0.02	1.24	OK	
3	抗張強度/ (MPA)		N/A	14	15.7/15.6/15.4	OK	
4	伸長率/%		N/A	250	410/490/405	ok	
5	B14	壓縮歪%	100℃/ 22 H	25	16	OK	
6	A14 熱老化	硬度變化	100℃/ 70H	/	1	参考	
		抗張強度變化率%		/	10.9	参考	
		伸長率變化率%		/	-10.6	参考	
		體積變化率%		/	/	/	
7	E014 1#油	硬度變化	100℃/ 70H	10~-5	2	OK	
		抗張強度變化率%		MIN-25	12.3	OK	
		伸長率變化率%		MIN-45	-17.7	OK	
		體積變化率%		5~-10	-2.7	OK	
8	E034 3#油	硬度變化	100℃/ 70H	5~-10	-5	OK	
		抗張強度變化率%		MIN-45	8.3	OK	
		伸長率變化率%		MIN-45	-1.9	OK	
		體積變化率%		MAX25	6.9	OK	
9	EF11 燃油A	硬度變化	23℃/ 70H	10~-10	未做	可 依 前 次 報 告 輸 入	无异辛烷
		抗張強度變化率%		MIN-25			
		伸長率變化率%		MIN-25			
		體積變化率%		10~-5			
10	EF21 燃油B	硬度變化	23℃/ 70H	0~-30	未做	可 依 前 次 報 告 輸 入	无异辛烷和甲苯
		抗張強度變化率%		MIN-60			
		伸長率變化率%		MIN-60			
		體積變化率%		MAX40			
11	F17 耐低溫	-40℃, 3MIN		PASS	未做		无干冰, 酒精

核准:

品保審核:

原料審核:

檢測: 張志輝

顧宇

廖陽明

表單編號:

FM02026

版次: 1.1