

惠州麥豐全面物性檢測報告

MFC 料號		NV6008MA		檢測日期			2023年3月3日	
ASTM D2000		M4HK 607 B38 A1-11 E016 E036 E078						
序號	檢測項目		檢測條件/要求	標準	上次檢測數據	本次檢測數據	判定	備註(研發說明)
1	硬度		Shore A	60±5	无	63	OK	
			IRHD		无	54.8		
			TYPE M		无	67.9		
			Mmicro Shore A		无	58		
2	比重		N/A	1.89±0.03	无	1.92	OK	
3	抗張強度/ (MPA)		N/A	7	无	9.1/8.5/7.2	OK	
4	伸長率/%		N/A	200	无	349/323/282	OK	
5	B38	壓縮歪%	200℃/ 22 H	50	无	12	OK	
6	A1-11 熱老化	硬度變化	275℃/ 70H	MAX10	无	2	OK	
		抗張強度變化率%		MIN-40	无	-4.6	OK	
		伸長率變化率%		MIN-20	无	-3.2	OK	
		體積變化率%		/	无	/	/	
7	E016 1#油	硬度變化	150℃/ 70 H	10~-10	无	-2	OK	
		抗張強度變化率%		10~-10	无	-9.7	OK	
		伸長率變化率%		10~-10	无	1.5	OK	
		體積變化率%		5~-5	无	1.1	OK	
8	E036 3#油	硬度變化	150℃/ 70 H	10~-10	无	-1	OK	
		抗張強度變化率%		50~-50	无	-13.3	OK	
		伸長率變化率%		50~-50	无	-1.9	OK	
		體積變化率%		10~-10	无	3.1	OK	
9	E078 #油	硬度變化	200℃/ 70 H	5~-15	无			无E078油
		抗張強度變化率%		MIN-40	无			
		伸長率變化率%		MIN-20	无			
		體積變化率%		MAX15	无			

核准:

3/4

品保審核:
原料審核:

張志輝

檢測: 張志輝

表單編號: FM02026 版次: 1.1