

惠州麥豐全面物性檢測報告

MFC 料號		NN6072MA				檢測日期		2023年10月13日		
ASTM D2000		M2BG	610	A14	B14	EF11	EF21	E014	E034	F17
序號	檢測項目		檢測條件/要求		標準	檢測數據		判定	備註(研發說明)	
1	硬度		Shore A		60±5	61.5		OK		
2	比重		N/A		1.21±0.03	1.22		OK		
3	抗張強度/ (MPA)		N/A		≥10	12.85/12.94		OK		
4	伸長率/%		N/A		≥300	451/459		OK		
5	B14	壓縮歪%	100℃/ 22 H		≤25	18		OK		
6	A14 熱老化	硬度變化	100℃/ 70H		/	5.8		參考		
		抗張強度變化率%			/	6.2		參考		
		伸長率變化率%			/	-18.46		參考		
		體積變化率%			/	-6.35		參考		
7	E014 1#油	硬度變化	100℃/ 70H		10~-5	8.1		OK		
		抗張強度變化率%			≥-25	29.51		OK		
		伸長率變化率%			≥-45	-0.05		OK		
		體積變化率%			5~-10	-9.23		OK		
8	E034 3#油	硬度變化	100℃/ 70H		5~-10	-1.2		OK		
		抗張強度變化率%			≥-45	3.99		OK		
		伸長率變化率%			≥-45	-10		OK		
		體積變化率%			≤25	4.07		OK		
9	EF11 燃油A	硬度變化	23℃/ 70H		10~-10			未測	無燃油	
		抗張強度變化率%			≥-25			未測		
		伸長率變化率%			≥-25			未測		
		體積變化率%			10~-5			未測		
10	EF21 燃油B	硬度變化	23℃/ 70H		0~-30			未測	無燃油	
		抗張強度變化率%			≥-60			未測		
		伸長率變化率%			≥-60			未測		
		體積變化率%			40~0			未測		
11	F17 耐低溫	-40℃, 3MIN			PASS	/		未測		

核准:

品保審核:

原料審核:

檢測:

陳球仕

表單編號: 026 版次: 1.1