

惠州麥豐全面物性檢測報告

MFC 料號		NS5017F-1MA		檢測日期		2023年8月22日	
ASTM D2000		M5GE 506 B37 E016 E036 F19 Z1(A19)					
序號	檢測項目		檢測條件/要求	標準	檢測數據	判定	備註(研發說明)
1	硬度		Shore A	50±5	53.3	OK	硬度变化 以此为标准
2	比重		N/A	1.15±0.03	1.14	OK	
3	抗張強度/ (MPA)		N/A	≥6	7.62 / 7.57	OK	
4	伸長率/%		N/A	≥250	410 / 406	OK	
5	B37	壓縮歪%	175℃/ 22 H	25	11.12	OK	
6	A19 熱老化	硬度變化	225℃/ 70H	±15	-9.6	OK	
		抗張強度/(MPA)		±30	-22	OK	
		伸長率變化率%		≥-50	6	OK	
7	E016 1#油	硬度變化	150℃/ 70H	-15~0	-9	OK	
		抗張強度變化率%		≥-20	-6.85	OK	
		伸長率變化率%		≥-20	0.6	OK	
		體積變化率%		0~10	6.36	OK	
8	E036 3#油	硬度變化	150℃/ 70H	≥-30	-18.8	OK	
		抗張強度變化率%		/	-42.79	参考	
		伸長率變化率%		/	-8.95	参考	
		體積變化率%		0~60	46.43	OK	
9	F19/℃			≤-55	/	未测试	

核准:

品保審核:

原料審核:

檢測: 陈球仕

表單編號 FM02026 版次: 1.1