

# 州麥豐全面物性檢測報告

|            |             |            |            |           |        |         |           |          |
|------------|-------------|------------|------------|-----------|--------|---------|-----------|----------|
| MFC 料號     |             | NC5505-1/A |            | 檢測日期      |        |         | 2023年6月5日 |          |
| ASTM D2000 |             | M2BG       | 510        | B14       | A14    | E014    | E034      | F17 C12  |
| 序號         | 檢測項目        |            | 檢測條件/要求    | 標準        | 上次檢測數據 | 本次检测数据  | 判定        | 備註(研發說明) |
| 1          | 硬度          |            | Shore A    | 55±5      | 55     | 56.5    | ok        |          |
| 2          | 比重          |            | N/A        | 1.34±0.03 | 1.35   | 1.37    | OK        |          |
| 3          | 抗張強度/ (MPA) |            | N/A        | 10        | 11.2   | 10.53   | OK        |          |
| 4          | 伸長率/%       |            | N/A        | 350       | 534    | 375     | OK        |          |
| 5          | B14         | 壓縮歪%       | 100℃/ 22 H | 35        | 19     | 18.86   | OK        |          |
| 6          | A14<br>熱老化  | 硬度變化       | 100℃/ 70H  | ≤15       | 5      | 4.1     | OK        |          |
|            |             | 抗張強度變化率%   |            | ≥-15      | 16.9   | 11.795  | OK        |          |
|            |             | 伸長率變化率%    |            | ≥-40      | -6.8   | -16.092 | OK        |          |
|            |             | 體積變化率%     |            | /         | /      | /       | /         |          |
| 7          | E014<br>1#油 | 硬度變化       | 100℃/ 70H  | 10~-10    | -2     | -1.9    | OK        |          |
|            |             | 抗張強度變化率%   |            | ≥-30      | 21     | 24.145  | OK        |          |
|            |             | 伸長率變化率%    |            | ≥-30      | -13    | -5.747  | OK        |          |
|            |             | 體積變化率%     |            | 15~-10    | -7.4   | -4.87   | OK        |          |
| 8          | E034<br>3#油 | 硬度變化       | 100℃/ 70H  | /         | -15    | -15     | 參考        |          |
|            |             | 抗張強度變化率%   |            | ≥-60      | -42    | -49.74  | OK        |          |
|            |             | 伸長率變化率%    |            | ≥-50      | -15    | -36.063 | OK        |          |
|            |             | 體積變化率%     |            | ≤100      | 43.3   | 43.16   | OK        |          |
| 9          | F17<br>耐低溫  | -40℃, 3MIN |            | PASS      | PASS   | PASS    | OK        |          |

核准:

品保審核:

原料審核:

檢測:

楊繼良

表單編號: FM02026

版次: 1.1