Reference Table of TUBE Laser Cutting Process {With Gas}

Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
Carbon steel {02}	12kW		5.5--9.5	5--8	3.8--5.7	3.3--4.8	2.8--4.4	2.5--3.5	2.2--2.9	1.6--2.4	1.4--1.9	1.2--1.7	1.1--1.5	0.9--1.4	0.8--1.2	0.3--0.6	0.2--0.4
	6kW		5--6.5	4.5--5	3.8--5	3.2--4.8	2.5--3.8	2.1--3.3	1.8--2.6	1.5--1.9	1.2--1.6	0.9--1.3	0.6--1.1	0.5--0.7			
	3kW		3.5--6.5	3--4	3--3.8	2.5--3.3	2.2--3	1.9--2.5	1.4--1.8	1--1.5	0.8--1.1	0.6--0.9	0.4--0.6				
	1.5kW		3--4.5	2.5--3	2--2.6	1.8--2.2	1.4--1.8	1.2--1.5	1--1.3	0.7--1	0.6--0.8						
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
Stainless steel {N2}	12kW		7.5--12	7--11	6--11	6--10	6--8.5	5--8	4--6	3--5.5	2--4	1.8--2.3	1--1.3	0.8--1	0.4--0.5		
	6kW		7--10	6--9.5	5--9	4.8--5.7	4--5	3.5--4.2	2--3	1--1.8	0.8--1.1	0.5--0.7	0.3--0.5				
	3kW		7--9.5	6--7.5	4--5	3--4	2.5--3.8	2--2.8	0.9--1.3	0.3--0.6							
	1.5kW		5--7	4--6	2.5--3	1.4--2	1--1.6	0.7--1									
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
Aluminium {N2}	3kW		25--35	10--15	6--8	3.5--5	2.5--3.5	1.5--2.5	0.7--1								
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
Brass {N2}	3kW		6--12	5.5--11	5--8	3--4.5	2--2.5	1.5--2									

Reference Table of TUBE Laser Cutting Process {With Air}

Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
Carbon steel {Air}	12kW		7.5--12	7--11	6--10	6--9.5	6--8.5	5.5--8	5--6.5	4.5--5.5	3.5--4.2	2--2.5	1--1.5	0.8--1			
	6kW		7--11	6--9	5.5--6	4.5--5.5	3--5	2.5--4									
	3kW		7--9.5	6--7.5	4--5	3--4											
	1.5kW		5--8	4--6													
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
Stainless steel {Air}	12kW		7.5--12	7--11	6--11	6--10	6---9	5--8.5	4--7	3.5--6	2.5-4.5	2--2.5	1--1.3	0.8--1	0.4--0.6		
	6kW		7---10	6--9.5	5--9	5--6	4--5.5	3.5--4.8	2.2--3.5	1.5--2	1--1.8	0.5--0.7	0.3--0.5				
	3kW		7--9.5	6--7.5	4--5	3.5--4	2.5--3.8	2.2--3	0.9--1.3	0.5--0.8							
	1.5kW		5--7	4--6	2.5--3	1.4--2	1.2--1.6	0.8--1.2									