
Tie line at 1500 K; the alloy is 53.4% liquid by the lever rule
LIQUID
liquidus
L + FCC
liquid 0.270
FCC 0.398
solidus
FCC_A1 (solid)
alloy $x_0 = 0.33$
Temperature (K)
x_{Ni} (mole fraction of Ni)
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0