HURTIGKORT · MÅLETEKNISK LAB

Modix BIG-60 – 3D-printer

Versjon 3 · 2 × Titan Aero · Duet 2 WiFi · PanelDue i7 · § = del i veiledningen

Full veiledning: **skann QR-koden** eller gå til **ravo10.github.io/USN-kongsberg-lab-mech**.

IKKE PRINT PETG! PETG kan feste seg permanent til PEI-arket og ødelegge det.

SIKKERHET

- Dyse og plate er **svært varme**
- **IPA**: bare på kald plate, med hansker
- **Ikke gå fra printeren** under PID-tuning
- «Allow unhomed moves»: **fare for kollisjon**

A. Før utskrift §2, §3.4

1. Print fra **SD-kortet** (spor under skjermen).
2. PEI-arket rent? Fester det dårlig: **IPA** på **kald** plate.
3. Filament lagt inn. Bruker du bare ett hode, slå av ekstruder 2 i Cura.
4. Start utskriften fra skjermen eller Duet Web Control.

B. Cura 5.3+ (Machine Settings) §3.1

5. **Z (Height): 630 mm**.
6. Start G-code: **G28** / **M566 E3600** / **M572 D0 S0.02**.
7. End G-code: bare **M0 ;** (slett resten).
8. **2** extruders; Right Extruder: **Cooling Fan Number 1**.
9. Dyse: **1,2 mm Nozzle**.

E. Etter utskrift §3.6

☐ Slå av varmen i platen, så utskriften løsner
☐ Fjern overflødig plast fra platen
☐ Rydd opp etter deg

C. Utskriftsinnstillinger (Ø1,2 mm) §3.2–3.3

Laghøyde	1,0 mm (0,4–1,0)
Bredde	100 %
Hastighet	90 mm/s
Maks strømning	110 mm³/s
PLA	225–250 °C, standard 230 °C
Maks temperatur	285 °C (standarddeler)
Support Z distance	2–4 mm
Vifte	fra lag 2
Z-hopp	ikke bruk hvis du ikke må

D. Wi-Fi og Duet Web Control §2, §5

Nettverk	**USN BIG-60**
Passord	spør Rasmus eller Richard
Adresse	**http://192.168.0.1**

Feilsøking §3, §5, §7

Fester ikke	Rengjør PEI med IPA (kald plate)
Plast krøller seg / tetter	Bytt dyse (hver 3–6 mnd.)
Ingen Wi-Fi	Macro «WiFi reset» på skjermen
«DuetTest» på skjermen	Feil konfigurasjonsfiler (§7)