

DESCRIPCIÓN

Pintura brillante basada en resinas alquídicas modificadas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Diseñado en particular como capa de acabado
- Alta retención de Brillo
- Revestimiento con secado rápido duro, fuerte, resistente a condiciones exteriores
- Se puede aplicar sobre sistemas convencionales en buenas condiciones y fondo INDU-310
- Buenas propiedades de adherencia
- Es un revestimiento apropiado para áreas que estén expuestas a condiciones atmosféricas moderadas
- Baja propagación de llama

COLORES Y BRILLO

Según carta RAL

DATOS BÁSICOS A 20°C

($1\text{g/cm}^3 = 8,25\text{ lb/US gal}$; $1\text{m}^2/\text{l} = 40,7\text{ ft}^2/\text{US gal}$)

Densidad

$1,2\text{ g/cm}^3$

Volumen de Sólidos

30 - 40 % según color

VOC (suministro)

Máx. 345 g/kg (Directiva 1999/13/EC, SED)

Máx. 402 g/l (aprox. 3,4 lb/gal)

Espesor de película
recomendado

35 micras por capa

Rendimiento teórico

$12,8 - 14,0\text{ m}^2/\text{l}$ (colores) – $13,7\text{ m}^2/\text{l}$ (blanco) para 35 micras

Secado al tacto

1 hora a 20°C, 3 horas a 5°C

Intervalo de repintado

Min. 16 horas a 20°C, 24 horas a 5 - 10°C

Máx. Sin limite

Estabilidad del envase
(lugar frío y seco)

Al menos 24 meses

Punto de Inflamación

38°C

LOS DATOS QUE AQUÍ SE SUMINISTRAN, SON CIERTOS. SE BASAN EN NUESTROS ÓPTIMOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y DE CONTROL DE CALIDAD Y SE PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. ESTOS DATOS NO IMPLICAN O EXPRESAN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA POR INDEBIDOS MANEJOS OPERATIVOS Y/O DE INTERPRETACIÓN, ASÍ COMO DE RENDIMIENTOS, DESEMPEÑOS O DAÑOS RESULTANTES DE SU APLICACIÓN Y USO. LA RESPONSABILIDAD DE PINTURAS FLAMUKO C.A. ESTA LIMITADA SOLO A LA REPOSICIÓN DE SUS PRODUCTOS. LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS DE PINTURAS FLAMUKO C.A. ALCANZA SOLO, SU CALIDAD EN EL ENVASE ORIGINAL DE ACUERDO AL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA. LOS USUARIOS DEBEN CONTACTAR A PINTURAS FLAMUKO C.A. PARA VERIFICAR EL USO CORRECTO DE NUESTROS PRODUCTOS ANTES DE ESPECIFICARLOS Y/O USARLOS.

CONDICIONES

RECOMENDADAS DEL

SUBSTRATO Y TEMPERATURA

- Capa anterior, seca y sin contaminación.
- La temperatura del sustrato debe estar en 3°C por encima del punto de rocío.

ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA

Sistema sobre la línea de flotación, equipamientos de cubiertas y estructuras industriales

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien antes de usar.
- La temperatura de la pintura debería ser preferiblemente superior a 15°C, si no podría ser necesario solvente adicional para obtener la viscosidad de aplicación.
- Una ventilación adecuada es necesaria durante la aplicación.

PISTOLA SIN AIRE

Solvente recomendado:

Solvente INDU-340

Volumen de Solvente

0 - 2% dependiendo del espesor especificado

Orificio de boquilla

Aprox. 0,48 mm (= 0,019 in)

Presión de boquilla

8 - 12 Mpa (= aprox. 80 - 120 bar; 1140 - 1700 p.s.i.)

PISTOLA CON AIRE

Solvente recomendado:

Solvente INDU-340

Volumen de Solvente

5 - 10% dependiendo del espesor especificado

Orificio de boquilla

2 - 3 mm

Presión de boquilla

0,3 - 0,4 Mpa (= aprox. 3 - 4 bar; 43 - 57 p.s.i.)

BROCHA / RODILLO



HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Solvente recomendado

Solvente INDU-340

Volumen de solvente

0 – 2%

SOLVENTE DE LIMPIEZA

Solvente INDU-340

PREACUCIONES DE SEGURIDAD

Para pinturas y solventes recomendados, ver ficha de seguridad.

Es una pintura a base de solvente y se debe evitar la inhalación de la niebla atomizada o vapor, al igual que el contacto de la pintura húmeda con la piel y los ojos



HECHO EN VENEZUELA POR PINTURAS FLAMUKO C.A.
ZONA INDUSTRIAL EL TIGRE, AV. PRINCIPAL, GALPÓN H. GUACARA, EDO. CARABOBO. VENEZUELA.
TELÉFONOS: (0245) 560.24.00/560.24.34/560.24.86. FAX: (0245) 560.24.18.

LOS DATOS QUE AQUÍ SE SUMINISTRAN, SON CIERTOS. SE BASAN EN NUESTROS ÓPTIMOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y DE CONTROL DE CALIDAD Y SE PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. ESTOS DATOS NO IMPLICAN O EXPRESAN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA POR INDEBIDOS MANEJOS OPERATIVOS Y/O DE INTERPRETACIÓN, ASÍ COMO DE RENDIMIENTOS, DESEMPEÑOS O DAÑOS RESULTANTES DE SU APLICACIÓN Y USO. LA RESPONSABILIDAD DE PINTURAS FLAMUKO C.A. ESTA LIMITADA SOLO A LA REPOSICIÓN DE SUS PRODUCTOS. LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS DE PINTURAS FLAMUKO C.A. ALCANZA SOLO, SU CALIDAD EN EL ENVASE ORIGINAL DE ACUERDO AL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA. LOS USUARIOS DEBEN CONTACTAR A PINTURAS FLAMUKO C.A. PARA VERIFICAR EL USO CORRECTO DE NUESTROS PRODUCTOS ANTES DE ESPECIFICARLOS Y/O USARLOS.