

Producto Base

Polietileno de Alta Densidad

ATARFIL HD es una geomembrana fabricada con resinas de polietileno de alta densidad HDPE de máxima calidad debidamente contrastadas, que cumplen con las exigencias más estrictas para el uso al que van destinadas.

ATARFIL HD contiene aproximadamente un 97,5% de Polímero y un 2,5% de Negro de Carbono, antioxidantes y estabilizadores térmicos. No contiene aditivos que puedan migrar o producir fragilidad con el paso del tiempo.

Las geomembranas **ATARFIL HD** se fabrican según rigurosos controles de calidad.

Superficie		LISA		
	Propiedad	Uds.	Método de Ensayo	Valor
IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA	Densidad de la Resina	g/cm ³	UNE EN ISO 1183-1	≥ 0,932
	Densidad de la Geomembrana	g/cm ³	UNE EN ISO 1183-1	> 0,940
	Índice de Fluidez	g/10 min	UNE EN ISO 1133 Condición D (190°C / 2,16 Kg)	≤ 1,0
			UNE EN ISO 1133 Condición T (190°C / 5 Kg)	≤ 3,0
DURABILIDAD	Contenido en Negro de Carbono	%	ASTM D 4218	2,0 - 2,5
	Tiempo de Inducción a Oxidación (T.I.O.)	min	UNE EN 728 (200°C)	>100
	Resistencia Stress Cracking ESCR/NCTL	h	ASTM D 5397	>300
	Oxidación	%	UNE EN 14575	≤ 15

Color		NEGRO		
Código RAL		-		
	Propiedad	Uds.	Método de Ensayo	Valor
PROPIEDADES FUNCIONALES	Fragilidad a Bajas Temperaturas (t°: -40°C)	-	UNE EN 495-5	Sin grietas
	Permeabilidad al Agua	m ³ /m ² ·día	UNE EN 14150	<1·10 ⁻⁶
	Coefficiente de Dilatación Lineal	1/°K	ASTM D 696	2,15·10 ⁻⁴
	Absorción al Agua	%	UNE EN ISO 62 (24h)	≤ 0,1
			UNE EN ISO 62 (6 días)	≤ 0,5
	Espesor Capa Coextruída	%	UNE 53213-2	-
	Aspereza del Texturizado	mm	GRI GM 12	-

	Propiedad	Uds.	Método de Ensayo	Valores				
CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL PRODUCTO TRANSFORMADO	Espesor	mm	UNE EN 1849-2	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
	Nivel de Confianza 95%	%	-	Tolerancia: ±6				
	Nivel de Confianza 90%	%	-	Tolerancia: ±4				
	Propiedades de Tracción(*)							
	Resistencia en Límite Elástico	N/mm	UNE-EN ISO 527 (Tipo V)	18 (17)	27 (25)	36 (34)	45 (42)	54 (51)
	Elongación en Límite Elástico	%		10 (9)				
	Resistencia en Rotura Elástico	N/mm		32 (26)	48 (39)	64 (52)	80 (65)	96 (78)
	Elongación en Rotura	%		800 (700)				
	Resistencia al Desgarro	N	ISO 34-1	≥ 140	≥ 210	≥ 280	≥ 350	≥ 420
	Punzonado Estático	KN	UNE-EN ISO 12236	3,0	4,0	5,0	6,0	6,5
	Resistencia al Estallado	%	pr EN 14151	<15				
	Estabilidad Dimensional	%	UNE EN ISO 14632 (100°C, 1h)	±1,5				

0207/2008

PRESENTACIÓN (Medidas Standard)	Parámetro	Uds.	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
	Ancho de rollo	m	6 / 6,30	6 / 6,30	6 / 6,30	6 / 6,30	6 / 6,30
	Longitud	m	210	140	105	84	70
	Superficie	m ²	1260 / 1323	840 / 882	630 / 661	504 / 529	420 / 441

(*) Los valores indicados son MEDIOS. Entre paréntesis los valores mínimos con un nivel de confianza del 95%.

Esta información se facilita sólo a título orientativo. No son valores garantizados. ATARFIL no se hace responsable del uso que pueda hacerse de esta información ni del uso final al que se destine el producto, siempre y cuando no sea de aplicaciones propias de la geomembrana.

www.atarfil.com