

FICHA TÉCNICA

GEOMEMBRANA HDPE

Fecha de revisión: 06/12/2022

IMPORTANCIA:

Lamina impermeable lisa de material Polietileno de alta densidad (HDPE o PEAD). El HDPE es el material más usado para el revestimiento en depósitos de desechos sólidos de minas, rellenos y otras aplicaciones de contención de líquidos. Densidad de negro carbono mayor de 0.940 g/cm³.

DESCRIPCIÓN:

De superficie lisa, con ligera aspereza que favorece la instalación. Impresión de cuentametros en el lateral de la lámina. Su fabricación posibilita la uniformidad de espesores, acabado superficial y sin marcas de plegado. De excelente soldabilidad mejorando el rendimiento, resaltando sus propiedades mecánicas y resistencia química de sellado y barrera.

APLICACIONES:

Minería, construcción de vertederos y reservorios, canales, acuicultura, cubiertas flotantes y obras medioambiental y subterráneas.

CARACTERÍSTICAS	GEOMEMBRANA HDPE			
	Geo 1.0	Geo 1.5	Geo 2.0	Geo 2.5
Espesor promedio mínimo (mm)	0.9	1.35	1.80	2.25
Resistencia a la tracción a la rotura (kN/m)	≥27	≥40	≥53	≥67
Alargamiento a la rotura	≥700%	≥700%	≥700%	≥700%
Esfuerzo de tracción en el límite elástico (kN/m)	≥15	≥22	≥29	≥37
Alargamiento en el límite elástico	≥12%	≥12%	≥12%	≥12%
Resistencia al punzonado	≥320	≥480	≥640	≥800
Resistencia al rasgado	≥125	≥187	≥249	≥311
Resistencia U.V.-	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%
Resistencia a la fisuración bajo tensión en un medio tenso activo, SP-NCTL, en ambas caras (h)	≥300	≥300	≥300	≥300
Tiempo de inducción oxidativa OIT (minutos)	≥100	≥100	≥100	≥100

Recomendaciones: El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento. ▪ Las condiciones que deben evitarse es el recalentamiento. ▪ Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.

MARUPLAST INTERNACIONAL EIRLTD
Departamento Técnico