

ALVATECH 5002 está fabricado en SOTRAFA SA (Almería - España), miembro del Grupo Armando Álvarez.

ALVATECH 5002 es una lámina impermeabilizante de Polietileno de alta densidad, lisa por ambas caras, disponible en 5,8 y 7,5 metros de ancho y fabricado con la más novedosa tecnología de extrusión en sistema calandrado.

SOTRAFA certifica que la Geomembrana PEAD (ALVATECH 5002) cumple con la normativa GRI GM-13.

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	GEOMEMBRANA PEAD (ALVATECH 5002)						Métodos de ensayo
		Geo. 0.75	Geo. 1.0	Geo. 1.5	Geo. 2.0	Geo. 2.5	Geo. 3.0	
Espesor promedio mínimo • Menor valor individual de 10 valores	mm	0.75 - 10%	1.00 -10%	1.50 -10%	2.00 -10%	2.50 -10%	3.00 -10%	ASTM D 5199
Densidad con negro de carbono	g/cm ³	≥ 0.940	≥ 0.940	≥ 0.940	≥ 0.940	≥ 0.940	≥ 0.940	ASTM D 1505
Esfuerzo de tracción límite elástico (1)	kN/m	12 (≥ 11)	16 (≥ 15)	24 (≥ 22)	32 (≥ 29)	40 (≥ 37)	48 (≥ 44)	ASTM D 6693
Resistencia a la tracción a la rotura (1)	kN/m	23 (≥ 20)	30 (≥ 27)	45 (≥ 40)	60 (≥ 53)	75 (≥ 67)	90 (≥ 80)	
Alargamiento en el límite elástico (1)	%	13 (≥ 12)	13 (≥ 12)	13 (≥ 12)	13 (≥ 12)	13 (≥ 12)	13 (≥ 12)	
Alargamiento a la rotura (1)	%	730 (≥ 700)	800 (≥ 700)	800 (≥ 700)	800 (≥ 700)	800 (≥ 700)	800 (≥ 700)	
Resistencia al rasgado (1)	N	100 (≥ 93)	145 (≥ 125)	215 (≥ 187)	290 (≥ 249)	365 (≥ 311)	435 (≥ 374)	ASTM D 1004
Resistencia al punzonado (2)	N	340 (≥ 240)	440 (≥ 320)	550 (≥ 480)	670 (≥ 640)	830 (≥ 800)	980 (≥ 960)	ASTM D 4833
Resistencia a la fisuración bajo tensión en un medio tensoactivo (SP-NCTL)	h	≥ 500						ASTM D 5397
Negro de Carbono								
Contenido en negro de carbono	%	2 - 3						ASTM D 4218
Dispersión del negro de carbono	Categoría	1 - 2						ASTM D 5596
Tiempo de inducción a la oxidación (3)								
OIT Estándar --- ó ---	min	≥ 100						ASTM D 3895
HPOIT		≥ 400						ASTM D 5885
ENVEJECIMIENTO HORNO A 85 ° C (3)								
OIT estándar - % Retenido tras 90 días --- ó ---	% retenido	≥ 55						ASTM D 5721 ASTM D 3895
HPOIT - % Retenido tras 90 días		≥ 80						ASTM D 5885
RESISTENCIA U.V.								
HPOIT - % Retenido tras 1600h.	% retenido	≥ 50						ASTM D7238 ASTM D5885

(1) En ambas direcciones (longitudinal y transversal) (2) En ambas caras. (3) Sotrafa se reserva el derecho a evaluar el contenido de antioxidantes por un método u otro de tiempo de inducción a la oxidación.

Todos los valores dados son nominales. Entre paréntesis son los valores mínimos exigidos por GM-13.

Disponemos de Geomembranas en HDPE, LLDPE y VLDPE. Fabricamos espesores desde 0,75mm hasta 3mm, en láminas con superficie lisa o estructurada.

Esta información se facilita a título orientativo. No son valores garantizados. SOTRAFA no se hace responsable del uso que pueda hacerse de esta información ni el uso final al que se destine el producto, siempre y cuando no sea de aplicaciones propias de la geomembrana. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Contacte con SOTRAFA para actualizar esta información.