


SKH51より高温特性が優れた高速度工具鋼

特 長


- ESR再溶解のため表層から中心まで炭化物の分布が均一で、粒度が微細です。
- 高温特性、耐熱性の優れたMo-Co系高速度工具鋼です。

品 質 特 性


■ 焼入焼戻し曲線




■ 高温硬さ曲線



■ 静的曲げ曲線



■ 静的ねじり曲線



比重(g/cm³) 8.13

焼なまし硬さ ≤277HB