


硬さ分布

■硬さ

比較的均一で安定した硬さが確保されています。

鋼を超える硬さ

※S50Cを超える硬さ。197HBのアルミ合金。



● アルミーゴHardの断面硬さ比較 (実績参考値)

