

[JISハンドブックより抜粋]

分類	規格名称	記号	分類	規格名称	記号
構造用鋼	自動車構造用熱間圧延鋼板および鋼帯 チェーン用丸鋼	SAPH SBC SBPR SBPD SDP SGD	塗装鋼板 めっき鋼板	ぶりきおよびぶりき原板	SPB SPTE SPTH
	PC鋼棒	SBPD		塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金 めっき鋼板および鋼帯	CZAC
	デッキプレート	SDP	線材	塗装溶融亜鉛めっき鋼板および鋼帯	CGC
	みがき棒鋼用一般鋼材	SGD		硬鋼線材	SWRH
	鉄塔用高張力鋼鋼材	SH-P SH-S SHY		軟鋼線材	SWRM
	溶接構造用高降伏点鋼板	SHY-N SHY-NS SHY-NS-F		ピアノ線材	SWRS
	溶接構造用圧延鋼材	SM		被覆アーク溶接棒心線用線材	SWRY
	溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材	SMA		冷間圧造用炭素鋼線材	SWRCH
	高耐候性圧延鋼材	SPA-H SPA-C		冷間圧造用ボロン鋼線材	SWRCHB
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR SD	線	硬鋼線	SW
薄鋼・鋼板	鉄筋コンクリート用再生棒鋼	SRR		冷間圧造用炭素鋼線	SWCH
	再生鋼材	SDR		鉄線	SWM
	一般構造用圧延鋼材	SRB		溶融アルミニウムめっき	SWMAI
	一般構造用軽量形鋼	SS		鉄線および鋼線着色塗装鉄線	SWHAI
	リベット用丸鋼	SSC		がい装用亜鉛めっき鉄線	SWMC
	一般構造用溶接軽量H形鋼	SV		塩化ビニル被覆鉄線	SWMG
		SWH		ピアノ線	SWMV
				PC鋼線およびPC鋼より線	SWP
				PC硬鋼線	SWPR
					SWPD
めっき鋼板・塗装鋼板	冷間圧延鋼板および鋼帯	SPCC SPCCT SPCD SPCE SPCEN	耐熱鋼	ばね用炭素鋼オイルテンパー線	SWO
	熱間圧延鋼板および鋼帯	SPHC SPHD SPHE		弁ばね用炭素鋼オイルテンパー線	SWO-V
	鋼管用熱間炭素鋼鋼帯	SPHT		弁ばね用クロムバナジウム鋼 オイルテンパー線	SWOCV-V
	ぼうろう用脱炭鋼板および鋼帯	SPF		ばね用シリコンクロム鋼 オイルテンパー線	SWOSC-B
	自動車用加工性冷間圧延高張力鋼板 および鋼帯	SPFC SPFCY		弁ばね用シリコンクロム鋼 オイルテンパー線	SWOSC-V
	自動車用加工性熱間圧延高張力鋼板 および鋼帯	SPFH SPFHY		ばね用シリコンマンガン鋼 オイルテンパー線	SWOSM
				被覆アーク溶接棒用心線	SWY
				耐熱鋼線	SOH-B SOH-CB SUH-HP SUH-CP SUH-HS SUH-CS
				耐熱鋼板	
			鋼管	機械構造用合金鋼鋼管	SCR-TK SCM-TK SGP SGPW
めっき鋼板・塗装鋼板	溶融アルミニウムめっき鋼板および鋼帯	SA-C SA-D SA-E SEHC SEHD SEHE SEFH SEX× SEPH SECC SECD SECE SEFC×× SGHC SGCC SGCH SGCD SGH×× SGC××		配管用炭素鋼鋼管	STAM××G STAM××H
	電気亜鉛めっき鋼板および鋼帯	SGHC SGCC SGCH SGCD SGH×× SGC××		水道用亜鉛めっき鋼管	STB STBA STBL STC STF STFA SUS-TF NCF-TF STH STK
	溶融亜鉛めっき鋼板および鋼帯	SPTFS		自動車構造用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管	
				ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管	
				ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管	
				低温熱交換器用鋼管	
				シリンダチューブ用炭素鋼鋼管	
				加熱炉用鋼管	
				高圧ガス容器用継目無鋼管	
	ティンフリーススチール	SPTFS		一般構造用炭素鋼鋼管	