## SCM435H H



## SCM435H を黒皮状態のまま調質した材料です。

JIS G4052	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	旧JIS名
主成分	0.32~0.39	0.15~0.35	0.55~0.95	0.030以下	0.030以下	0.25以下	0.85~1.25	0.15~0.35	SCM3
	熱処理		引張試験(4号試験片)			衝撃試験	硬さ試験		
機械的性質 (参考値)	焼入れ	焼戻し	降伏点	引張強さ	伸び	絞り	シャルピー衝撃値	硬さ	
			N/mm²以上	N/mm²以上	%以上	%以上	J/cm²以上	HBW	
	830~880 油冷	530~630	785	930	15	50	78	269~331	

## ○ 残込みでの切断可 ● 切断可

Фтт	標準 長さ mm	メートルあたり 重量(kg)	仕様	在庫	備考
16	5500	1.58	HT	•	
19	5500	2.23	HT	•	
20	5500	2.47			
22	5500	2.98	HT	•	
24	5500	3.55	HT	•	
25	5500	3,85	HT	•	
26	5500	4.17			
28	5500	4.83	HT	•	
30	5300	5.55	HT	•	
32	5500	6.31	HT	•	
34	5500	7.13	HT	•	
36	5500	8.00	HT	•	
38	5500	8.90	HT	•	
40	5500	9.87	HT	•	
42	5500	10.88	HT	•	
44	5500	11.94	HT	•	
46	5500	13.05	HT	•	
48	5500	14.21	HT	•	
50	5500	15.41	HT	•	
55	5500	18.65	HT	•	
60	5500	22.20	HT	•	
65	5500	26.05	HT	•	
70	5500	30.21	HT	•	
75	5500	34.68	HT	•	
80	5500	39.46	HT	•	
85	5500	44.45	HT	•	
90	5500	49.95	HT	•	
95	5500	55.64	HT	•	
100	5500	61.70	HT	•	
105	5500	67.97	HT	•	
110	5500	74.60	HT	•	
115	5500	81.54			
120	5500	88.78	HT	•	
130	5500	104.20	HT	•	
140	5500	120.84			

Фтт	標準 長さmm	メートルあたり 重量(kg)	仕様	在庫	備考
150	5500	138.72			