# SF13-ES

## マルテンサイト系非鉛快削ステンレス鋼

#### ■SF13-ESとは What is SF13-ES

- ■SF13-ESは、RoHS指令([Pb]≤1000ppm)に対応した快削ステンレス鋼です。
- ■従来の[Pb]含有鋼SF13-Eと同等の被削性と耐食性を有した環境対応鋼です。



#### ■特徴 Characteristics

#### (1)被削性

SF13-Eをベースに,[Pb]と類似効果を有する特殊元素を添加し、SF13-E同等の切削性を有する非鉛快削ステンレス鋼となります。[Pb]の意図的添加をしておりません。

#### (2)耐食性

通常の大気中では、SUS416と同等の使用が可能となります。

#### (3)焼入れ硬さ

焼入れにより、HRC40~44程度を得る事が可能となります。

■以上の項目において、SF13-Eと同等の性能を有しております。


#### ■化学成分 Chemical composition

成分鋼種	[C]	[Si]	[Mn]	[P]	[S]	[Cr]	[Mo]	[Pb]	特殊 元素
SF13-ES	0.14	0.40	1.18	0.02	0.17	12.20	0.13	1	添加
SF13-E (従来鋼)	0.14	0.28	1.18	0.03	0.17	12.21	0.12	0.18	-

## ■物理特性 Physical properties


物理特性     鋼種		SF13-ES		
熱膨張係数[10-6/℃]	0~100℃	0~315℃	0~538℃	
共和国以示数[10°0/ ℃]	9.9	11	11.5	
ヤンケ゛率[kgf/mm2]	20,400			
比電気抵抗(20℃)[10-8Ω·m]	57			
比熱[J/(kg・℃)]	460			
密度[g/cm3]	7.69			

### ■位置付け Rating of each stainless steels



(SUS416を100とした時の被削率)
machinability when resulpherised free cutting steel, SUS416 is rated as 100

## ■機械的性質 Mechanical properties




※冷間加丁状態


## ■切削加工性 Machinability

#### く切削試験条件>

	試験条件					
<加工項目>	工具材種	切削速度	送り	切込み	切削加工長	潤滑
外径旋削	超硬 (UTi20T)	100m/min	0.1mm	1.0mm	22mm	
ドリル	ハイス+コーティング (VA-PDS-SUS)	15m/min	0.07mm	1	径4mm 穴深さ10mm	ユシロンNo.3 (油性)
突切	超硬+コーティング (IC908)	60m/min	0.03mm	-	工具幅2.2mm	



<u><切削試料形状</u>>



<各切削試験の結果>

## ■切屑破砕性 Chip crushability

鋼種区分	旋削加工	ドリル加工	突切り加工
SF13-ES	3 <u>0mm</u>	<u>15mm</u>	15mm
SF13-E (従来[Pb]鋼)	30nm	<u>15mm</u>	

#### ■耐食性 Corrosion resistance

