

[快削鋼]

下村 鋼種記号	化学成分 (wt%)								
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Pb	他
UTM (ユーテム)	≦0.15	≦0.10	0.75 - 1.25	0.040 - 0.090	0.200 - 0.350	—	—	0.15 - 0.35	0.030 - 0.050 Bi 添加
TLS (テルス)	≦0.15	≦0.10	0.75 - 1.25	0.040 - 0.090	0.260 - 0.350	—	—	0.15 - 0.35	0.030 - 0.050 —
SDF	≦0.15	≦0.10	0.85 - 1.15	0.040 - 0.090	0.260 - 0.350	—	—	0.15 - 0.35	— —
SD200 SGF04F	≦0.15	≦0.10	0.85 - 1.15	0.040 - 0.090	0.260 - 0.350	—	—	0.10 - 0.35	— —
SLM	≦0.15	≦0.10	0.85 - 1.15	0.040 - 0.090	0.260 - 0.350	—	—	0.10 - 0.25	— —
CC12C14	≦0.15	≦0.10	0.50 - 1.50	0.050 - 0.120	0.350 - 0.550	—	0.50 - 1.50	—	— —
SUM24EZ	≦0.15	≦0.10	0.80 - 1.50	0.040 - 0.120	0.350 - 0.600	—	—	—	— —
SGF05E	≦0.12	—	1.20 - 1.40	0.040 - 0.090	0.350 - 0.450	—	—	—	— —
SUM22	≦0.13	—	0.70 - 1.00	0.070 - 0.120	0.240 - 0.330	—	—	—	— —
SUM23	≦0.09	—	0.75 - 1.05	0.040 - 0.090	0.260 - 0.350	—	—	—	— —