「マルテンサイト系ステンレス鋼<u>」</u>

下村	ľ	化学成分(wt%)											
鋼種記号		С	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Pb	Te	他	
SF13-ES		≦ 0.15	≦ 1.00	≤ 1.25	≦0.060	≥0.10	_	11.50 - 14.00	≦0.60	_	0.010 - 0.070	特殊元素 添加	
SF13-E		≦ 0.15	≦ 1.00	\leq 1.25	≦0.060	≥0.10	_	11.50 - 14.00	≦0.60	0.10 - 0.30	0.010 - 0.070	_	
SUS416F2		≦ 0.15	≦ 1.00	≤ 1.25	≦0.060	≧0.15	≦ 0.60	12.00 - 14.00	≦0.60	_		_	
SF53-E		0.26 - 0.40	≦ 1.00	≦ 1.20	≦0.060	≧0.15	l	12.00 - 14.00	l	0.10 - 0.30	0.010 - 0.070	_	
DSR20F		0.26 - 0.40	≦ 1.00	≦ 1.00	≤ 0.040	≦0.030	≦ 0.60	12.00 - 14.00		0.05 - 0.30		_	
SUS420F		0.26 - 0.40	≦ 1.00	≤ 1.25	≦0.060	≧0.15	≦ 0.60	12.00 - 14.00	≦0.60	-	l	_	
SUS420J2		0.26 - 0.40	≦ 1.00	≦ 1.00	≦0.040	≦0.030	≦ 0.60	12.00 - 14.00	_	_	_	_	
DSR7		0.60 - 0.75	≦ 1.00	≦ 1.00	≦0.040	≦0.030	_	11.00 - 13.00	≦ 0.75	_	_	_	
DSR7C		0.60 - 0.75	0.1 - 0.5	≦ 0.24	≦ 0.030	≦0.030	_	12.00 - 13.00	実績値	_	_	_	
SUS440C		0.95 - 1.20	≦ 1.00	≦ 1.00	≦0.040	≦0.030	≦ 0.60	16.00 - 18.00	≤ 0.75	_	_	_	
SUS440F		0.95 - 1.20	≦ 1.00	\leq 1.25	≦0.060	≥0.15	≦ 0.60	16.00 - 18.00	≤ 0.75	_	_	_	