

20018/0003 - LINEN ISIS 2

Composição:	65%VISCOSE 30%LINHO 5%POLIESTER
Largura total:	1.25
Gramatura linear:	0 g/ml
Gramatura por m2:	281 g/m²
Rendimento:	2.847
País Origem:	China
Classificação fiscal:	5810.92.00

Orientações de conservação



Lavagem

- >Recomenda-se lavar à mão
- >Recomenda-se seguir rigorosamente instrução de lavagem indicada
- >Recomenda-se lavar separadamente
- >Variações na tonalidade são características em tecido cru com fibras naturais na composição.
- >Usar a mesma folha no enfesto

Armazenagem e descanso

- > Estocar de qualquer forma pode marcar o tecido, criar quebras, desalinhar orelhas, alterar cores; assim, não armazenar as peças cruzadas ou em pé e em locais que possua excesso de luz que possa atingir o material
- > Os rolos devem ficar sobre paletes que os isolam de sujeiras e umidade do chão, e não encostar em paredes
- > Manipular os rolos com cuidado para evitar quebra do tubete
- > Enrolar os tecidos com o avesso para o lado externo
- > Periodicamente recomenda-se vigilância contínua (dedetização) para evitar dejetos de pragas gerando manchas e furos
- > Manusear o tecido com cuidado para evitar danos
- > Descansar o tecido no mínimo por 12 horas antes de enfesto
- > Evitar empilhar mais que 3 peças durante o descanso para não causar o tensionamento do tecido

Enfesto para corte

- > Colocar as folhas de tecido no mesmo sentido para evitar diferenças de tonalidade entre as partes após o corte
- > Verificar para que a mesa de corte não tenha rebarbas e evitar o contato do tecido com objetos que possam puxar os fios
- > Cuidado para o tecido não sair do esquadro durante o enfesto
- > Separar com folhas de papel nas peças de tonalidade diferente
- > Colocar folhas de papel para evitar deslizamento do tecido durante o enfesto
- > Não tensionar o tecido durante o enfesto
- > Comprimento ideal de 4 mts no enfesto

Corte e separação

- > Fazer o risco na largura útil do tecido, descontando as orelhas
- > Encaixar os moldes no mesmo sentido para evitar diferença de tonalidade entre as partes após o corte
- > Após o corte fazer a separação e etiquetagem das partes de tonalidades diferentes
- > Não fazer pique com mais de 3mm
- > Utilizar sempre uma faca bem afiada, para cortes com disco ou outros, reduzir a quantidade de folhas enfestada
- > Para averiguar a qualidade do corte, deve-se comparar a primeira e a última peça do corte sobrepondo-as
- > Estabelecer as margens de costura com tamanho suficiente para impedir o esgarçamento da costura
- > Em estampas localizadas para obter o encaixe da arte mais preciso, sugerimos que o artigo seja riscado e cortado manualmente

Costura

- > Número da agulha: entre 60 a 75 (9 a 11. singer)
- > Ponta da agulha: bola pequena (SES)
- > Pontos por centímetro: entre 4,0 a 5,0
- > Regular a tensão das linhas superior e inferior
- > Verificar para que o dente transportador não marque o tecido
- > Ajustar a pressão do calçador para evitar o franzimento
- > Escolher a agulha correta conforme a espessura e gramatura do tecido
- > Trocar a agulha periodicamente, mesmo que a quebra não tenha ocorrido
- > Usar linha de acordo com o tecido a ser costurado
- > Utilizar sempre linhas com resistência, uniformidade na espessura, torção, bonderização, lubrificação e elasticidade
- > Testar as máquinas com retalho do artigo antes de iniciar a produção

Informações adicionais

- > Por ser um produto importado, poderá haver variação de gramatura e largura de lote para lote
- > Essas orientações de conservação se refere ao tecido dessa ficha. Após peças confeccionadas as informações deverão ser ajustada de acordo com os acabamentos, aviamentos ou outras composições que compor a peça
- > Leves riscos e barramentos são características nos artigos estampados em equipamentos digitais e podem oscilar em função da estampa e na intensidade das cores selecionadas
- > Havendo composto de cores, fazer testes prévios de lavagem antes da produção
- > Ao lavar não deixar resíduos de sabão podendo manchar ou amarelar a peça
- > Cartelas de mostruários não são referências para avaliar toque e maciez, pode sofrer alterações na produção com volume maior
- > Ao inspecionar as peças confeccionadas, não forçar a costura em demasia pois pode esgarçar ou deslizar o fio