CONCREFER

Certificado de Qualidade

Postes de concreto armado · ABNT NBR 8451

Nº	**RASCUNHO**
Revisão	**0**
Emissão	**24/10/2026**

CLIENTE	**HOMOLOGAÇÃO · EXEMPLO PARA CONFERÊNCIA**	**NF**	**EXEMPLO, SEM VALOR COMERCIAL**
ENTREGA	Campinas/SP	**UNIDADE**	Campinas

1. PRODUTOS FORNECIDOS

Modelo	Altura (m)	Carga (daN)	Peso (kg)	Qtd	Data de produção	Lote
DT 9/300 B	9	300	—	1	27/07/2026	L20260727
DT 9/300 B	9	300	—	1	29/07/2026	L20260729
DT 9/300 B	9	300	—	1	30/07/2026	L20260730
Total de postes				**3**		

2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR DATA DE PRODUÇÃO (MPa)

Data de produção	CPs	3 dias	7 dias	28 dias	fck	Resultado
27/07/2026	2	39,8	42,1	**56,5**	35,0	**CONFORME**
29/07/2026	2	—	—	**52,9**	35,0	**CONFORME**
30/07/2026	2	43,0	—	**55,8**	35,0	**CONFORME**

Média dos corpos de prova moldados na data de produção dos postes (ABNT NBR 5738 e NBR 5739). Conforme quando a média aos 28 dias supera o fck. Fonte: controle estatístico do laboratório.

NORMAS
ABNT NBR 8451-1 a 8451-5
ABNT NBR 5738 · ABNT NBR 5739

PRENSA DE ENSAIO (AFERIÇÃO)
Kratos IK-14 A/P · série 2220879 · patrimônio — · — kN · classe —
Calibração: certificado 2354/26 · Não informado no cadastro de origem · em 14/07/2026 · válida até 14/07/2027

RASCUNHO

Ricardo Do Amaral
Responsável pelo laboratório

Eng. Marcelo Eduardo Ishizaki de Sousa
Engenheiro responsável · CREA 5063392251

Documento emitido eletronicamente

Prévia de rascunho, sem validade comercial. QR de prévia; verificação ativa após emissão.
Válido somente após emissão e assinatura eletrônica do certificado.