## CERÁMICA VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L. Crta Agost, Km. 9.500 Agost (Alicante) cp.03698



## Año: 2008 UNE EN 771-1:2003

## Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería

Parte 1: Piezas de arcilla cocida

## Pieza de arcilla cocida 240x90X120mm

Categoría II, pieza LD

Muros, pilares y particiones. Cerramiento		
Dimensiones 240x91x121mm		1110
- Categoría de tolerancia de las dimensiones	Longitud Anchura Altura	T2+ T2+ T2+
- Categoría de recorrido de las dimensiones	Longitud Anchura Altura	R2+ R2+ R2+
Geometría y forma		35. 18.
<ul> <li>Espesor de los tabiquillos interiores</li> <li>Espesor de los tabiquillos exteriores</li> <li>Orificios para la manipulación</li> <li>Muescas para relleno con hormigón /mortero</li> <li>Porcentaje de huecos</li> </ul>	7.5 mm ± 0.5 mm 8.0 mm ± 0.6 mm No aplica No aplica 58% ± 2 %	
Densidad aparente	770 Kg/m <sup>3</sup>	
- Categoría de tolerancia de la densidad aparente	D1: 10%	
Densidad absoluta	1850 Kg/m <sup>3</sup>	
- Categoría de tolerancia de la densidad absoluta	D1: 10%	
Resistencia a compresión media - Orientación según colocación en obra - Método de acondicionamiento: Secado al aire	$7.3 \pm 0.5 \text{ N/mm}^2$	

- Método de preparación de la superficie: Refrentado de mortero de cemento y agua Propiedades térmicas

No aplica Resistencia al hielo/deshielo No aplica Expansión por humedad No aplica Contenido de sales solubles activas No aplica Reacción al fuego Clase A1 Adherencia No aplica Absorción de agua

 $0.8 \pm 0.3 \text{m Kg/(m}^2 \text{xmin)}$ 

Permeabilidad al vapor de agua  $\mu = 5/10$ Emisión de sustancias peligrosas No contiene