## **Standar Nasional Indonesia**

Kain tenun kapas, rayon atau campurannya untuk sepatu

# KAIN TEIJUN KAPAS, RAYON ATAU CAMPURANNYA UNIUK SEPATU

#### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji dan syarat lulus uji kain tenun untuk sepatu.

Standar ini berlaku untuk kain tenun yang terbuat dari benang kapas, rayon atau campurannya dengan serat lain, yang digunakan untuk sepatu bagian luar.

## 2. DEFINISI

Kain tenun untuk sepatu adalah kain tenun yang digunakan sebagai bahan untuk membuat sepatu bagian luar.

## 3. SYARAT MITU

Syarat mutu kain tenun untuk sepatu seperti tercantum pada tabel.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan"

	cemporarmya
	i atan
Tabel	Kapas, Rayor
	runal
	Motu Kain '
	Motu
	Syarat P

	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cartinan			
ġ	Jenus Ula	משרושוו	Jenis I	Jenis II	Jenis III
r-i	2	3	4	ın	9
-i	Jenis serat		kapas, rayon atan camamannya	kapas, rayon atau camburannya	kapas, rayon atau camburanawa
2	Kadar Kapas atau rayon		min, 32 %	min. 32 %	min. 32 %
c.	Berat per m	gram	200 - 275	276 - 350	> 350
	- Lusi	tex	30 - 60	30 - 120	60 - 200
		(7.5%)	(20 - 10)	(20 ~ 5)	(0.0 - 3)
	- Pakan	tex	30 - 120	30 - 1.20	60 - 200
		(Ne <sub>1</sub> )	(20 - 5)	(20 - 5)	(10 - 3)
r,	Kekuatan tarik kain per 2,5 cm (2)				
	- Arah lusi	N (kg)	min, 353,1 (36)	min, 461,0 (47)	min. 529,7 (54)
-	- Arah pakan	N (kg)	min, 127,5 (13)	min. 225,6 (23)	min. 245,2 (25)

		CONTRACTOR OF PERSONS AND PERSONS ASSESSMENT OF PERSONS ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS
			101
	maks. 5 %	maks, 5 %	meks. 5 %
	maks. 3 &	naks, 3 %	maks. 38
	meks. 3 %	maks. 3 %	maks. 3 &
	min, 4	min. 4	min. 4
	min, 3 - 4	min, 3 - 4	min, 3 - 4
7.			
	min. 3 - 4	min. 3 - 4	mir. 3 - 4
	min. 4	min. 4	min. 4
	min. 4	min, 4	min. 4
	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 &
		maks. 3 % maks. 3 % min, 4 min, 3 - 4 min, 4 min, 4 min, 4 min, 4	# maks. # maks. # min. # min. # min.

3

### Keterangan :

- Jenis tidak menunjukkan tingkatan mutu tetapi menunjukkan berat ringannya kain
- (2) Angka mutlak berlaku untuk satuan sistem invernasional
- (3) Untuk kain tenın berwarna
- (4) Skala abu-abu (gray scale)
- (5) Skala penodaan (staining scale)
- (6) Not biru
- (7) Untuk kain sepatu putih.

#### 4. CARA PENCAMBILAN CONTOH

- 4.1. Cara pengambilan contoh kain untuk pengujian dilakukan menurut SII. 0728-83, Cara Pengambilan Contoh Kain untuk Pengujian dan Pengambilan Lot.
- 4.2. Pengambilan contoh uji untuk pengujian dilakukan menurut masingmasing standar cara uji pada butir 5.
- 5. CARA UJI
- 5.1. Jenis Scrat

Pengujian jenis serat dilakukan menurut SII. 0092-75, Cara Identifikasi Serat-serat pada Bahan-bahan Tekstil.

5.2. Kadar Kapas atau Rayon

Pengujian kadar kapas atau rayon dilakukan menurut SII. 0093-75, Cara Uji Tekstil secara Kuantitatip.

5.3. Berat per Meter Persegi

Pengujian berat per meter persegi dilakukan menurut SII. 0104-75. Cara Uji Dimensi Kain Tenun.

5.4. Kekuatan Tarik

Pengujian kekuatan tarik dilakukan menurut SII. 0106-75, <u>Cara</u> Uji Kekuatan Tarik dan Mulur Kain Tenun.

5.5. Perubahan Ukuran setelah Pencusian

Pengujian pembahan ukuran kain setelah pencucian dilalukan me-

murut SII. 0123-75, Cara Uji Perubahan Dimensi dalam Pencucian Kain Tenun dan Rajut kecuali Wol, dengan cara I.D.1.

### 5.6. Nomor Benang

Pengujian nomor benang dilakukan memurut SII. 0105-75, <u>Cara</u> Uji Konstruksi Kain Tenun;

## 5.7. Kadar Kanji

Pengujian kadar kanji dilakukan menurut SII. 0093~75, Cara Uji Tekstil secara Kuantitatip.

#### 5.8. Ketahanan Luntur Phrna

## 5.8.1. Pencucian

Pengujian ketahanan luntur warna terhadap pencucian dilakukan menurut SII. 0115-75, Cara Uji Tahan Luntur Warna terhadap Pencucian.

#### 5.8.2. Cosokas

Pengujian ketahanan luntur warna terhadap gosokan bawah maupun kering dilakukan menurut SII. 0118-75, Cara Uji Tahan Luntur Warna terhadap Gosokan.

## 5.8.3. Sinar

Pengujian ketahanan luntur warna terhadap sinar dilakukan menurut SII. 0119-75; Cara Uji Tahan Luntur Warna terhadap Cahaya.

# 5.9. Derajad Putih

Derajad putih kain tenun untuk sepatu diukur dengan alat kolorimeter tristimulus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 6. SYARAT LULUS WII

Kain tenun kapas, rayon atau campurannya untuk sepatu dinyatakan lulus uji, apabila memenuhi semua persyaratan mutu pada butir 3.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id