


## Benang jahit untuk barang kulit



<b>DOKUMEN EKSTERNAL</b>	
NAMA BAGIAN :	<u>Lab. uji</u>
TANGGAL :	<u>13-06-2011</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	DIKENDALIKAN
<input type="checkbox"/>	TIDAK DIKENDALIKAN






## Daftar isi

Daftar isi.....	i
1 Ruang lingkup .....	1
2 Definisi.....	1
3 Syarat mutu .....	1
4 Cara pengambilan contoh .....	1
5 Cara uji .....	1
6 Syarat lulus uji .....	2
 Tabel I Syarat mutu benang jahit untuk barang kulit .....	 1







## Benang jahit untuk barang kulit

### 1 Ruang lingkup

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji dan syarat lulus uji benang jahit untuk barang kulit.

### 2 Definisi

**2.1** Barang kulit (*leather product*) ialah semua barang yang dibuat dari kulit (tas, jaket, sepatu sarung tangan, dompet, dan lain-lain).

**2.2** Benang jahit untuk barang kulit adalah benang yang akan digunakan untuk menjahit barang-barang yang terbuat dari kulit.

### 3 Syarat mutu

Syarat mutu benang jahit untuk barang kulit tertera dalam tabel.

**Tabel I Syarat mutu benang jahit untuk barang kulit**

No	Uraian	Satuan	Persyaratan	
			Kulit dengan ketebalan $\leq 1,2$ mm	Kulit dengan ketebalan $\geq 1,3$ mm
1	Kekuatan tarik per helai	Kg	min 1,5	min. 4
2	Mulur per helai	-	min 3,5%	min 3,5%
3	Keseimbangan antihan	-	Baik	Baik
4	Ketidakrataan	U%	maks. 9,5	maks 9,5%
5	Uji Jahit	-	Tidak putus	Tidak putus
6	Nilai ketahanan luntur warna terhadap gosokan :			
	- Basah	-	min. 4	min. 4
	- Kering	-	min. 4	min. 4

### 4 Cara pengambilan contoh

Pengambilan contoh uji benang jahit untuk barang kulit dilakukan sesuai dengan SII. 0729-83 (SNI 08-0615-1989), *Pemeriksaan contoh untuk penerimaan lot dengan cara atribut*.

### 5 Cara uji



**5.1 Kekuatan tarik benang perhelai**

Pengujian kekuatan tarik benang perhelai sesuai dengan SII. 0097-75 (SNI 08-0269-1989), *Cara uji kekuatan tarik benang kapas.*

**5.2 Mulur per helai**

Pengujian mulur per helai sesuai dengan SII. 0097-75 (SNI 08-0269-1989), *Cara uji kekuatan tarik benang kapas.*

**5.3 Keseimbangan antihan**

Pengujian ketidak seimbangan antihan sesuai dengan SII. 0172-77 (SNI 08-0318-1999), *Cara uji benang jahit*

**5.4 Ketidakrataan**

Pengujian ketidakrataan sesuai dengan SII. 0471-81 (SNI 08-0460-1989), *Cara uji ketidakrataan benang (alat uster evenness tester)*

**5.5 Uji jahit**

Pengujian jahit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


**5.6 Ketahanan warna terhadap gosokan**

Pengujian ketahanan warna terhadap gosokan sesuai dengan SII. 0118-75 (SNI 08-0288-1989), *Cara uji tahan luntur warna terhadap gosokan.*

**6 Syarat lulus uji**

Suatu contoh dinyatakan lulus uji apabila memenuhi syarat seperti tercantum pada butir 3.





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)