

CLASSIFICAÇÃO DOS PERFIS

PERFIL	PERFIL	PERFIL	PERFIL	PERFIL	PERFIL	PERFIL
PERFIL	PERFIL	PERFIL	PERFIL	PERFIL	PERFIL	PERFIL

Equipamento	Tipo	Modelo						Aplicação				
		Sigla	Tipo	Dimensões			Canal	Rolo Motriz	Rolo Movido	Rolo Guia	Polia Tensora	Monofio
				A	B	C						
PEDREIRA 	monofio	MON	SA	38	12	16						X
BRETON BIDESI 		BRE	S	27	09	16	FLEX				X	
		BRE	S	28	15	16	FLEX			X		
		BRE	T	27	18	16				X		
		BRE	T	28	11	7	cr FLEX			X		
GASPARI MENOTTI 		GAS	S	15	12	7					X	
		GAS	SS	22	12	10	FLEX			X		
		GAS	SX	22	25	11		X				
		GAS	TS	37	12	10	FLEX			X		
HEDEL 		HED	S	20	12	10					X	
		HED	S	24	15	16	FLEX					
	72 Fios	HED	S	26	15	16	FLEX			X		
	74 Fios	HED	T	28	12	12	cr FLEX			X		
		HED	T	28	15	16	cr FLEX			X		
		HED	T	31	15	16	FLEX			X		
	72 Fios	HED	T	33	15	16	FLEX			X		
	74 Fios	HED	T	36	12	16	cr FLEX			X		
Cliente M.Brandão	Especial	MIN	T	29	16	12	FLEX			X		
PEDRINI 		PED	DC	20	12	10	FLEX			X		
		PED	SV	22	14	15					X	
RAMOS UNIVERSO 		RAM	DC	39	15	18	FLEX	X	X	X		
		RAM	DL	33	11	18		X	X	X		
		RAM	S	17	11	7	FLEX				X	
	Desenvolvimento	RAM	S	21	10	11	FLEX	X	X	X		
		RAM	S	23	11	11	FLEX			X		
		RAM	S	23	15	11	FLEX	X	X	X		
		RAM	SY	23	10	11	FLEX	X	X	X		
		RAM	T	29	16	12	FLEX			X		
		RAM	T	33	11	18	FLEX			X		
		RAM	T	33	11	23	cr FLEX			X		
		RAM	T	33	15	18	FLEX	X	X	X		
		RAM	T	33	15	23	FLEX	X	X	X		
		RAM	T	37	11	23	FLEX			X		
		RAM	TY	36	10	23	FLEX	X	X	X		
SKYSTONE		SKS	S	23	10	9	FLEX					X
		SKS	T	30	10	9	FLEX			X		
VENTOVAG 		VEN	S	20	12	8				X		
		VEN	S	38	12	16	FLEX			X		X
		VEN	T	36	12	16	FLEX			X		
Cliente SERRAMAR	Especial	SER	S	40	12	11				X		

Itens grifados estão em desenvolvimento.

Perfil de Desgaste para Revestimento das Polias dos Teares Mono e Multifios.

 Modelo: **PEDREIRA**
MON
Material:
 Poliuretano Termoplástico TPU

Dureza:
 85 Shore A

Cor:
 Preta

Temperatura de Trabalho:
 de -30°C a +60°C

Coeficiente de Atrito	
Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55

 Espaço reservado
 para desenho técnico

Aplicação	
Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO KG	ROLO METROS	TENSÃO DE RUPTURA N/MM	ABRASÃO DIN 53516 MM³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/MM
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
Monofio	MON SA-38-12-16					X	38,3	12,0	16,0	14,45	5,50	0,596	30	43	25	60

 Modelo: **BRETON BIDESI**
BRE
Material:
 Poliuretano Termoplástico TPU

Dureza:
 85 Shore A

Cor:
 Preta

Temperatura de Trabalho:
 de -30°C a +60°C

Coeficiente de Atrito	
Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55

 Desenho técnico
 Perfil S

 Desenho técnico
 Perfil T

Aplicação	
Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO KG	ROLO METROS	TENSÃO DE RUPTURA N/MM	ABRASÃO DIN 53516 MM³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/MM
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
BRETON BIDESI	BRE S-27-09-16 FLEX				X		27	9,5	16		3,3	0,544	50	43	25	60
BRETON BIDESI	BRE S-28-15-16 FLEX			X			28	15	16		3,3	0,737	30	43	25	60
BRETON BIDESI	BRE T-27-18-16			X			27,5	18	16	9	3,25	0,765	30	43	25	60

 Modelo: **GASPARI MENOTTI**
GAS
Material:
 Poliuretano Termoplástico TPU

Dureza:
 85 Shore A

Cor:
 Preta

Temperatura de Trabalho:
 de -30°C a +60°C

Coeficiente de Atrito	
Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55

 Desenho técnico
 Perfil S

 Desenho técnico
 Perfil SS

 Desenho técnico
 Perfil SX

 Desenho técnico
 Perfil TS

Aplicação	
Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO KG	ROLO METROS	TENSÃO DE RUPTURA N/MM	ABRASÃO DIN 53516 MM³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/MM
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
GASPARI MENOTTI	GAS S-15-12-7				X		15	12	7		3,5			43	25	60
GASPARI MENOTTI	GAS SS-22-12-10 FLEX			X			21,9	12,2	10,2		3,5	0,419	50	43	25	60
GASPARI MENOTTI	GAS SX-22-25-17	X					22,5	25	17,5		4,5	0,460	50	43	25	60
GASPARI MENOTTI	GAS TS-37-12-10 FLEX			X			36,8	12,2	10,11	9,6	3,5	0,573	50	43	25	60

Compromisso com a sustentabilidade

Perfil de Desgaste para Revestimento das Polias dos Teares Mono e Multifios.

Modelo: **HEDEL****HED****Material:**
Poliuretano Termoplástico TPU**Dureza:**
85 Shore A**Cor:**
Preta**Temperatura de Trabalho:**
de -30°C a +60°C

Coeficiente de Atrito	
Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55

Desenho técnico
Perfil SDesenho técnico
Perfil S FLEXDesenho técnico
Perfil T FLEX

Aplicação	
Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO KG	ROLO METROS	TENSÃO DE RUPTURA N/MM	ABRASÃO DIN 53516 MM³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/MM
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
HEDEL	HED S-20-12-10				X		20,0	12,0	10,0		3,75	0,391	50	43	25	60
HEDEL	HED S-24-15-16 FLEX			X			23,8	15,0	15,7		3,65					
HEDEL	HED S-26-15-16 FLEX			X			26,0	15,0	15,7		3,65	0,682	30	43	25	60
HEDEL	HED T-28-12-12 cr FLEX			X			27,8	12,0	12,0	8,8	3,50	0,715	30	43	25	60
HEDEL	HED T-28-15-16 cr FLEX			X			28,5	15,0	16,0	9,6	3,60		30	43	25	60
HEDEL	HED T-31-15-16 FLEX			X			31,5	15,0	15,7	9,7	3,65					
HEDEL	HED T-33-15-16 FLEX			X			33,0	15,0	15,7	9,7	3,65					
HEDEL	HED T-36-12-16 FLEX			X			36,0	12,0	15,7	9,7	3,65					

Modelo: **PEDRINI****PED****Material:**
Poliuretano Termoplástico TPU**Dureza:**
85 Shore A**Cor:**
Preta**Temperatura de Trabalho:**
de -30°C a +60°C

Coeficiente de Atrito	
Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55

Desenho técnico
Perfil DC FLEXDesenho técnico
Perfil SVDesenho técnico
Perfil S FLEX

Aplicação	
Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO KG	ROLO METROS	TENSÃO DE RUPTURA N/MM	ABRASÃO DIN 53516 MM³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/MM
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
PEDRINI	PED DC-20-12-10 FLEX			X			19,7	12	10	9,5	3,5	0,330	50	43	25	60
PEDRINI	PED SV-22-14-15				X		21,6	11,25		15,1	3,25	0,270	50	43	25	60

Modelo: **RAMOS UNIVERSO****RAM****Material:**
Poliuretano Termoplástico TPU**Dureza:**
85 Shore A**Cor:**
Preta**Temperatura de Trabalho:**
de -30°C a +60°C

Coeficiente de Atrito	
Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55

Desenho técnico
Perfil DC FLEXDesenho técnico
Perfil DLDesenho técnico
Perfil S FLEXDesenho técnico
Perfil SY FLEX

Aplicação	
Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO KG	ROLO METROS	TENSÃO DE RUPTURA N/MM	ABRASÃO DIN 53516 MM³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/MM
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
RAMOS UNIVERSO	RAM DC-39-15-18 FLEX	X	X	X			38,8	15	18,5	9,4	3,25	0,935	30	43	25	60
RAMOS UNIVERSO	RAM DL-33-11-18	X	X	X			33,5	10,7	18,1	9,4	3,25	0,683	30	43	25	60
RAMOS UNIVERSO	RAM S-17-11-7 FLEX				X		17	11	7		3,25	0,280	50	43	25	60
RAMOS UNIVERSO	RAM S-23-11-11 FLEX			X			23,3	11	11,5		3,25	0,473	50	43	25	60
RAMOS UNIVERSO	RAM S-23-15-11 FLEX	X	X	X			23,3	15	11,5		3,25	0,610	50	43	25	60
RAMOS UNIVERSO	RAM SY-23-10-11 FLEX	X	X	X			23	10	11,5		3,25	0,387	50	43	25	60

Compromisso com a sustentabilidade

Perfil de Desgaste para Revestimento das Polias dos Teares Mono e Multifios.

Modelo: **RAMOS UNIVERSO****RAM****Material:**
Poliuretano Termoplástico TPU**Dureza:**
85 Shore A**Cor:**
Preta**Temperatura de Trabalho:**
de -30°C a +60°C

Coeficiente de Atrito	
Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55

Desenho técnico
Perfil T FLEXDesenho técnico
Perfil TY FLEX

Aplicação	
Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO KG	ROLO METROS	TENSÃO DE RUPTURA N/MM	ABRASÃO DIN 53516 MM³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/MM
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
RAMOS UNIVERSO	RAM T-33-11-18 FLEX			X			33,5	11	18,1	9,4	3,25	0,726	30	43	25	60
RAMOS UNIVERSO	RAM T-33-11-23 FLEX			X			33,5	11	22,84	9,3	3,25			43	25	60
RAMOS UNIVERSO	RAM T-33-15-18 FLEX	X	X	X			33,5	15,1	18,3	9,3	3,25	0,836	30	43	25	60
RAMOS UNIVERSO	RAM T-37-11-23 FLEX			X			37,5	11	22,84	9,3	3,25	0,792	30	43	25	60
RAMOS UNIVERSO	RAM TY-32-10-23 FLEX			X			32,5	10,0	23,0	9,6	3,25	0,658	30	43	25	60

Modelo: **SERRAMAR****SER****Material:**
Poliuretano Termoplástico TPU**Dureza:**
85 Shore A**Cor:**
Preta**Temperatura de Trabalho:**
de -30°C a +60°C

Coeficiente de Atrito	
Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55

Desenho técnico
Perfil S

Aplicação	
Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO KG	ROLO METROS	TENSÃO DE RUPTURA N/MM	ABRASÃO DIN 53516 MM³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/MM
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
Serramar	SER S-40-12-11					X	40	12	17		3,7	0,860	30	43	25	60

Modelo: **VENTOWAG****VEN****Material:**
Poliuretano Termoplástico TPU**Dureza:**
85 Shore A**Cor:**
Preta**Temperatura de Trabalho:**
de -30°C a +60°C

Coeficiente de Atrito	
Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55

Desenho técnico
Perfil SDesenho técnico
Perfil S FLEXDesenho técnico
Perfil T

Aplicação	
Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO KG	ROLO METROS	TENSÃO DE RUPTURA N/MM	ABRASÃO DIN 53516 MM³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/MM
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
VENTOWAG	VEN S-20-12-8			X			20,5	12	8,5		3,7	0,396		43	25	60
VENTOWAG	VEN S-38-12-16 FLEX			X		X	38,3	12	16		3,7	0,765		43	25	60
VENTOWAG	VEN T-36-12-16			X			36	12	16,5	9,5	3,7	0,712		43	25	60

Compromisso com a sustentabilidade



Perfil de Desgaste para Revestimento das Polias dos Teares Mono e Multifios.

DESCRIÇÃO				Kg/m		
Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	Bruto	Cálculo	Acabado
Perfil Flex		Cerâmica	ARE SU-29-26-22	0,688	0,631	0,573
		Cerâmica	ARE SA-38-12-16	0,579	0,521	0,463
		Cerâmica	ARE RSR 2	0,005	0,006	0,004
		Cerâmica	ARE RSR 3	0,011	0,015	0,009
		Cerâmica	ARE RSR 4	0,020	0,026	0,016
		Cerâmica	ARE RSR 5	0,032	0,040	0,025
		Cerâmica	ARE RSR 6	0,046	0,058	0,035
		Cerâmica	ARE RSR 8	0,082	0,104	0,063
		Cerâmica	ARE RSR 10	0,128	0,162	0,098
		Cerâmica	ARE RSR 12	0,184	0,233	0,141
		Cerâmica	ARE RSR 15	0,287	0,364	0,221
BRETON BIDESI		Breton	BRE S-27-09-16 FLEX	0,607	0,551	0,495
		Breton	BRE S-28-15-16 FLEX	0,849	0,766	0,683
		Breton	BRE T-27-18-16	0,840	0,780	0,720
GASPARI		Gaspari	GAS S-15-12-7	0,333	0,283	0,233
		Gaspari	GAS SS-22-12-10 FLEX	0,483	0,385	0,286
		Gaspari	GAS SX-22-25-17	0,536	0,478	0,420
		Gaspari	GAS TS-37-12-10 FLEX	0,656	0,590	0,523
HEDEL	MFH0760/MH42/MH72/MH74	Hedel	HED S-20-12-10	0,451	0,426	0,400
		Hedel	HED S-24-15-16 FLEX	0,752	0,683	0,614
	MH72	Hedel	HED S-26-15-16 FLEX	0,760	0,699	0,637
		Hedel	HED T-28-12-12 FLEX	0,865	0,773	0,680
	MH74	Hedel	HED T-28-15-16 FLEX	0,800	0,756	0,712
		Hedel	HED T-31-15-16 FLEX	0,856	0,768	0,680
	MH72	Hedel	HED T-33-15-16 FLEX	0,942	0,842	0,741
	MH72	Hedel	HED T-36-12-16 FLEX	0,856	0,768	0,680
M.Brandão		M.Brandão	MIN T-29-16-12 FLEX	0,825	0,743	0,660
PEDRINI		Pedrini	PED DC-20-12-10 FLEX	0,370	0,335	0,299
		Pedrini	PED SV-22-14-15	0,386	0,342	0,297
RAMOS UNIVERSO		Ramos Universo	RAM DC-39-15-18 FLEX	1,190	1,020	0,850
		Ramos Universo	RAM DL-33-11-18	0,860	0,759	0,657
	PE 0503 - 45191 - 42237 - 000063	Ramos Universo	RAM S-17-11-7 FLEX	0,363	0,322	0,280
	PE0203 - 40521 - 45193 - 002151 - 001986	Ramos Universo	RAM S-21-10-11 FLEX	0,580	0,498	0,415
		Ramos Universo	RAM S-23-11-11 FLEX	0,530	0,482	0,434
		Ramos Universo	RAM S-23-15-11 FLEX	0,690	0,622	0,554
	PE 0203 - 45192	Ramos Universo	RAM SY-23-10-11 FLEX	0,492	0,435	0,378
		Ramos Universo	RAM T-29-16-12 FLEX	0,871	0,771	0,670
		Ramos Universo	RAM T-33-11-18 FLEX	0,700	0,675	0,650
		Ramos Universo	RAM T-33-11-23 FLEX	0,695	0,678	0,660
		Ramos Universo	RAM T-33-15-18 FLEX	0,910	0,835	0,760
	PE0102 - 40520 - 45192 - 001992 002152	Ramos Universo	RAM T 34-10-23 FLEX	0,957	0,821	0,684
		Ramos Universo	RAM T-37-11-23 FLEX	0,795	0,755	0,715
	PE 0103 - 45193	Ramos Universo	RAM TY-36-10-23 FLEX	0,834	0,738	0,642
SERRAMAR		Especial	SER S-40-12-11	0,875	0,788	0,700
VENTOWAG		Ventowag	VEN S-20-12-8	0,462	0,429	0,396
		Ventowag	VEN S-38-12-16 FLEX	0,842	0,780	0,718
		Ventowag	VEN T-36-12-16	0,787	0,709	0,630