



Linha Polycord

Perfis para indústrias: Cerâmicas, Logística, Alimentos, Têxteis e Moveleiras

Aplicações Indicadas

Desenvolvida para atender diversos segmentos industriais, sendo amplamente utilizada na indústria cerâmica, alimentícia, equipamentos de embalagem, processos gráficos e de impressão, sistemas de transporte de latas, fabricação de vidro plano e logística.

Características e Benefícios

Conta com sistema de junção ágil e eficiente, proporcionando praticidade na instalação e manutenção. Oferece excelente resistência ao desgaste, óleos e produtos químicos, aliada à alta flexibilidade e grande capacidade de tração.

■ Perfil Redondo

PROPRIEDADES		RB	RBS	RBA (ASPERO)	RBAS (ASPERO)	RG	RGS	RGA (ASPERO)	RGAS (ASPERO)
Dureza		85A	85A	85A	85A	85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A
Temperatura de Trabalho		-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°
Coeficiente de Atrito		0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Sanitário		Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-
Diâmetro (mm)	Polegada	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)
4	-	35	-	35	-	35	-	35	-
5	3/16	45	-	45	-	45	-	45	-
6.3	1/4	54	54	54	54	54	54	54	54
8	5/16	72	72	72	72	72	72	72	72
9.5	3/8	80	80	80	80	80	80	80	80
10	-	89	89	89	89	89	89	89	89
12	-	108	108	108	108	108	108	108	108
12.7	1/2	119	119	119	119	119	119	119	119
15	-	135	135	135	135	135	135	135	135
16.2	5/8	148	148	148	148	148	148	148	148
18	-	175	175	175	175	175	175	175	175

■ Perfil Redondo

PROPRIEDADES		RBL	RBS	RBLA (ASPERO)	RBLAS (ASPERO)	RO	ROS
Dureza		85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A	85A	85A
Temperatura de Trabalho		-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65°	-10° a 65°
Coeficiente de Atrito		0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Sanitário		-	-	-	-	Sim	Sim
Diâmetro (mm)	Polegada	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)
4	-	35	-	35	-	-	-
5	3/16	45	-	45	-	-	-
6.3	1/4	54	54	54	54	54	54
8	5/16	72	72	72	72	72	72
9.5	3/8	80	80	80	80	80	80
10	-	89	89	89	89	-	-
12	-	108	108	108	108	108	108
12.7	1/2	119	119	119	119	119	119
15	-	135	135	135	135	-	-
16.2	5/8	148	148	148	148	-	-
18	-	175	175	175	175	-	-

■ Perfis Especiais

PROPRIEDADES	SPU	SPQ
Special Profiles		
Dureza	85A	85A
Temperatura de Trabalho	-10° a 65°	-10° a 65°