



STANDARD

PEGANTE MONOCOMPONENTE PARA
CERÁMICA EN INTERIORES

FICHA TÉCNICA

Descripción

Finix® Standard es un mortero adhesivo monocomponente formulado para la instalación de revestimientos de absorción media-alta (>6%) como cerámica y azulejos sobre superficies de hormigón y mampostería, en pisos y paredes en interiores y exteriores de tráfico liviano

C1

FINIX

CUMPLE CON LA NORMA ISO 13007
ADHESIVO CEMENTICIO



BENEFICIOS

- Excelente adherencia
- Duradero y resistente
- Menor demanda de agua
- Fácil preparación, solo agregue agua
- Excelente consistencia y trabajabilidad
- Fabricado con arena sílica limpia, de la más alta calidad
- Contiene aditivos de última generación que potencian sus propiedades adherentes



EMPAQUE MULTICAPA MICROPERFORADO

Garantiza la protección y estabilidad del mortero, evita la acumulación de humedad, preservando sus propiedades resistentes.



NORMAS



American National Standards Institute



Producto	ANSI	ISO 13007
Standard	A118.1	C1

Cumple y excede los requerimientos de las normas ANSI A118.1, UNE-EN 12004-2, ISO 13007 e INEN 13007 Clasificación C1.

USOS RECOMENDADOS

- Losetas de arcilla y concreto
- Cerámica para pisos hasta 45×45 cm o hasta 2.025 cm² o con un peso de 3.52 kg
- Cerámica para pared hasta 25×44 cm o hasta máx. 1.100 cm² o con un peso de 1.38 kg

SUPERFICIES RECOMENDADAS

- Bloque
- Hormigón
- Concreto
- Mampostería



PRESENTACIONES DISPONIBLES

Peso Neto	Color	Empaque
25 kg (55.12 lb)	Gris	Funda de papel con microfilm intermedio microperforado
45.36 kg (100 lb)	Gris	Funda de papel con microfilm intermedio microperforado



MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar firme, nivelada y completamente limpia, libre de polvo, grasas, pintura, cera u otros residuos que afecten la adherencia. Si existen desniveles, corrijalos previamente con un mortero nivelador, ya que el adhesivo no está diseñado para esa función.

Si el soporte supera los 30 °C, humidézcalo ligeramente para reducir la absorción, retirando cualquier exceso de agua antes de aplicar el pegante. Se recomienda humedecer ligeramente la placa cerámica sin llegar a saturarla para mejorar la transferencia del adhesivo



DOSIFICACIÓN DE AGUA

Presentación

Dosificación de agua

Saco de 25 kg (55.12 lb)

5.5 a 6.5 litros

Saco de 45.36 kg (100 lb)

10.5 a 11.5 litros

APLICACIÓN



Agregue el agua en un recipiente. Incorpore poco a poco el contenido del saco hasta que el polvo se integre al agua. Mézclelo hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Deje reposar la mezcla por 5 minutos.



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

Llaneta dentada	Formatos	Rendimiento m ²		Método de Instalación (encolado)
		25 kg	45,36 kg	
	10 mm ≤ 60 cm x 60 cm	5,6	10,2	Simple
	10 mm ≤ 60 cm x 60 cm	2,9	5,2	Doble
	8 mm ≥ 45 cm x 45 cm	5,9	10,7	Simple
	8 mm ≥ 45 cm x 45 cm	3,8	8,6	Doble
	6 mm ≥ 30 cm x 30 cm	6,7	12,2	Simple
	6 mm ≥ 30 cm x 30 cm	4,8	10,0	Doble

Importante:

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco y bajo techo. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usada, las condiciones de la superficie.
Se recomienda después de la instalación, al menos 48 horas para tránsito liviano y emporar.



DATOS TÉCNICOS

Información Técnica

Cumple y excede las siguientes normas.

- ANSI A118.1
- UNE-EN 12004-2, clasificación C1
- NTE INEN e ISO 13007, clasificación C1

Datos técnicos de aplicación

Tiempo de reposo antes de aplicación	5 min
Tiempo aproximado de manipulación de placas	20 min aprox.
Vida aproximada en recipiente con cubierta.	2 horas (con agitación cada 20min)
Tiempo para colocar emporado	48 horas
Tiempo para transitar	48 horas

Cumplimiento de la norma ANSI

Adherencia a los 28 días (Cerámica/Cerámica)	≥1.03MPa
--	----------

Cumplimiento de la norma 13007

Adherencia a los 28 días (C1)	≥0.5MPa
Adherencia después de la inmersión en agua	≥0.5MPa
Tiempo Abierto	20 min aprox.

FICHA TÉCNICA STANDARD



DIAGRAMACIÓN DE JUNTAS

Instalación Juntas	Separador de cada pieza	Cada 5 m lineales o 25 m ²	Perimetrales de 7 m ²
Cerámica Pisos Porcelanato Natural	2 - 3 mm		
Cerámica Paredes	2 mm	8 - 10 mm	5 - 8 mm
Porcelanato Rectificado	1.5 mm		
Megaformatos	Interior 2 mm Exterior 5 mm		



RECOMENDACIONES

- Mantenga un espesor final máximo de 10 mm de mortero adhesivo.
- Para revestimientos con formatos mayores a 60 x 60 cm, utilice adhesivo **Finix Premium**.
- En instalaciones cerámica sobre cerámica, use adhesivos de mayor adherencia según el nivel de exigencia como **Finix Plus**.
- En superficies verticales incorpore anclajes mecánicos como medida de seguridad adicional.
- Para piezas con lados superiores a 30 cm, aplique el método de doble encolado para asegurar la correcta cobertura del adhesivo.
- Incluya juntas de movimiento y rellénelas con un producto adecuado para boquillas.
- Evite el exceso de agua ya que puede reducir la resistencia y adherencia del mortero.



PRECAUCIONES

- El producto puede producir irritación en los ojos, piel y vías respiratoria. Use siempre el equipo de protección adecuado durante su manipulación.
- Si el clima es frío, el tiempo de fraguado del mortero adhesivo tomará más tiempo de lo habitual. En este caso evite el tránsito en el área de trabajo terminado hasta que el mortero fragüe por completo.
- Si luego de haber finalizado el trabajo de colocación del revestimiento, la zona/área/obra va a permanecer en un ambiente cerrado y en donde la temperatura en su interior es o será elevada, se recomienda ventilar la misma.
- El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero adhesivo



LIMPIEZA

Luego del uso de sus herramientas para la instalación del adhesivo cerámico, lavalos con agua y jabón



! AVISO IMPORTANTE

No use para instalar mármol tipo rosso levanto, negro marquina, mármol o granito verde y sus aglomerados. Para estos casos use nuestro **Adhesivo Profesional Finix**

No aplique sobre paneles aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre empastes resonadores de yeso, metales, plásticos, pisos de madera, superficies que contengan asbesto, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.

VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO

Seis meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

GARANTÍA

Industrias Químicas Finix S.A.S. garantiza que **FINIX STANDARD** está libre de defectos de fabricación y que su desempeño cumplirá con lo estipulado en la ficha técnica oficial. Esta garantía está condicionada al cumplimiento, por parte del usuario, de las instrucciones y recomendaciones proporcionadas por el fabricante para su correcta aplicación, manipulación y almacenamiento.

La responsabilidad del fabricante se excluye ante daños indirectos, consecuentes o resultantes de causas ajenas a la calidad del producto. Esto incluye, pero no se limita a, el mal uso, la aplicación incorrecta, la negligencia, o cualquier situación derivada de las condiciones particulares de la obra.

CUALQUIER MODIFICACIÓN O FRAGMENTACIÓN AL TEXTO, INFORMACIÓN CONTENIDA O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE INDUSTRIAS QUÍMICAS FINIX S.A.S.



Para contactarnos o solicitar una asesoría técnica en obra **GRATUITA**, hagálo a través de los siguientes canales:



Contáctanos por
WhatsApp
+593 98 266 5958



@finix.ec



www.industriasquimicasfinix.com

Con el respaldo de



Cómpralo en todas nuestras tiendas a nivel nacional

