



PREMIUM

PEGANTE MONOCOMPONENTE PARA PORCELANATO EN ALTO TRÁFICO

FICHA TÉCNICA



Descripción

Finix® Premium es un mortero adhesivo monocomponente modificado con polímeros de última generación, formulado para pegar porcelanato, piedras naturales, granito, cerámica y otras piezas de baja absorción (<3%) sobre porcelanato, superficies de hormigón, mampostería, paneles cementicios, ladrillo en interiores y exteriores, en áreas de alto tráfico.


C2
TE

FINIX
CUMPLE CON LA NORMA ISO 13007
ADHESIVO CEMENTICIO



BENEFICIOS

- Excelente adherencia
- Duradero y resistente
- Deslizamiento reducido
- Menor demanda de agua
- Tiempo abierto extendido
- Fácil preparación, solo agregue agua
- Excelente consistencia y trabajabilidad
- Fabricado con arena sílica limpia, de la más alta calidad
- Contiene aditivos de última generación que potencian sus propiedades adherentes



EMPAQUE MULTICAPA MICROPERFORADO

Garantiza la protección y estabilidad del mortero, evita la acumulación de humedad, preservando sus propiedades resistentes.



NORMAS



ANSI

American National Standards Institute



ISO 13007

Producto

ANSI

ISO 13007

Premium

A118.4

C2TE

Cumple y excede los requerimientos de las normas ANSI A118.4, UNE-EN 12004-2, ISO 13007 e INEN 13007 Clasificación C2TE.

USOS RECOMENDADOS

- Porcelanato para pisos de alto tráfico de formato hasta 50x50 cm, o hasta 2.500 cm² o con un peso hasta 5.30 kg, en interiores y exteriores de tráfico moderado.
- Porcelanato para pisos de tráfico moderado de formato hasta 60x120 cm, o de 7.200 cm² con un peso de 13 Kg, en interiores.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

- Bloque
- Ladrillo
- Cerámica
- Paneles de
- Concreto
- Hormigón
- Mampostería
- yeso



PRESENTACIONES DISPONIBLES

Peso Neto

Color

Empaque

25 kg (55.12 lb)

Gris

Funda de papel con microfilm intermedio microperforado

45.36 kg (100 lb)

Gris

Funda de papel con microfilm intermedio microperforado



MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar firme, nivelada y completamente limpia, libre de polvo, grasas, pintura, cera u otros residuos que afecten la adherencia. Si existen desniveles, corrijalos previamente con un mortero nivelador, ya que el adhesivo no está diseñado para esa función.

Si el soporte supera los 30 °C, humidézcalo ligeramente para reducir la absorción, retirando cualquier exceso de agua antes de aplicar el pegante. Se recomienda humedecer ligeramente la placa cerámica sin llegar a saturarla para mejorar la transferencia del adhesivo



DOSIFICACIÓN DE AGUA

Presentación

Dosificación de agua

Saco de 25 kg (55.12 lb)

6.5 a 7.5 litros


Saco de 45.36 kg (100 lb)

12 a 13 litros

APLICACIÓN



Agregue el agua en un recipiente. Incorpore poco a poco el contenido del saco hasta que el polvo se integre al agua. Mézclelo hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Deje reposar la mezcla por 5 minutos.



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

Llaneta dentada	Formatos	Rendimiento m ²		Método de Instalación (encolado)
		25 kg	45,36 kg	
 10 mm	≤ 60 cm x 60 cm	5,6	10,2	Simple
 10 mm	≤ 60 cm x 60 cm	2,9	5,2	Doble
 8 mm	≥ 45 cm x 45 cm	5,9	10,7	Simple
 8 mm	≥ 45 cm x 45 cm	3,8	8,6	Doble
 6 mm	≥ 30 cm x 30 cm	6,7	12,2	Simple
 6 mm	≥ 30 cm x 30 cm	4,8	10,0	Doble

Importantes:

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco y bajo techo. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usada, las condiciones de la superficie.
Se recomienda después de la instalación, al menos 48 horas para tránsito liviano y emporar.



DATOS TÉCNICOS

Información Técnica

Cumple y excede las siguientes normas.

- ANSI A118.4
- UNE-EN 12004-2, clasificación C2TE
- NTE INEN e ISO 13007, clasificación C2TE

Datos técnicos de aplicación

Tiempo de reposo antes de aplicación	5 min
Tiempo aproximado de manipulación de placas	20 min aprox.
Vida aproximada en recipiente con cubierta.	2 horas (con agitación cada 20min)
Tiempo para colocar emporado	48 horas
Tiempo para transitar	48 horas

Cumplimiento de la norma ANSI

Adherencia a los 28 días (Cerámica/Cerámica)	≥ 1.38MPa
--	-----------

Cumplimiento de la norma 13007

Adherencia a los 28 días (C2)	≥ 1.0MPa
Tixotropía Deslizamiento Reducido	≤ 0.5 mm
Adherencia después de la inmersión en agua	≥ 1.0MPa
Tiempo Abierto Ampliado (E)	30 min aprox.

FICHA TÉCNICA PREMIUM



DIAGRAMACIÓN DE JUNTAS

Instalación Juntas	Separador de cada pieza	Cada 5 m lineales o 25 m ²	Perimetrales de 7 m ²
Cerámica Pisos Porcelanato Natural	2 - 3 mm		
Cerámica Paredes	2 mm	8 - 10 mm	5 - 8 mm
Porcelanato Rectificado	1.5 mm		
Megaformatos	Interior 2 mm Exterior 5 mm		



RECOMENDACIONES

- Mantenga un espesor final máximo de 10 mm de mortero adhesivo.
- Para revestimientos con formatos mayores a 60 x 60 cm, utilice adhesivo **Finix Premium**.
- En instalaciones cerámica sobre cerámica, use adhesivos de mayor adherencia según el nivel de exigencia como **Finix Plus**.
- En superficies verticales incorpore anclajes mecánicos como medida de seguridad adicional.
- Para piezas con lados superiores a 30 cm, aplique el método de doble encolado para asegurar la correcta cobertura del adhesivo.
- Incluya juntas de movimiento y rellénelas con un producto adecuado para boquillas.
- Evite el exceso de agua ya que puede reducir la resistencia y adherencia del mortero.



PRECAUCIONES

- El producto puede producir irritación en los ojos, piel y vías respiratoria. Use siempre el equipo de protección adecuado durante su manipulación.
- Si el clima es frío, el tiempo de fraguado del mortero adhesivo tomará más tiempo de lo habitual. En este caso evite el tránsito en el área de trabajo terminado hasta que el mortero fragüe por completo.
- Si luego de haber finalizado el trabajo de colocación del revestimiento, la zona/área/obra va a permanecer en un ambiente cerrado y en donde la temperatura en su interior es o será elevada, se recomienda ventilar la misma.
- El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero adhesivo



LIMPIEZA

Luego del uso de sus herramientas para la instalación del adhesivo cerámico, lavalos con agua y jabón



! AVISO IMPORTANTE

No use para instalar mármol tipo rosso levanto, negro marquina, mármol o granito verde y sus aglomerados. Para estos casos use nuestro **Adhesivo Profesional Finix**

No aplique sobre paneles aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre empastes resonadores de yeso, metales, plásticos, pisos de madera, superficies que contengan asbesto, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.

VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO

Seis meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

GARANTÍA

Industrias Químicas Finix S.A.S. garantiza que **FINIX PREMIUM** está libre de defectos de fabricación y que su desempeño cumplirá con lo estipulado en la ficha técnica oficial. Esta garantía está condicionada al cumplimiento, por parte del usuario, de las instrucciones y recomendaciones proporcionadas por el fabricante para su correcta aplicación, manipulación y almacenamiento.

La responsabilidad del fabricante se excluye ante daños indirectos, consecuentes o resultantes de causas ajenas a la calidad del producto. Esto incluye, pero no se limita a, el mal uso, la aplicación incorrecta, la negligencia, o cualquier situación derivada de las condiciones particulares de la obra.

CUALQUIER MODIFICACIÓN O FRAGMENTACIÓN AL TEXTO, INFORMACIÓN CONTENIDA O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE INDUSTRIAS QUÍMICAS FINIX S.A.S.



Para contactarnos o solicitar una asesoría técnica en obra **GRATUITA**, hagálo a través de los siguientes canales:



Contáctanos por
WhatsApp
+593 98 266 5958



@finix.ec



www.industriasquimicasfinix.com

Con el respaldo de



Cómpralo en todas nuestras tiendas a nivel nacional

