



# SUPER

PEGANTE MONOCOMPONENTE PARA  
PORCELANATO Y CERÁMICA EN INTERIORES

## FICHA TÉCNICA



### Descripción

Finix® Super es un mortero adhesivo monocomponente modificado con polímeros de última generación, diseñado para la instalación de porcelanato y cerámica de baja y media absorción (<3%) sobre superficies de hormigón, mampostería, bloque o cerámica existente, en pisos y paredes en interiores y exteriores de tráfico moderado.

C2E

FINIX

CUMPLE CON LA NORMA ISO 13007  
ADHESIVO CEMENTICIO



### BENEFICIOS

- Excelente adherencia
- Duradero y resistente
- Menor demanda de agua
- Fácil preparación, solo agregue agua
- Excelente consistencia y trabajabilidad
- Fabricado con arena sílica limpia, de la más alta calidad
- Contiene aditivos de última generación que potencian sus propiedades adherentes



### EMPAQUE MULTICAPA MICROPERFORADO

Garantiza la protección y estabilidad del mortero, evita la acumulación de humedad, preservando sus propiedades resistentes.



### NORMAS



ANSI

American National Standards Institute



ISO 13007

| Producto | ANSI   | ISO 13007 |
|----------|--------|-----------|
| Super    | A118.4 | C2E       |

Cumple y excede los requerimientos de las normas ANSI A118.4, UNE-EN 12004-2, ISO 13007 e INEN 13007 Clasificación C2E.

### USOS RECOMENDADOS

- Porcelanato para piso de formato hasta 50x50 cm, o hasta 2.500 cm<sup>2</sup> o con un peso hasta 5.30 kg, en interiores de tráfico moderado.
- Porcelanato para pared de formato hasta 32x32 cm, o de 1.024 cm<sup>2</sup> con un peso de 1.86 Kg, en interiores.
- Cerámica para pared de formato menor a 51.2x51.2 cm, o menor a 2.621 cm<sup>2</sup>, o con un peso menor a 4.47 kg en interiores y exteriores.

### SUPERFICIES RECOMENDADAS

- Bloque
- Ladrillo
- Cerámica
- Concreto
- Hormigón
- Mampostería



### PRESENTACIONES DISPONIBLES

| Peso Neto         | Color | Empaque                                                |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 25 kg (55.12 lb)  | Gris  | Funda de papel con microfilm intermedio microperforado |
| 45.36 kg (100 lb) | Gris  | Funda de papel con microfilm intermedio microperforado |



### MODO DE EMPLEO

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar firme, nivelada y completamente limpia, libre de polvo, grasas, pintura, cera u otros residuos que afecten la adherencia. Si existen desniveles, corrijalos previamente con un mortero nivelador, ya que el adhesivo no está diseñado para esa función.

Si el soporte supera los 30 °C, humidézcalo ligeramente para reducir la absorción, retirando cualquier exceso de agua antes de aplicar el pegante. Se recomienda humedecer ligeramente la placa cerámica sin llegar a saturarla para mejorar la transferencia del adhesivo



#### DOSIFICACIÓN DE AGUA

| Presentación              | Dosificación de agua |
|---------------------------|----------------------|
| Saco de 25 kg (55.12 lb)  | 6.5 a 7.5 litros     |
| Saco de 45.36 kg (100 lb) | 12 a 13 litros       |

#### APLICACIÓN



Agregue el agua en un recipiente. Incorpore poco a poco el contenido del saco hasta que el polvo se integre al agua. Mézclelo hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Deje reposar la mezcla por 5 minutos.



## RENDIMIENTO

### RENDIMIENTO

| Llaneta dentada | Formatos        | Rendimiento m <sup>2</sup> |          | Método de Instalación (encolado) |
|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|----------------------------------|
|                 |                 | 25 kg                      | 45,36 kg |                                  |
| 10 mm           | ≤ 60 cm x 60 cm | 5,6                        | 10,2     | Simple                           |
| 10 mm           | ≤ 60 cm x 60 cm | 2,9                        | 5,2      | Doble                            |
| 8 mm            | ≥ 45 cm x 45 cm | 5,9                        | 10,7     | Simple                           |
| 8 mm            | ≥ 45 cm x 45 cm | 3,8                        | 8,6      | Doble                            |
| 6 mm            | ≥ 30 cm x 30 cm | 6,7                        | 12,2     | Simple                           |
| 6 mm            | ≥ 30 cm x 30 cm | 4,8                        | 10,0     | Doble                            |

#### Importantes:

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco y bajo techo. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usada, las condiciones de la superficie.

Se recomienda después de la instalación, al menos 48 horas para tránsito liviano y emporar.



## DATOS TÉCNICOS

### Información Técnica

Cumple y excede las siguientes normas.

- ANSI A118.4
- UNE-EN 12004-2, clasificación C2E
- NTE INEN e ISO 13007, clasificación C2E

### Datos técnicos de aplicación

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Tiempo de reposo antes de aplicación        | 5 min                              |
| Tiempo aproximado de manipulación de placas | 20 min aprox.                      |
| Vida aproximada en recipiente con cubierta. | 2 horas (con agitación cada 20min) |
| Tiempo para colocar emporado                | 48 horas                           |
| Tiempo para transitar                       | 48 horas                           |

### Cumplimiento de la norma ANSI

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Adherencia a los 28 días (Cerámica/Cerámica) | ≥1.38MPa |
|----------------------------------------------|----------|

### Cumplimiento de la norma 13007

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Adherencia a los 28 días (C2)              | ≥1.0MPa       |
| Adherencia después de la inmersión en agua | ≥1.0MPa       |
| Tiempo Abierto Ampliado (E)                | 30 min aprox. |

## FICHA TÉCNICA SUPER



## DIAGRAMACIÓN DE JUNTAS

| Instalación Juntas                    | Separador de cada pieza        | Cada 5 m lineales o 25 m <sup>2</sup> | Perimetrales de 7 m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Cerámica Pisos<br>Porcelanato Natural | 2 - 3 mm                       |                                       |                                  |
| Cerámica Paredes                      | 2 mm                           | 8 - 10 mm                             | 5 - 8 mm                         |
| Porcelanato Rectificado               | 1.5 mm                         |                                       |                                  |
| Megaformatos                          | Interior 2 mm<br>Exterior 5 mm |                                       |                                  |



## RECOMENDACIONES

- Mantenga un espesor final máximo de 10 mm de mortero adhesivo.
- Para **revestimientos con formatos mayores** a 60 x 60 cm, utilice adhesivo **Finix Premium**.
- En **instalaciones cerámica sobre cerámica**, use adhesivos de mayor adherencia según el nivel de exigencia como **Finix Plus**.
- En **superficies verticales** incorpore anclajes mecánicos como medida de seguridad adicional.
- Para **piezas con lados superiores a 30 cm**, aplique el método de doble encolado para asegurar la correcta cobertura del adhesivo.
- Incluya **juntas de movimiento** y rellénelas con un producto adecuado para boquillas.
- Evite el exceso de agua ya que puede reducir la resistencia y adherencia del mortero.



## PRECAUCIONES

- El producto puede producir irritación en los ojos, piel y vías respiratoria. Use siempre el equipo de protección adecuado durante su manipulación.
- Si el clima es frío, el tiempo de fraguado del mortero adhesivo tomará más tiempo de lo habitual. En este caso evite el tránsito en el área de trabajo terminado hasta que el mortero fragüe por completo.
- Si luego de haber finalizado el trabajo de colocación del revestimiento, la zona/área/obra va a permanecer en un ambiente cerrado y en donde la temperatura en su interior es o será elevada, se recomienda ventilar la misma.
- El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero adhesivo



## LIMPIEZA

Luego del uso de sus herramientas para la instalación del adhesivo cerámico, lavalos con agua y jabón



## ! AVISO IMPORTANTE

No use para instalar mármol tipo rosso levanto, negro marquina, mármol o granito verde y sus aglomerados. Para estos casos use nuestro **Adhesivo Profesional Finix**

No aplique sobre paneles aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre empastes resonadores de yeso, metales, plásticos, pisos de madera, superficies que contengan asbesto, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.

## VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO

**Seis meses en su empaque original**, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

## GARANTÍA

Industrias Químicas Finix S.A.S. garantiza que **FINIX SUPER** está libre de defectos de fabricación y que su desempeño cumplirá con lo estipulado en la ficha técnica oficial. Esta garantía está condicionada al cumplimiento, por parte del usuario, de las instrucciones y recomendaciones proporcionadas por el fabricante para su correcta aplicación, manipulación y almacenamiento.

La responsabilidad del fabricante se excluye ante daños indirectos, consecuentes o resultantes de causas ajenas a la calidad del producto. Esto incluye, pero no se limita a, el mal uso, la aplicación incorrecta, la negligencia, o cualquier situación derivada de las condiciones particulares de la obra.

**CUALQUIER MODIFICACIÓN O FRAGMENTACIÓN AL TEXTO, INFORMACIÓN CONTENIDA O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE INDUSTRIAS QUÍMICAS FINIX S.A.S.**



Para contactarnos o solicitar una asesoría técnica en obra **GRATUITA**, hagálo a través de los siguientes canales:



Contáctanos por  
**WhatsApp**  
**+593 98 266 5958**



@finix.ec



[www.industriasquimicasfinix.com](http://www.industriasquimicasfinix.com)

Con el respaldo de



**Cómpralo en todas nuestras tiendas a nivel nacional**

