

열처리 검사 성적서

(INSPECTION TEST REPORT)

시 방 서	거래처 CUSTOMER	태경산업		HARDNESS	측정값														
	품 명 ITEM	금형부품																	
	수주날짜 PART NO	2024-11-29																	
규	재 질 MATERIAL	S45C		TEMPERATURE	온도(℃)														
	경 화 층 HARDENING	5mm내외																	
	요구표면경도 HARDENING	HRC 25~35																	
격	수량 (EA) 중량 (kg)	4EA		C.P.(%)	시간(MIN)														
	검사수량 TEST QTY	1EA																	
	LOT NO	22071502																	
검사항목		규 격		측 정 값 (ACTUAL DIMENSION)										판정					
(Items of Insp)		(Standard)		1X	2X	3X	4X	5X											
경 화 층																		합격	
표면경도		HRC28		27	28	28	27	28										합격	
심부경도																			
심냉처리		SUB-ZERO		심냉처리(SUB-ZERO) 有.無														無	
표면조직		미세한MARTENSITE		양호															
분 석 내 용				도면 / 사진															
																			종합판정
																			합격
INSPECTED BY				INSPECTED DATE					APPROVED BY										
				2024-12-04															

열처리 검사 성적서

(INSPECTION TEST REPORT)

시 방 서	거래처 CUSTOMER	태경산업		HARDNESS	측정값													
	품 명 ITEM	금형부품																
	수주날짜 PART NO	2024-11-29																
규	재 질 MATERIAL	SCM-440		온도(℃) 시간(MIN) C.P(%)														
	경 화 층 HARDENING	5mm내외																
	요구표면경도 HARDENING	HRC30~40																
격	수량 (EA) 중량 (kg)	6EA		유냉														
	검사수량 TEST QTY	2EA																
	LOT NO	22071501																
검사항목		규 격		측 정 값 (ACTUAL DIMENSION)										판정				
(Items of Insp)		(Standard)		1X	2X	3X	4X	5X										
경 화 층																		합격
표면경도		HRC39		38	39	38	38	39										합격
심부경도																		
심냉처리		SUB-ZERO		심냉처리(SUB-ZERO) 有.無										無				
표면조직		미세한MARTENSITE		양호														
분석내용				도면 / 사진														
				종합판정														
				합격														
INSPECTED BY				INSPECTED DATE					APPROVED BY									
				2024-12-04														