

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.3.4

## Эффект Холла в полупроводниках

выполнил студент 006 группы ФЭФМ  
Штрайх Роберт

Долгопрудный, 2021 г.

**Цель работы:** измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

**В работе используются:** электромагнит с регулируемым источником питания; вольтметр; амперметр; миллиамперметр; милливеберметр или миллитесламетр; источник питания (1,5 В), образцы легированного германия.

## 1 Теоретическое введение

Во внешнем магнитном поле  $\mathbf{B}$  на заряды действует сила Лоренца:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{u} \times \mathbf{B}. \quad (1)$$

Эта сила вызывает движение носителей, направление которого в общем случае не совпадает с  $\mathbf{E}$ . Возникновение поперечного тока электрического поля в образце, помещённом во внешнее магнитное поле, называют *эффектом Холла*.

В работе изучаются особенности проводимости проводников в геометрии *мостика Холла*. Ток пропускается по плоской полупроводниковой пластинке, помещённой в перпендикулярное пластинке магнитное поле. Измеряется разность потенциалов между краями пластинки в поперечном к току направлении. По измерениям определяется *константа Холла*, тип проводимости (*электронный* или *дырочный*) и на основе соотношения (3) вычисляется концентрация основных носителей заряда.

## 2 Расчётные формулы

- ЭДС Холла:

$$\mathcal{E}_x = U_{34} - U_0, \quad (2)$$

- Постоянная Холла:

$$R_x = -\frac{\mathcal{E}_x}{B} \cdot \frac{a}{I} = \frac{1}{nq}, \quad (3)$$

- Концентрация носителей тока в образце:

$$n = \frac{1}{R_x e}, \quad (4)$$

- Удельная проводимость материала образца:

$$\sigma = \frac{IL_{35}}{U_{35}al}, \quad (5)$$

- Подвижность носителей тока:

$$b = \frac{\sigma}{en}. \quad (6)$$

### 3 Экспериментальная установка




Рис. 1: Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках

## 4 Ход работы

1. Произведём калибровку магнита - определим связь между индукцией  $B$  магнитного поля в зазоре электромагнита и током  $I$  через обмотки магнита. Результаты занесём в таблицу 1 и представим на графике 2.

Таблица 1: Зависимость  $B(I_m)$

$I_m, A$	0,15	0,30	0,46	0,60	0,75	0,90	1,05	1,28
$B, мТл$	179,40	327,95	503,65	638,85	772,55	878,55	952,60	1033,35

2. Проведём измерение ЭДС Холла. Снимем зависимость напряжения  $U_{34}$  от тока  $I$  через обмотки магнита (с учётом  $U_0$ ). Выполним серию измерений для различных токов  $I$  через образец (от 0,3 до 1 мА). Результаты измерений занесём в таблицу 2 и построим на их основе семейство прямых  $\mathcal{E}_x = f(B)$  (рис. 3).

Таблица 2: Зависимость  $\mathcal{E}_x(B)$

$B, мТл$		179,40	327,95	503,65	638,85	772,55	878,55	952,60	1033,35
$I, A$		0,15	0,30	0,46	0,60	0,75	0,90	1,05	1,28
$U_{34}, мВ$	$I = 0,3 мА$	-0,100	-0,150	-0,193	-0,235	-0,270	-0,302	-0,325	-0,347
$\mathcal{E}_x, мВ$		-0,157	-0,207	-0,250	-0,292	-0,327	-0,359	-0,382	-0,404
$U_{34}, мВ$	$I = 0,4 мА$	-0,143	-0,197	-0,261	-0,315	-0,363	-0,403	-0,432	-0,463
$\mathcal{E}_x, мВ$		-0,230	-0,284	-0,348	-0,402	-0,450	-0,490	-0,519	-0,550
$U_{34}, мВ$	$I = 0,5 мА$	-0,118	-0,251	-0,321	-0,392	-0,453	-0,501	-0,540	-0,575
$\mathcal{E}_x, мВ$		-0,226	-0,359	-0,429	-0,500	-0,561	-0,609	-0,648	-0,683
$U_{34}, мВ$	$I = 0,6 мА$	-0,212	-0,297	-0,387	-0,468	-0,547	-0,604	-0,647	-0,689
$\mathcal{E}_x, мВ$		-0,343	-0,428	-0,518	-0,599	-0,678	-0,735	-0,778	-0,820
$U_{34}, мВ$	$I = 0,7 мА$	-0,251	-0,354	-0,455	-0,549	-0,637	-0,705	-0,759	-0,808
$\mathcal{E}_x, мВ$		-0,404	-0,507	-0,608	-0,702	-0,790	-0,858	-0,912	-0,961
$U_{34}, мВ$	$I = 0,8 мА$	-0,282	-0,402	-0,522	-0,627	-0,725	-0,807	-0,866	-0,921
$\mathcal{E}_x, мВ$		-0,456	-0,576	-0,696	-0,801	-0,899	-0,981	-1,040	-1,095
$U_{34}, мВ$	$I = 0,9 мА$	-0,322	-0,454	-0,578	-0,703	-0,817	-0,905	-0,973	-1,035
$\mathcal{E}_x, мВ$		-0,518	-0,650	-0,774	-0,899	-1,013	-1,101	-1,169	-1,231
$U_{34}, мВ$	$I = 1,0 мА$	-0,353	-0,500	-0,647	-0,788	-0,907	-1,008	-1,078	-1,149
$\mathcal{E}_x, мВ$		-0,571	-0,718	-0,865	-1,006	-1,125	-1,226	-1,296	-1,367
$U_{34}, мВ$	$I = 1,0 мА^1$	-0,047	0,101	0,245	0,384	0,503	0,597	0,676	0,741
$\mathcal{E}_x, мВ$		-0,231	-0,083	0,061	0,200	0,319	0,413	0,492	0,557

<sup>1</sup>Здесь поле направлено в обратную сторону

4. Определим по графику 3 угловые коэффициенты прямых и построим график зависимости  $k = f(I)$  (рис. 4). По этому графику определим величину постоянной Холла. Погрешность рассчитаем по методу наименьших квадратов, учитывая погрешности приборов:

$$R_x = -ka = (9,1 \pm 0,1) \cdot 10^{-4} \frac{\text{М}^3}{\text{Кл}},$$

Относительная погрешность составляет 1,32%.

5. Определим знак носителей заряда в образце, зная направление тока в образце, направление магнитного поля и знак ЭДС Холла. Получаем, что проводимость **дырочная**.

6. Рассчитаем концентрацию  $n$  носителей тока:

$$n = \frac{1}{R_x e} = (6,87 \pm 0,09) \cdot 10^{21} \text{м}^{-3},$$

7. По формуле 5 рассчитаем удельную проводимость образца. При  $I = 1 \text{ мА}$ ,  $U_{35} = -4,065 \text{ мВ}$ ; параметры образца:  $a = 1 \text{ мм}$ ,  $l = 4 \text{ мм}$ ,  $L_{35} = 5 \text{ мм}$

$$\sigma = (307,5 \pm 4,1) \text{Ом} \cdot \text{м}^{-1},$$

8. Вычислим по формуле 6 подвижность  $b$  носителей тока:

$$b = (2796,4 \pm 36,9) \frac{\text{см}^2}{\text{В} \cdot \text{с}},$$

Относительная погрешность составляет 1,32%.

Табличное значение проводимости:

$$b = 3900 \frac{\text{см}^2}{\text{В} \cdot \text{с}}.$$

## 5 Выводы

В ходе работы был исследован эффект Холла в полупроводнике-германии, выявлено, что в нём преобладает дырочная проводимость. Были вычислены такие величины, как постоянная Холла, концентрация носителей тока, удельная проводимость образца и подвижность носителей тока:

$$R_x = (9,1 \pm 0,1) \cdot 10^{-4} \frac{\text{М}^3}{\text{Кл}},$$

$$\varepsilon_{R_x} = 1,32\%$$

$$n = \frac{1}{R_{xe}} = (6,87 \pm 0,09) \cdot 10^{21} \text{м}^{-3},$$

$$\varepsilon_n = 1,2\%$$

$$\sigma = (307,5 \pm 4,1) \text{Ом} \cdot \text{м}^{-1},$$

$$\varepsilon_\sigma = 1,3\%$$

$$b = (2796,4 \pm 36,9) \frac{\text{см}^2}{\text{В} \cdot \text{с}},$$

$$\varepsilon_b = 1,32\%$$

Табличное значение проводимости:

$$b = 3900 \frac{\text{см}^2}{\text{В} \cdot \text{с}}.$$

Возможная причина несовпадения табличного и экспериментального значений проводимости в том, что образец является не чистым, а легированным германием.

## 6 Приложение




Рис. 2: График зависимости  $B(I_M)$




Рис. 3: Семейство зависимостей  $\mathcal{E}_x(B)$






Рис. 4: График зависимости  $k(I)$