

ESQUEMA DE PINTURA INDUSTRIAL

Conforme NACE/SSPC, ISO 12944, ASTM D4541

Projeto:	PJ-2026-001 - Estruturas externas
Substrato:	Aco carbono (estrutura metalica)
Categoria corrosividade:	C4 - Alta (ISO 12944-2, areas industriais)
Vida util esperada:	15-25 anos (Long, ISO 12944-1)
Preparacao superficie:	Sa 2 1/2 (jateamento ao metal quase branco, ISO 8501-1)
Perfil rugosidade:	50-75 microns (Rz)

SISTEMA DE PINTURA - 3 DEMAOS

Demao	Tipo	Produto/Marca	Cor	DFT (µm)	Intervalo recoat
Primer	Etilsilicato de zinco	Sigmazinc 158 / PPG	Cinza	75	24-72h
Intermediario	Epoxi alto-solidos	Sigmaguard 7444 / PPG	Branco	125	24-72h
Acabamento	Poliuretano aliphatico	Sigmadur 550 / PPG	Cor cliente	75	24-48h
			TOTAL DFT:	275 µm	

CONDICOES DE APLICACAO

T ambiente:	10 a 40 graus Celsius
T substrato:	Minimo 3 graus Celsius acima do ponto de orvalho
Umidade relativa:	Maxima 85%
Vento:	Maximo 20 km/h durante aplicacao
Tempo entre demaos:	24 a 72 horas (verificar TDS)
Cura final:	7 dias a 23 graus Celsius

CRITERIOS DE INSPECAO

- * DFT medido com elcometro digital (ASTM D7091). 5 medidas por m². Tolerancia +/- 20%.
- * Aderencia pull-off (ASTM D4541). Resistencia minima: 5 MPa.
- * Salinidade superficial: maximo 20 mg/m² (ISO 8502-9).
- * Inspecao visual continua durante aplicacao.