

1 Classificação do Algodão

O procedimento para a classificação da pluma do algodão é estabelecido pela Instrução Normativa n. 24 de 2016 do Ministério da Agricultura e leva em consideração Padrões Físicos Universais, como a cor da fibra, a presença de folhas e impurezas, contaminação de matérias estranhas e o modo de beneficiamento do produto [1].

Tem início com o processo de amostragem, que leva em consideração os seguintes pontos:

- A amostra pode ser realizada manualmente ou mecanicamente;
- De cada fardo deve-se extrair duas amostras de lados opostos (no mínimo 150 gramas cada). Cada uma dessas amostras será dividida no sentido longitudinal e essa metade adicionada à metade da outra amostra, formando assim duas amostras de trabalho. Uma será enviada para classificação visual e outra para classificação tecnológica;
- As amostras devem ser manuseadas e acondicionadas em pacotes de forma a não descaracterizá-las ao longo do processo;
- O tamanho das amostras deve ter no mínimo 25 a 30 centímetros de comprimento, 13 a 15 centímetros de largura e 8 a 13 centímetros de espessura;

Após, as amostras retiradas seguem para o processo de classificação visual. Neste processo é utilizado como referência os Padrões Físicos Universais, que consistem em caixas com 6 amostras de algodão, tendo como base os padrões americanos para os algodões "*Upland*" e "*Pima*", conforme exemplo na Figura 1.

Figure 1: Exemplo do Padrão Físico Universal (51.5: Cor Abaixo da Média, Branco / Grau de Folhas 5)



Fonte: Do Autor

O algodão é classificado em tipos de cor, representados por códigos que correspondem aos Padrões Físicos Universais, conforme apresentado na Tabela 1 e por grau de folhas, conforme Tabela 2.

Os procedimentos manuais para classificação visual são:

- Visualizar os Padrões Físicos Universais antes de cada período de trabalho, a fim de memorizá-los e consultá-los, sempre que for necessário, podendo colocar a amostra de trabalho lado a lado dos Padrões Físicos;
- As caixas dos Padrões Físicos devem sempre estar fechadas e serem abertas somente no momento da visualização, além de estarem dentro do prazo de validade ;
- Dividir no sentido longitudinal cada amostra ao meio, subdividindo as metades, tendo o cuidado de não descaracterizá-las durante o manuseio;

- Selecionar visualmente as duas piores partes (com as características de menor qualidade);
- Unir as quatro partes, deixando as duas piores nas faces externas, sendo a pior voltada para cima, definindo o grau de cor e de folha sempre em função da pior parte;
- Analisar visualmente as superfícies de cada amostra quanto à cor, brilho, manchas, conteúdo e tamanho das impureza, contaminações por matérias estranhas e defeitos de beneficiamento, seguindo os Padrões Físicos Universais;
- Selecionar as amostras por grupos semelhantes para facilitar o processo visual;
- Determinar o tipo do algodão com base nos códigos universais;
- Caso a amostra não se enquadre em nenhum Padrão Físico Universal, deve ser classificada como Fora de Tipo;
- Registrar o resultado da classificação em um Laudo de Classificação;

Table 1: Códigos dos tipos de Cor, Classes de Cor ou Grau de Cor do Algodão Upland

	Branco	Ligeiramente Creme	Creme	Avermelhado	Amarelado
Cor Boa Média - GM (Good Middling)	11	12	13	-	-
Cor Estritamente Média-SM (Strict Middling)	21	22	23	24	25
Cor Média-M (Middling)	31	32	33	34	35
Cor Estritamente Abaixo da Média-SLM (Strict Low Middling)	41	42	43	44	-
Cor Abaixo da Média-LM (Low Middling)	51	52	53	54	-
Cor Estritamente Boa Comum-SGO (Strict Good Ordinary)	61	62	63	-	-
Cor Boa Comum-GO (Good Ordinary)	71	-	-	-	-
Abaixo de Padrão	81	82	83	84	85

Table 2: Códigos dos Graus de Folha do Algodão Upland

Grau de Folha
1
2
3
4
5
6
7
8

Bibliografia

- [1] Brasil. Instrução normativa nº 24, de 14 de julho de 2016. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, 2016.