

C500 HS420 SUPERB CLEAR COAT

개요

C500 HS420 SUPERB CLEAR COAT는뛰어난내구성과아주좋은건조및가공속성을갖는고품질의폴리우레탄클리어코트이다 C500 HS420 SUPERB CLEAR COAT 수퍼크리어 코트는승용차, 대형버스및상업용차량에대해W00 - W999 OCTOBASE ECO PLUS SYSTEM 및 B00 - B999 OCTOBASE SYSTEM 를적용하기위해서특수하게설계되었다. 이클리어코트는매우까다로운작업을위해특수하게설계제작된 제품이다.

배합비



3:1 투명: HS420 하드너 + 5% 유니 희석제

스프레이건 설정



	노즐 (mm)	
HVLP	1,2-1,4	2/29
고효율 (High Efficiency)	1,2-1,4	2,0-2,5/29-36

적용



1½ - 2 코팅 50 - 60 µm (2,0-2,4 mil)

후레쉬 및 건조시간





		FLASH OFF BEFORE BAKE (MIN.)	건조후 조립	건조후 광택작업	
자연건조 20°C	H23	х	Overnight drying recommended		
	H24	х			
	H25	х			
	H26	х			
강제건조 60°C	H23	2-5	20	식힌후	
	H24	2-5	30		
	H25	2 - 5	35		
	H26	2 - 5	40		

소재



W00 - W999 Octobase Eco Plus System 및 B00 - B999 Octobase System.

베이스코트는 충분히 건조시킨다.

가사시간



하드너	H23	H24	H25	H26
가사시간 최소	15	20	30	45

성분



H23 HS420 Hardener Very Fast H24 HS420 Hardener Fast H25 HS420 Hardener Medium H26 HS420 Hardener Slow TA900 Uni Thinner Fast TA910 Uni Thinner Medium TA920 Uni Thinner Slow TA855 Spot Repair Thinner TA875 Fade-Out Thinner

첨가제



AE001 Elastic 2K AC001 2K Structure Coat Fine AC002 2K Structure Coat Coarse

경화제 희석하기 전에 첨가한다.

표면처리 준비



오버스프레이 방지를 위하여 차체 전체에 마스킹 작업을 한다.



다음 도장층



물성표

EU 규정					
VOC 코드		2004/42/IIB(d)(420)396			
제품관련 하위 카테고리(2004/42 EC 지침에 따름) 및 사용준비상태 제품의 최대 VOC 함유량 (ISO 11890-1/2)		IIB/d. 마감 칠(상도) - 모든 종류. EU 한계치: 420 g/l. (2007).본 제품은 최대 396 g/l VOC. 최대 396 g/l VOC 함유함.			
화학물질 기반	2액형 폴리우레탄 마감재				
물리적 특성	점도(분사준비상태)		19 Dincup 4 / 20°C		
	비중(kg/l)		1.009		
	밀폐 발화점		34°C / 93,2°F		
	고형분 부피 %		50		
	경제성		10 m²/L/50 μm		
			405 ft²/Gal/2 mil		
	광택도		고광택		
	색상		-		





C500 HS420 SUPERB CLEAR COAT

보호



적절한 호흡 안전 보호장구 사용. (신선한 공기공급용 마스크 사용을 추천함.)

상세 정보는 다음 링크에 접속, 안전보건자료를 참조할 것.

https://sds.octoral.com

세척



Gun Cleaner

보존기간

상온 보관조건 (10°C - 30°C) 및 미개봉 상태에서 최소 2년.

주석



