

PH254 논-샌딩 프라이머 회색 음영 배합비

◆ 일반적인 철판 작업 적용 시



구 분		GS903 White	GS905 Light Grey	GS906 Grey	GS907 Mid Grey	GS908 Dark Grey	GS901 Black
100	PH254 화이트	100.05	94.88	83.86	51.38	24.67	-
	PH254 블 랙	-	5.22	16.21	48.72	75.41	100.10
	H25_경화제	14.15	14.17	14.19	14.28	14.34	14.40
	TA910_신너	17.95	17.98	18.01	18.12	18.20	18.28
200	PH254 화이트	200.09	189.62	167.72	102.68	49.30	-
	PH254 블 랙	-	10.44	32.41	97.37	150.72	200.21
	H25_경화제	28.30	28.32	28.38	28.53	28.66	28.81
	TA910_신너	35.91	35.93	36.01	36.20	36.37	36.56
300	PH254 화이트	300.14	284.36	251.45	154.05	73.97	-
	PH254 블 랙	-	15.66	48.59	146.09	226.13	300.01
	H25_경화제	42.45	42.47	42.55	42.81	43.00	43.17
	TA910_신너	53.86	53.89	53.99	54.32	54.56	54.78
400	PH254 화이트	400.04	379.24	335.31	205.36	98.60	-
	PH254 블 랙	-	20.88	64.80	194.74	301.43	400.11
	H25_경화제	56.57	56.64	56.74	57.06	57.32	57.58
	TA910_신너	71.78	71.87	72.00	72.41	72.73	73.06
500	PH254 화이트	500.08	473.98	419.04	256.66	123.27	-
	PH254 블 랙	-	26.10	80.98	243.39	376.85	500.07
	H25_경화제	70.72	70.79	70.91	71.32	71.66	71.96
	TA910_신너	89.74	89.82	89.98	90.50	90.93	91.31

PH254 논-샌딩 프라이머 회색 음영 배합비

◆ 플라스틱 작업 & 플라스틱+철판 작업 적용 시



구 분		GS903 White	GS905 Light Grey	GS906 Grey	GS907 Mid Grey	GS908 Dark Grey	GS901 Black
100	PH254 화이트	100.05	94.88	83.86	51.38	24.67	-
	PH254 블 랙	-	5.22	16.21	48.72	75.41	100.10
	H25_경화제	14.15	14.17	14.19	14.28	14.34	14.40
	PA65_프라이머	17.40	17.42	17.45	17.55	17.63	17.71
200	PH254 화이트	200.09	189.62	167.72	102.68	49.30	-
	PH254 블 랙	-	10.44	32.41	97.37	150.72	200.06
	H25_경화제	28.30	28.32	28.38	28.53	28.66	28.79
	PA65_프라이머	34.79	34.82	34.90	35.08	35.24	35.40
300	PH254 화이트	300.14	284.36	251.45	154.05	73.97	-
	PH254 블 랙	-	15.66	48.59	146.09	226.13	300.01
	H25_경화제	42.45	42.47	42.55	42.81	43.00	43.17
	PA65_프라이머	52.19	52.21	52.32	52.63	52.87	53.08
400	PH254 화이트	400.04	379.24	335.31	205.36	98.60	-
	PH254 블 랙	-	20.88	64.80	194.74	301.43	400.11
	H25_경화제	56.57	56.64	56.74	57.06	57.32	57.58
	PA65_프라이머	69.56	69.64	69.77	70.16	70.48	70.79
500	PH254 화이트	500.08	473.98	419.04	256.66	123.27	-
	PH254 블 랙	-	26.10	80.98	243.39	376.85	500.07
	H25_경화제	70.72	70.79	70.91	71.32	71.66	71.96
	PA65_프라이머	86.95	87.03	87.19	87.69	88.11	88.48