

JIS

軟鋼線材

JIS G 3505 : 2024

(JISF)

令和 6 年 4 月 22 日 改正

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

G 3505 : 2024

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会） 構成表

	氏名	所属
(委員長)	榎 学	東京大学
(副委員長)	緒 形 俊 夫	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	田 中 龍 彦	東京理科大学名誉教授
	藤 原 弘 次	EMF 応用計測
(委員)	林 央	元国立研究開発法人理化学研究所
	沖 佑 典	国立研究開発法人建築研究所
	桑 原 利 彦	東京農工大学大学院
	富 山 禎 仁	国立研究開発法人土木研究所
	森 山 勉	一般社団法人日本アルミニウム協会
	堤 紳 介	一般財団法人日本規格協会
	熊 井 勝 敏	日本検査キューエイ株式会社
	藤 井 勉	一般社団法人日本試験機工業会
	栗 原 正 明	一般社団法人日本伸銅協会
	小 野 昭 紘	公益社団法人日本分析化学会
	藤 田 栄	北海道大学
	山 口 栄 輝	公益社団法人土木学会（九州工業大学）
	種物谷 宣 高	高圧ガス保安協会
	山 田 哲	一般社団法人日本建築学会（東京大学大学院）
	小野田 光 芳	線材製品協会（日鉄 SG ワイヤ株式会社）
	松 本 和 幸	一般財団法人日本海事協会
	辻 村 寿 彦	日本金属継手協会
	桜 井 英 裕	一般社団法人日本鋼構造協会
	近 藤 隆 明	一般社団法人日本自動車工業会（日産自動車株式会社）
	相 川 卓 洋	公益社団法人日本水道協会
	河 口 誠 司	一般社団法人日本機械工具工業会（株式会社不二越）
	富 永 公 彦	一般社団法人火力原子力発電技術協会（三菱重工業株式会社）
	酒 井 英 典	株式会社神戸製鋼所
	中 澤 晋	JFE スチール株式会社
	尾 郷 顕	大同特殊鋼株式会社
	荒 井 和 弘	日本製鉄株式会社

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 31.8.21 改正：令和 6.4.22

担 当 部 署：経済産業省産業技術環境局 国際標準課

(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 6.4.22

認定産業標準作成機関：一般社団法人日本鉄鋼連盟

(〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 鉄鋼会館 TEL 03-3669-4826)

審 議 委 員 会：一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会）

(委員長 榎 学)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに見直しが行われ速やかに確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 種類の記号	2
5 製造方法	2
6 化学成分	2
7 寸法	2
8 外観	3
9 分析試験	3
10 検査	3
11 表示	3
12 注文者によって提示される情報	4
13 報告	4
附属書 JA (規定) 特別品質規定	5
附属書 JB (参考) JIS と対応国際規格との対比表	7
解 説	9

G 3505 : 2024

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般社団法人日本鉄鋼連盟（JISF）から、産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS G 3505:2017** は改正され、この規格に置き換えられた。

なお、令和 7 年 4 月 21 日までの間は、産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において、**JIS G 3505:2017** を適用してもよい。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

日本産業規格

JIS
G 3505 : 2024

軟鋼線材

Low carbon steel wire rods

序文

この規格は、2017 年に第 3 版として発行された **ISO 16120-1** 及び **ISO 16120-2** を基とし、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で、**附属書 JA** は、対応国際規格にはない事項である。また、側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JB** に示す。

1 適用範囲

この規格は、鉄線、亜鉛めっき鉄線などの製造に用いられる軟鋼線材（以下、線材という。）について規定する。ただし、溶接棒心線用線材を除く。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 16120-1:2017, Non-alloy steel wire rod for conversion to wire—Part 1: General requirements

ISO 16120-2:2017, Non-alloy steel wire rod for conversion to wire—Part 2: Specific requirements for general purpose wire rod（全体評価：MOD）

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS G 0202 鉄鋼用語（試験）

JIS G 0203 鉄鋼用語（製品及び品質）

JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法

JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件

JIS G 0415 鋼及び鋼製品—検査文書

JIS G 3191 熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状、寸法、質量及びその許容差

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、**JIS G 0202** 及び **JIS G 0203** による。

2

G 3505 : 2024

4 種類の記号

線材の種類は、10 種類とし、種類の記号は、表 1 及び表 JA.1 による。

なお、キルド鋼指定の場合は、種類の記号の末尾に K を付記する。

例 SWRM10K

注記 種類の記号の末尾に K を付記することは、めっき線の線材の場合、鋼中に脱酸剤として添加されるけい素が、めっき被膜形成に影響を及ぼすことを背景としている。

表 1－種類の記号

種類の記号
SWRM6, SWRM8, SWRM10, SWRM12, SWRM15, SWRM17, SWRM20, SWRM22

5 製造方法

線材は、キルド鋼又はリムド相当鋼とし、鋼塊から熱間圧延で製造し、熱間圧延のままとする。

6 化学成分

線材は、箇条 9 の試験を行い、その溶鋼分析値は、表 2 による。附属書 JA の低炭素鋼の 2 種類の溶鋼分析値は、表 JA.2 による。

表 2－化学成分

種類の記号	単位 %			
	C	Mn	P	S
SWRM6	0.08 以下	0.60 以下	0.040 以下	0.040 以下
SWRM8	0.10 以下	0.60 以下	0.040 以下	0.040 以下
SWRM10	0.08～0.13	0.30～0.60	0.040 以下	0.040 以下
SWRM12	0.10～0.15	0.30～0.60	0.040 以下	0.040 以下
SWRM15	0.13～0.18	0.30～0.60	0.040 以下	0.040 以下
SWRM17	0.15～0.20	0.30～0.60 ^{a)}	0.040 以下	0.040 以下
SWRM20	0.18～0.23	0.30～0.60 ^{a)}	0.040 以下	0.040 以下
SWRM22	0.20～0.25	0.30～0.60	0.040 以下	0.040 以下
この表に記載していない合金元素は、溶鋼を仕上げる目的以外に意図的に添加してはならない。ただし、受渡当事者間の協定によって、ボロン [ほう素 (B)] を添加してもよい。その場合は、JA.3 による。				
注 ^{a)} 受渡当事者間の協定によって、JA.2 を適用してもよい。				

7 寸法

線材の標準径、並びに径の許容差及び偏径差は、次による。

a) 線材の標準径は、表 3 による。

表 3－標準径

単位 mm

5.5, 6, 6.4, 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

- b) 線材の径の許容差及び偏径差は、表 4 による。ただし、受渡当事者間の協定によって、JA.4 を適用してもよい。

表 4－径の許容差及び偏径差

単位 mm

径	径の許容差	偏径差
15 以下	±0.40	0.64 以下
15 を超え 25 以下	±0.50	0.80 以下
径が 25 mm を超える場合は、受渡当事者間の協定による。		

8 外観

線材は、使用上有害な欠点があつてはならない。ただし、線材は、一般に検査によって全長にわたつての欠点の検出及びその除去は困難であるため、欠点を含む場合がある。コイル内に発見された使用上有害と判断される欠点の取扱いについては、必要な場合、受渡当事者間の協定による。

9 分析試験

分析試験は、次による。

- a) 化学成分は、溶鋼分析によって求め、分析試験の一般事項及び溶鋼分析用試料の採り方は、JIS G 0404 の箇条 8 (化学成分) による。
- b) 溶鋼分析の方法は、JIS G 0320 による。

10 検査

検査は、次による。

- a) 検査の一般事項は、JIS G 0404 による。
- b) 化学成分は、箇条 6 に適合しなければならない。
- c) 寸法は、箇条 7 に適合しなければならない。
- d) 外観は、箇条 8 に適合しなければならない。

11 表示

検査に合格した線材は、コイルごとに、次の項目を適切な方法で表示しなければならない。ただし、受渡当事者間の協定によって、製品識別が可能な範囲で、その一部を省略してもよい。

- a) 種類の記号
- b) 溶鋼番号又はその他の製造（検査）番号
- c) 製造業者名又はその略号

4

G 3505 : 2024

d) 径。寸法の表し方は、JIS G 3191 の簡条 4 (寸法の表し方)による。

12 注文者によって提示される情報

注文者は、この規格に規定する事項を適切に指定するために、注文時に少なくとも次の事項を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならない。

- a) 種類の記号 (表 1 及び表 JA.1)
- b) 径

13 報告

製造業者は、注文者から要求された場合、検査文書を提出しなければならない。報告は、JIS G 0404 の簡条 13 (報告)による。ただし、注文時に特に指定がない場合、検査文書は、JIS G 0415 の 5.1 (検査証明書 3.1)による。また、キルド鋼指定の場合は、成績表に、鋼中に脱酸材として添加されるけい素 (Si) の含有率 (%) を付記しなければならない。

附属書 JA
(規定)
特別品質規定

JA.1 低炭素鋼の種類の記号及び化学成分

低炭素鋼の種類の記号及び化学成分は、次による。

- a) 受渡当事者間の協定によって、表 JA.1 の種類の記号を指定してもよい。なお、キルド鋼指定の場合は、種類の記号の末尾に、K を付記する。

例 SWRM2K

表 JA.1—低炭素鋼の種類の記号

種類の記号
SWRM2, SWRM4

- b) 溶鋼分析値は、表 JA.2 による。

表 JA.2—低炭素鋼の化学成分

				単位 %
種類の記号	C	Mn	P	S
SWRM2	0.04 以下	0.60 以下	0.040 以下	0.040 以下
SWRM4	0.06 以下	0.60 以下	0.040 以下	0.040 以下
この表に記載していない合金元素は、溶鋼を仕上げる目的以外に、意図的に添加してはならない。ただし、受渡当事者間の協定によって、ボロン [ほう素 (B)] を添加する場合は、表 JA.3 による。				

JA.2 マンガン (Mn) の指定

SWRM17 及び SWRM20 のマンガンの含有率 (%) は、受渡当事者間の協定によって、0.60 %～0.90 %としてもよい。この場合、種類の記号の末尾に M を付記する。

例 SWRM17 の場合、SWRM17M

注¹⁾ マンガンの含有率を高めた鋼材は、コンクリートの型枠固定ジグに使用されている。

JA.3 ボロン [ほう素 (B)] の添加

受渡当事者間の協定によって、ボロン [ほう素 (B)] を添加する場合には、ボロンの含有率及びボロンの含有率と窒素 (N) の含有率との比は、表 JA.3 による。また、ボロンの含有率及びボロンの含有率と窒素の含有率との比 (B/N) を報告しなければならない。

注記 ボロンは、時効硬化改善のために窒素の含有率に応じて添加する場合があるが、一般的に焼入性などの鋼材特性に大きく影響する。したがって、ボロンを添加する場合は、用途などを考慮し、添加量及び添加方法は、炭素の含有率が 0.15 %を超える場合には、特に注意する必要がある。

表 JA.3ーボロンの含有率及びボロンの含有率と窒素の含有率との比

種類の記号	B	B/N	
		下限	上限
SWRM2	0.007 0 %以下	0.4	1.8
SWRM4			
SWRM6			
SWRM8			
SWRM10			
SWRM12			
SWRM15		0.9	0.9
SWRM17			
SWRM20			
SWRM22			

JA.4 径の許容差及び偏径差

受渡当事者間の協定によって、表 JA.4 を適用してもよい。

表 JA.4ー径の許容差及び偏径差

単位 mm		
径	径の許容差	偏径差
15 以下	±0.30	0.48 以下
15 を超え 25 以下	±0.40	0.64 以下

附属書 JB
(参考)
JIS と対応国際規格との対比表

JIS G 3505		ISO 16120-1:2017, ISO 16120-2:2017, (MOD)		
a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
1	ISO 16120-1 1 ISO 16120-2 1	削除	ISO 規格は、高炭素鋼線材も規定しているが、JIS は、溶接棒心線用線材を除く低中炭素鋼線材だけを規定している。	規格体系の相違。体系の変更は、商取引に影響するため、現状ままとする。
3	ISO 16120-1 3 ISO 16120-2 3	変更	引用している規格は、ISO 規格と JIS とで異なる。	現状ままとする。
		削除	ISO 規格で定義している用語は、引用している JIS G 0202 及び JIS G 0203 で定義しているため、JIS では削除している。	
4	ISO 16120-2 4	変更	種類の記号は、ISO 規格と JIS とで異なる。JIS で規定している 10 種類のうち、ISO 規格の 8 種類について、一部の化学成分の範囲を変更している。	引き続き、ISO 規格に規定する必要性に応じて、整合化を図っていく。
		追加	使用者からの化学成分のきめ細かい要望に対応するために、日本独自の種類として、2 種類を追加している。	
		削除	ISO 規格の高炭素鋼線材の 22 種類を削除している。	
5	ISO 16120-1 6	変更	ISO 規格は、具体的な製造方法を規定していないが、JIS は、キルド鋼又はリムド相当鋼とし、鋼塊から熱間圧延で製造し、熱間圧延のままとすることを規定している。	引き続き、ISO 規格に規定する必要性に応じて、整合化を図っていく。
6	ISO 16120-2 5.2	変更	JIS の規定において、ISO 規格と類似する種類の化学成分は、ISO 規格の化学成分と若干異なる。	現状ままとする。
7	ISO 16120-1 8	変更	ISO 規格は、ISO 16124 を引用しているが、JIS は、本体又は附属書 JA で規定している。	規格体系の相違。体系の変更は、商取引に影響するため、現状ままとする。
—	ISO 16120-2 5.6	削除	ISO 規格は、機械的性質の変動許容差を規定しているが、JIS は、使用者のきめ細かい要望に対応するために、削除している。	現状ままとする。
8	ISO 16120-2 5.4	変更	ISO 規格は、許容する表面欠陥の最大深さ及び最大長さを規定しているが、JIS は、使用上有害な欠点があってはならないことを規定している。	概念は同じであり、現状ままとする。
9	ISO 16120-1 9.4, 9.5	変更	引用している規格が異なる。	現状ままとする。
10	ISO 16120-1 9.1	変更	引用している規格が異なる。	現状ままとする。

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
11	ISO 16120-1 10	変更	ISO 規格は、寸法の表し方を規定していないが、JIS は規定している。	現状ままとする。
12	ISO 16120-1 5	削除	ISO 規格では、オプション項目の情報についても規定しているが、JIS では、規格での要求内容を決定するために必要な最低限の情報だけを規定している。	現状ままとする。
13	ISO 16120-1 9.1	変更	引用している規格が異なる。また、JIS は、キルド鋼指定の場合は、成績表に、けい素 (Si) の含有率 (%) を付記しなければならないことを規定している。	現状ままとする。
附属書 JA	—	追加	特別品質規定を追加している。	JIS 独自の規定であり、現状ままとする。
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を、次に示す。 — 削除：対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 — 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 — 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を、次に示す。 — MOD：対応国際規格を修正している。				

JIS G 3505 : 2024

軟鋼線材 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回の改正までの経緯

この規格は、1956年に制定され、1960年、1965年、1971年、1973年、1980年、1996年、2004年及び2017年（以下、旧規格という。）の改正を経て、今回の改正に至った。

今回の改正までの経緯は、次のとおりである。

- a) **1956年の制定** JIS G 3505（軟鋼線材）として制定し、軟鋼線材4種類を規定した。
- b) **1960年の改正** 標準径を拡大した。
- c) **1965年の改正** JIS G 1203（鉄および鋼の光電測光式発光分光分析方法通則）及び JIS G 1253（鉄および鋼の光電測光式発光分光分析方法）を分析方法に追加した。
- d) **1971年の改正** 炭素（C）の規定範囲を縮小細分化し、軟鋼線材8種類を規定するとともに、種類の記号を見直した。キルド鋼指定の場合、種類の記号の末尾にKを付記することを規定した。偏径差を見直した。また、JIS G 1204（鉄および鋼のけい光X線分析方法の通則）及び JIS G 1255（鋅鉄、鋳鉄、炭素鋼および低合金鋼のけい光X線分析方法）を分析方法に追加するとともに、JIS G 1219（鉄および鋼の鋼分析方法）を削除した。
- e) **1973年の改正** JIS G 1256（鉄および鋼のけい光X線分析方法）を分析方法に追加するとともに、JIS G 1201（鉄および鋼の分析方法通則）、JIS G 1202（鉄鋼の発光分光分析方法通則）、JIS G 1203、JIS G 1204及び JIS G 1255を削除した。
- f) **1980年の改正** 標準径を追加した。また、JIS G 1257（鉄及び鋼の原子吸光分析方法）を分析方法に追加し、導電率規定を削除した。
- g) **1996年の改正** 分析方法について、JIS G 1252（炭素鋼及び低合金鋼の発光分光分析方法）を削除した。低炭素鋼の指定、高マンガン（Mn）成分の指定、並びに径の許容差及び偏径差についての特別品質規定を追加した。また、対応国際規格〔ISO 8457-1（Steel wire rod—Part 1: Dimensions and tolerances）及び ISO 8457-2（Steel wire rod—Part 2: Quality requirements for unalloyed steel wire rods for conversion to wire）〕による品質規定を追加した。
- h) **2004年の改正** JIS G 1258（鉄及び鋼—誘導結合プラズマ発光分光分析方法）を分析方法に追加した。また、対応国際規格である ISO 8457-1 及び ISO 8457-2 の廃止、並びに ISO 16120-1（Non-alloy steel wire rod for conversion to wire—Part 1: General requirements）及び ISO 16120-2（Non-alloy steel wire rod for conversion to wire—Part 2: Specific requirements for general purpose wire rod）の制定によって、国際規格の品質規定を見直した。
- i) **2017年の改正** 化学成分の表に規定していない元素は、溶鋼を仕上げる目的以外に意図的に添加して

はならないことを明確にするとともに、受渡当事者間の協定によって、ボロン [ほう素 (B)] を添加した場合の規定を追加した。分析方法は、**JIS G 0320** (鋼材の溶鋼分析方法) によることに変更した。高マンガン成分の指定についての特別品質規定を見直した。また、国際規格の品質規定を削除した。

今回の改正は、2023 年 8 月の一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター鋼材規格検討会 F01.04 特殊鋼・棒線分科会 (産業標準作成委員会 WG) で **JIS** 素案を作成し、2023 年 12 月の同センター鋼材規格三者委員会 (産業標準作成委員会) で **JIS** 案として審議・承認された。

2 今回の改正の趣旨

JIS 定期見直しに際して、市場の実体を反映させた内容に見直すとともに、曖昧な規定及び理解しにくい表現を見直し、誤解の生じない、より分かりやすい規定とする観点から改正を行うこととした。また、規格の様式を、**JIS Z 8301:2019** に基づき、変更した。

3 審議中に特に問題となった事項

今回のこの規格の改正審議で問題となった事項及び審議結果は、次のとおりである。

a) 種類の記号 (箇条 4)

- 1) キルド鋼指定の場合に、種類の記号の末尾に K を付記することについて、旧規格では解説の**箇条 4 b)**に、“この目的は、めっき鉄線の素材とする場合、めっき被膜の密着性に対して鋼中の Si 含有量が大きな影響を与えるため、弱脱酸での製造に対して、Si 脱酸 (キルド) した場合には、識別する必要があるためであることを確認した。”と記載しており、“規格利用者の利便性を鑑みて、このことを本文の注記に記載すべき。”との意見が出された。審議の結果、注記に、“種類の記号の末尾に K を付記することは、めっき線の線材の場合、鋼中に脱酸剤として添加されるけい素が、めっき被膜形成に影響を及ぼすことを背景としている。”と記載することとした。
- 2) 旧規格の**表 JA.1** に規定している低炭素鋼の線材について、“旧規格の**表 1** に規定している線材と同じく、本文に規定してはどうか。”との意見が出された。審議の結果、これらの低炭素鋼の線材は、受渡当事者間の協定によって、限定的に指定されており、旧規格のとおり、**附属書 JA** (特別品質規定) に、“受渡当事者間の協定によって、**表 JA.1** の種類の記号を指定してもよい。”と規定することとした。
- b) 製造方法 (箇条 5) 現在、リムド鋼の製造を行っていないことから、“他の線材 **JIS** と同じく、鋼塊鑄造による鋼の分類を規定すべきではないか。”との意見が出された。審議の結果、製造の実態を鑑みて、キルド鋼又はリムド相当鋼とすることを追加して規定することとした。
- c) 寸法 (箇条 7) 径の許容差及び偏径差について、“多くの線材 **JIS** で同じ内容を規定しており、**ISO 16124** (Steel wire rod—Dimensions and tolerances) に準ずる形で、製品規格が引用できる共通規格を規定してはどうか。”との意見が出された。審議の結果、今後の課題として、共通規格の制定を検討していくこととした。

4 主な改正点

今回の主な改正点は、次のとおりである。

- a) 用語及び定義 (箇条 3) この箇条を追加し、この規格で用いる主な用語及び定義は、**JIS G 0202** 及び **JIS G 0203** を引用した。

- b) 種類の記号 (箇条 4) “種類の記号の末尾に K を付記することは、めっき線の線材の場合、鋼中に脱酸剤として添加されるけい素が、めっき被膜形成に影響を及ぼすことを背景としている。” ことを、注記に追加した [解説の箇条 3 a) 1) 参照]。
- c) 製造方法 (箇条 5) 線材は、キルド鋼又はリムド相当鋼とすることを追加した [解説の箇条 3 b) 参照]。
- d) 注文者によって提示される情報 (箇条 12) 鋼材の ISO 規格及び ASTM 規格では、個別の鋼材規格において具体的な提示情報が規定されている。この情報は、製造業者にとって、製品の要求事項を明確化するという品質管理の出発点であること、並びに ISO 683-1:2016 及び ISO 683-3:2022 との整合化につながることから、注文者への要求事項として、製造に着手するために必要な情報の提示を規定することを、個別の鋼材 JIS 全体に展開する方針を決定した。

この方針に基づいて、この箇条を追加し、注文者は、注文時に少なくとも、種類の記号及び径を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならないことを規定した。

5 JIS 素案作成及び JIS 案審議委員会の委員会構成表

JIS 素案作成 (産業標準作成委員会 WG) 及び JIS 案審議委員会 (産業標準作成委員会) の委員会構成表を、次に示す。

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格検討会			
F01.04 特殊鋼・棒線分科会 (産業標準作成委員会 WG) 構成表 (2023 年 8 月現在)			
	氏名		所属
(主査) (委員)	玉 田 基		一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター
	大 中 一 徳		大同特殊鋼株式会社技術企画部
	成 田 基		愛知製鋼株式会社品質保証部
	飯 野 雅 之		株式会社伊藤製鐵所本社技術サービス部
	鈴 木 啓 泰		王子製鉄株式会社生産技術部
	若 月 輝 行		大阪製鐵株式会社商品企画部
	上 道 雅 丈		共英製鋼株式会社本社生産企画部
	斎 藤 隆		株式会社神戸製鋼所線材条鋼商品技術部
	浅 成 修		合同製鐵株式会社姫路製造所技術管理部
	永 野 慎 一		山陽特殊製鋼株式会社品質保証部
	時 乗 健 次		JFE スチール株式会社棒線事業部棒線企画部
	佐 藤 真		JFE 条鋼株式会社技術部兼品質保証部
	阿 部 康 晴		東京鐵鋼株式会社
	谷 口 潤		トピー工業株式会社スチール事業部品質保証部
	西 山 寛		西日本鋼業株式会社
	桃 崎 宏 之		西日本鋼業株式会社製品営業部
	竹 内 俊 哉		日本金属株式会社技術部門技術部
	深 水 秀 範		日本製鉄株式会社品質保証部
	小 山 隆 治		日本製鉄株式会社棒線技術部
	洲 崎 恒 年		日本製鉄株式会社薄板技術部
(関係者)	村 崎 拓 哉		株式会社プロテリアル金属材料事業本部特殊鋼統括部
	知 野 克 彦		三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社品質保証室
	伊 藤 実		経済産業省産業技術環境局国際標準課

12
G 3505 : 2024 解説

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会）
構成表（2023 年 12 月現在）

	氏名			所属
(委員長)	榎	学		東京大学
(副委員長)	緒 形 俊 夫			国立研究開発法人物質・材料研究機構
	田 中 龍 彦			東京理科大学名誉教授
	藤 原 弘 次			EMF 応用計測（非破壊試験専門家）
(委員)	林	央		元国立研究開発法人理化学研究所
	沖	佑 典		国立研究開発法人建築研究所
	桑 原 利 彦			東京農工大学大学院
	富 山 禎 仁			国立研究開発法人土木研究所
	森 山 勉			一般社団法人日本アルミニウム協会
	堤 紳 介			一般財団法人日本規格協会
	熊 井 勝 敏			日本検査キューエイ株式会社
	藤 井 勉			一般社団法人日本試験機工業会
	栗 原 正 明			一般社団法人日本伸銅協会
	小 野 昭 紘			公益社団法人日本分析化学会
	藤 田 栄			北海道大学
	山 口 栄 輝			公益社団法人土木学会（九州工業大学）
	種物谷 宣 高			高圧ガス保安協会
	山 田 哲			一般社団法人日本建築学会（東京大学大学院）
	小野田 光 芳			線材製品協会（日鉄 SG ワイヤ株式会社）
	松 本 和 幸			一般財団法人日本海事協会
	辻 村 寿 彦			日本金属継手協会
	桜 井 英 裕			一般社団法人日本鋼構造協会
	近 藤 隆 明			一般社団法人日本自動車工業会（日産自動車株式会社）
	相 川 卓 洋			公益社団法人日本水道協会
	河 口 誠 司			一般社団法人日本機械工具工業会（株式会社不二越）
	富 永 公 彦			一般社団法人火力原子力発電技術協会（三菱重工業株式会社）
	酒 井 英 典			株式会社神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門技術企画部
	中 澤 晋			JFE スチール株式会社品質保証部
	尾 郷 顕			大同特殊鋼株式会社技術企画部
	荒 井 和 弘			日本製鉄株式会社品質保証部
(関係者)	富 永 和 也			経済産業省製造産業局金属課
	長 靖 朗			国土交通省大臣官房技術調査課
	小 原 拓			国土交通省住宅局建築指導課参事官（建築企画担当）付
	伊 藤 実			経済産業省産業技術環境局国際標準課
(幹事)	玉 田 基			一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター

（執筆者 玉田 基）

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは, 当協会の電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには, 関係先への確認
等が必要なケースがございますので, 多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は, 次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に, 正誤票 (PDF 版, ダウン
ロード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には, お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行された
場合, お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は, 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS G 3505
軟鋼線材

令和 6 年 4 月 22 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 朝 日 弘

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル
<https://www.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (050)1742-6187
関 西 支 部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (050)1742-6191
広 島 支 部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (050)1742-6215
福 岡 支 部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (050)1742-6229

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Low carbon steel wire rods

JIS G 3505 : 2024

(JISF)

Revised 2024-04-22

Investigated by
Accredited Standards Development Organization

Published by
Japanese Standards Association

ICS 77.140.60;77.140.65

Reference number : JIS G 3505:2024(J)