

油漆配套

船厂: 舟山大神洲造船有限公司
工程: 13000DWT

日期: 2025.02.19



部位/油漆名	油漆代码	颜色代码	面积(M2)	固体含量(%)	干膜厚(mic)	湿膜厚(mic)	理论涂布率(SQM/L)	损耗系数	实际涂布率(SQM/L)	用量(L)	稀释剂型号
1. Location : Flat bottom of outside shell 水线下船体外板平底											
Jotaprime 510, Alu.red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	2,238	75	125	167	6.00	2.0	3.00	746	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	2,238	75	125	167	6.00	2.0	3.00	746	Thinner No. 17 17号稀释剂
Safeguard Plus, Plum 乙稀环氧漆, 米红色	0RX	PLM	2,238	56	75	134	7.47	2.0	3.74	598	Thinner No. 17 17号稀释剂
A/F Seaforce Active, Light Red 无锡自抛光防污漆, 浅红	0TX	LRD	2,238	59	75	127	7.87	1.8	4.37	512	Thinner No. 7 7号稀释剂
A/F Seaforce Active, Dark Red 无锡自抛光防污漆, 深红	0TX	DRD	2,238	59	75	127	7.87	1.8	4.37	512	Thinner No. 7 7号稀释剂
			小计		475					3,114	
2. Location : Vertical side of outside shell 水线下船体外板直底											
Jotaprime 510, Alu.red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	2,595	75	125	167	6.00	2.0	3.00	865	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	2,595	75	125	167	6.00	2.0	3.00	865	Thinner No. 17 17号稀释剂
Safeguard Plus, Plum 乙稀环氧漆, 米红色	0RX	PLM	2,595	56	75	134	7.47	2.0	3.74	694	Thinner No. 17 17号稀释剂
A/F Seaforce Active, Light Red 无锡自抛光防污漆, 浅红	0TX	LRD	2,595	59	110	186	5.36	1.8	2.98	871	Thinner No. 7 7号稀释剂
A/F Seaforce Active, Dark Red 无锡自抛光防污漆, 深红	0TX	DRD	2,595	59	110	186	5.36	1.8	2.98	871	Thinner No. 7 7号稀释剂
			小计		545					4,166	
3. Location : Topside including bulwark outside 水线以上船体外板 (包括舷墙外表面)											
Jotaprime 510, Alu.red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	930	75	125	167	6.00	2.0	3.00	310	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	930	75	125	167	6.00	2.0	3.00	310	Thinner No. 17 17号稀释剂
Hardtop XP, STD Colour 脂肪族聚氨酯面漆, 标准色	0UV	ORANGE	930	63	100	159	6.30	2.0	3.15	295	Thinner No. 10 10号稀释剂
			小计		350					915	
4. Location : Ship name, marking 船名、船籍及吃水标志等											
Pioneer Topcoat C, STD Colour 低VOC内烯胺面漆, 标准色	6J9		50	57	50	88	11.40	2.0	5.70	9	Thinner No. 7 7号稀释剂
			小计		50					9	
5. Location : main deck, bulwark inside, weather deck, hatch coaming exposed area 主甲板、舷墙内表面、船楼甲板、舱口围裸露表面											
Jotaprime 510, Alu.red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	5,400	75	125	167	6.00	2.0	3.00	1,800	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	5,400	75	125	167	6.00	2.0	3.00	1,800	Thinner No. 17 17号稀释剂
Hardtop XP, STD Colour 脂肪族聚氨酯面漆, 标准色	0UV		5,400	63	100	159	6.30	2.0	3.15	1,714	Thinner No. 10 10号稀释剂
			小计		350					5,314	

油漆配套

船厂:舟山大神洲造船有限公司
工程:13000DWT

日期: 2025.02.19



部位/油漆名	油漆代码	颜色代码	面积(M2)	固体含量(%)	干膜厚(mic)	湿膜厚(mic)	理论涂布率(SQM/L)	损耗系数	实际涂布率(SQM/L)	用量(L)	稀释剂型号
6.Location : Deckhouse inside甲板室内部											
Pilot QD Primer Plus, Grey 厚浆型改性醇酸底漆, 灰色	0Z6	GRE	1,200	56	80	143	7.00	2.0	3.50	343	Thinner No. 7 7号稀释剂
Pilot II, STD Colour 醇酸面漆, 标准色	0FN		1,200	48	40	83	12.00	2.0	6.00	200	Thinner No. 2 2号稀释剂
小计					120					543	
7.Location : Ballast water tank 压载水舱											
Jotaprime 510, Alu red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	17,442	75	160	213	4.69	2.0	2.35	7,422	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	17,442	75	160	213	4.69	2.0	2.35	7,422	Thinner No. 17 17号稀释剂
小计					320					14,844	
8.Location : Fresh water tank淡水舱											
Jotacote F60, White 环氧底漆F60, 白色	5CJ	IBH	1,500	60	50	83	12.00	2.0	6.00	250	Thinner No. 17 17号稀释剂
Tankguard 412, White 佐敦牌无溶剂环氧饮水舱专用漆, 白色	0UH	001	1,500	100	300	300	3.33	2.0	1.67	898	Thinner No. 28 28号稀释剂
小计					300					1,148	
9.Location : Bilge well, dirty oil tank etc.污水井、油污水舱生活污水舱											
Jotaprime 510, Alu red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	1,800	75	125	167	6.00	2.0	3.00	600	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	1,800	75	125	167	6.00	2.0	3.00	600	Thinner No. 17 17号稀释剂
小计					250					1,200	
10.Location : Void space and confendam of bulkhead空舱, 横隔舱											
Jotaprime 510, Alu red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	3,800	75	100	133	7.50	2.0	3.75	1,013	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	3,800	75	100	133	7.50	2.0	3.75	1,013	Thinner No. 17 17号稀释剂
小计					200					2,026	
11.Location : FO tank, MDO tank etc燃油舱、柴油舱、污滑油舱、燃油污油舱、燃油溢流舱燃油舱											
Jotun Inhibitive Oil 佐敦防锈油	2L9	CLR	1,600	50	25	50	20.00	2.0	10.00	160	Thinner No. 2 2号稀释剂
小计					25					160	
12.Location : Engine room above flower plate, ER casing inside机舱花钢板上, 机舱棚等壁板天花板											
Pilot QD Primer Plus, Grey 厚浆型改性醇酸底漆, 灰色	0Z6	GRE	4,800	56	80	143	7.00	2.0	3.50	1,371	Thinner No. 7 7号稀释剂
Pilot II, STD Colour 醇酸面漆, 标准色	0FN		4,800	48	40	83	12.00	2.0	6.00	800	Thinner No. 2 2号稀释剂
小计					120					2,171	
13.Location : ER under the flower plate tanktop机舱花钢板以下内底											
Jotaprime 510, Alu red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	1,500	75	100	133	7.50	2.0	3.75	400	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	1,500	75	100	133	7.50	2.0	3.75	400	Thinner No. 17 17号稀释剂
小计					200					800	

油漆配套

船厂:舟山大神洲造船有限公司
工程:13000DWT

日期: 2025.02.19



部位/油漆名	油漆代码	颜色代码	面积(M2)	固体含量(%)	干膜厚(mic)	湿膜厚(mic)	理论涂布率(SQM/L)	损耗系数	实际涂布率(SQM/L)	用量(L)	稀释剂型号
14.Location : Code store and battery room冷库、电池间											
Jotaprime 510,Alu.red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	200	75	100	133	7.50	2.0	3.75	53	Thinner No. 17 17号稀释剂
Penguard FC, STD Colour 环氧漆FC, 标准色	0UW	GRN	200	62	100	161	6.20	2.0	3.10	65	Thinner No. 17 17号稀释剂
小计					200					118	
15.Location : Accommodation and ER casing outside上层建筑、机舱棚外表面											
Jotaprime 510,Alu.red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	4,000	75	125	167	6.00	2.0	3.00	1,333	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	4,000	75	125	167	6.00	2.0	3.00	1,333	Thinner No. 17 17号稀释剂
Hardtop XP, STD Colour 脂肪族聚氨酯面漆, 标准色	0UV		4,000	63	50	79	12.60	2.0	6.30	635	Thinner No. 10 10号稀释剂
小计					300					3,301	
16.Location : Accommodation and ER casing inside (insulation)上建内部, 机舱棚围壁及顶(有绝缘)											
Pilot QD Primer Plus, Grey 厚浆型改性醇酸底漆, 灰色	0Z6	GRE	4,000	56	80	143	7.00	2.0	3.50	1,143	Thinner No. 7 7号稀释剂
小计					80					1,143	
17.Location : Accommodation,funnel and ER casing inside (No insulation)上建内部, 机舱棚、烟囱内部围壁及顶(无绝缘)											
Pilot QD Primer Plus, Grey 厚浆型改性醇酸底漆, 灰色	0Z6	GRE	1,200	56	80	143	7.00	2.0	3.50	343	Thinner No. 7 7号稀释剂
Pilot II, STD Colour 醇酸面漆, 标准色	0FN		1,200	48	40	83	12.00	2.0	6.00	200	Thinner No. 2 2号稀释剂
小计					120					543	
18.Location : Accommodation inside floor and cementing上建内部房间地板(有敷料)											
No Painting											
19.Location : Accommodation inside floor no cementing上建内部房间地板(无敷料)											
Pilot QD Primer Plus, Grey 厚浆型改性醇酸底漆, 灰色	0Z6	GRE	800	56	80	143	7.00	2.0	3.50	229	Thinner No. 7 7号稀释剂
Pilot II, STD Colour 醇酸面漆, 标准色	0FN		800	48	40	83	12.00	2.0	6.00	133	Thinner No. 2 2号稀释剂
小计					120					362	
20.Location : Mast, post, davit and pedestal on weather deck桅杆、艇吊等											
Jotaprime 510,Alu.red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	350	75	125	167	6.00	2.0	3.00	117	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	350	75	125	167	6.00	2.0	3.00	117	Thinner No. 17 17号稀释剂
Hardtop XP, STD Colour 脂肪族聚氨酯面漆, 标准色	0UV		350	63	50	79	12.60	2.0	6.30	56	Thinner No. 10 10号稀释剂
小计					300					290	
21.Location : Funnel outside烟囱外表面											
Jotaprime 510,Alu.red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	600	75	100	133	7.50	2.0	3.75	160	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	600	75	100	133	7.50	2.0	3.75	160	Thinner No. 17 17号稀释剂
Hardtop XP, STD Colour 脂肪族聚氨酯面漆, 标准色	0UV		600	63	50	79	12.60	2.0	6.30	95	Thinner No. 10 10号稀释剂
小计					250					415	

姚建

油漆配套

船厂:舟山大神洲造船有限公司
工程:13000DWT

日期: 2025.02.19



部位/油漆名	油漆代码	颜色代码	面积 (M2)	固体含量 (%)	干膜厚 (mic)	湿膜厚 (mic)	理论涂布率 (SQM/L)	损耗系数	实际涂布率 (SQM/L)	用量 (L)	稀释剂型号
22.Location : Bare and galvanized steel pipes, supports, trays, etc. 甲板上碳钢管和镀锌管、支架、托架等											
Jotaprime 510, Alu red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	1,200	75	100	133	7.50	2.0	3.75	320	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	1,200	75	100	133	7.50	2.0	3.75	320	Thinner No. 17 17号稀释剂
Hardtop XP, STD Colour 脂肪族聚氨酯面漆, 标准色	0UV		1,200	63	50	79	12.60	2.0	6.30	190	Thinner No. 10 10号稀释剂
			小计		250					830	
23.Location : Oil and water drip tray 集油盘、集水盘											
Jotaprime 510, Alu red 通用环氧漆510, 铝红色	0WM	ART	1,000	75	100	133	7.50	2.0	3.75	267	Thinner No. 17 17号稀释剂
Jotaprime 510, Grey 通用环氧漆510, 灰色	0WM	GRE	1,000	75	100	133	7.50	2.0	3.75	267	Thinner No. 17 17号稀释剂
			小计		200					534	
24.Location : Thermal oil heater/Steam boiler uptake and exhaust pipe outside Bare steel part 加热高温管系											
Aluminium Paint H. R., Alu 铝粉耐热漆, 铝色	0BL	ALU	300	45	25	56	18.00	2.0	9.00	33	Thinner No. 2 2号稀释剂
Aluminium Paint H. R., Alu 铝粉耐热漆, 铝色	0BL	ALU	300	45	25	56	18.00	2.0	9.00	33	Thinner No. 2 2号稀释剂
			小计		50					66	
Note: Under insulation -No Painting 稀释剂											
Thinner No. 2 2号稀释剂	092202									234	
Thinner No. 7 7号稀释剂	092207									930	
Thinner No. 10 10号稀释剂	092210									449	
Thinner No. 17 17号稀释剂	092217									4,856	
Thinner No. 28 28号稀释剂	092228									135	
			小计							6,603	
			总计							50,615	

注意:
1. 稀释剂用量暂以油漆用量的15%计算
2. 此项目需要符合PSPC

2025.02.19

2025.02.20