ICS 97.195
Y 88

DB

山 西 省 晋 中 市 地 方 标 准

DB1407/T 008—2019

平遥推光漆器技术规范

2019－12－25 发布　　2020－01－25 实施

晋中市市场监督管理局　　发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　要求 3
5　检验方法 5
6　标志、包装、运输和贮存 6
附录 A（资料性附录）　平遥推光漆器常用的工艺技法 7

前　言

本标准编写按照 GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

本标准制定时，主要技术指标参照GB/T 30417-2013《漆器通用技术要求》确定。

本标准由平遥县市场监督管理局、平遥县城镇集体工业联合社提出。

本标准起草单位：平遥县薛氏漆艺研究院、平遥县中秀漆艺设计室、平遥县唐都推光漆器有限公司、平遥县永隆漆艺有限公司、平遥县顺城路贾兴林推光漆器工作室、平遥县恒隆泰漆艺有限公司。

本标准主要起草人： 薛生金、张锦、梁中秀、薛晓东、师新坚、王中凯、阴建平、贾兴林、雷天勇、房晶、刘金海、胡晓明、田宁东、梁文婷、刘俊平、刘　瑛。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准为首次发布。

平遥推光漆器技术规范

1 范围

本标准规定了平遥推光漆器的术语和定义、要求、检验方法以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于运用传统平遥推光漆器大漆髹饰技艺设计、生产的，可供陈设、欣赏、实用、收藏的平遥推光漆器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1931 木材含水率测定方法

GB/T 3324 木家俱通用技术条件

GB/T 9288 金合金首饰 含金量的测定 灰吹法（火试金法）

GB/T 11887 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

GB/T 14703 生漆

GB/T 17832 银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法（电位滴定法）

GB/T 18043 首饰 贵金属含量的检测 X射线荧光光谱法

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 22792.2 办公家具 屏风 第2部分：安全要求

GB/T 30417 漆器通用技术要求

QB/T 1950 家具表面漆膜耐盐浴测定法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

平遥推光漆器

采用传统平遥推光漆髹饰技艺，选用生漆（国漆、大漆、土漆），植物桐油，各种入漆矿物质、植物颜料，金箔、银箔、金粉、银粉、蛋壳、螺钿片、骨石等，在各种胎体上经髹、磨、推、擦进行绘、勾、堆、贴、搜、洒、沥、擦、刻等工艺技法制成的漆艺品。

3.2

胎骨（胎体）

选用脱水后的椴、松、樟等不易变形的木料以及三合板、五合板、多层板、高密度板材、脱胎等，经加工成的胎体。

3.3

裱布

防止漆器缩肩、显肩、开肩、裂缝，大型屏风，较大面积的柜、箱、挂屏、转角多弯、异型结口多的胎体需裱布，布选用不同密度的纱布。

裱布方法分为三种，生漆刮裱<高档>、无醛白乳胶裱<一般>、发制猪血裱<一般>。

3.4

腻子（灰浆）

腻子分为三种，生漆加土籽粉（属高档，仿古，室外匾额用）、发制猪血加优质滑石粉加少量漆加砖灰（较好）、无醛白乳胶加滑石粉加少量漆（一般）。

3.5

灰胎

根据不同要求，在胎体上逐道刮灰，由粗灰到细灰，每道灰浆干固后须用砂布和水砂打磨，直至胎面平整。

3.6

髹漆（上漆）

使用专用工具（漆栓）用生漆或色漆涂饰器物。

3.7

擦漆

用丝绵等软体材料或手指蘸大漆反复擦涂漆面的技法。

3.8

推光

在已经完成上灰的胎体上，逐道髹生漆（或色漆）。荫干后需用不同目数的水砂蘸水打磨，至少需髹漆四道或以上，最后一道需用2000目以上打倒茬的水砂精细打磨，最后用棉花蘸麻油均擦漆面。遍洒水漂砖灰用手掌反复推擦，直至漆面发热，光泽均匀，光洁照人。

3.9

罩漆（罩明）

用精炼的熟漆，复罩已完成图纹的漆面，成为“漆下彩”，或罩明后干透再推光，称为罩漆推光的技法。

3.10

生漆（国漆、大漆、土漆）

从漆树皮层人工采割的天然树脂。

3.11

精制生漆

生漆经活化漆酶，氧化聚合，脱水，精细过滤等工艺过程精制加工而成的制品。

3.12

胚油（熟桐油）

生桐油（植物桐油）经逐渐加温排烟熬制（最高260℃）而成的制品。

3.13

熟漆

由精制生漆与胚油按比例调配而成，经与入漆色料研磨，可进行彩、勾、贴、搜、罩等工艺的制品。

3.14

入漆色料

银硃、钛白、石黄、耐晒黄、钛青兰、钛青绿、煤黑、桃红等可入大漆的色料。

4 要求

4.1 原辅材料要求

4.1.1 原材料要求

4.1.1.1 木材

各种规格板材应在自然环境中码放半年以上，再入烤窑烘干两周，含水率15%以下。陈年老旧木除外。用于平遥推光漆器生产的木材应符合GB/T 3324的规定。

4.1.1.2 生漆

用于平遥推光漆器生产的生漆应符合GB/T 14703的规定。

4.1.1.3 精制生漆

用于平遥推光漆器生产的精制生漆应符合GB/T 30417的规定。

4.1.2 主要辅助材料要求

主要辅助材料质量指标应符合表1的要求。

表1　主要辅助材料要求

序号	检验项目		标准
1	赤金箔（库金）	含金量/%	96-99
2	二黄金	含金量/%	≧74
3	仿金箔	外观	无色差，无破损；每 20cm² 不应有大于 1mm² 的砂眼
4	银箔	含银量/%	99±1
5	铝箔	外观	无色差，无破损；每 20cm² 不应有大于 1mm² 的砂眼
6	金粉	粒径/μm	≦96
7	银粉	粒径/μm	≦96
8	蛋壳	品种	鸡、鸭、鸽子、鹌鹑等蛋壳自选
9	骨石镶嵌	外观	石料宜选用寿山石、青田石等，要求色泽绚丽、雅致
10	螺钿片	厚度/mm	宜选蚌壳夜光贝、鲍鱼壳等，厚度 0.8-1.5

4.2　技术要求

4.2.1　外观质量要求

外观质量要求应符合表2的要求。

表2　外观质量要求

序号	项目	要求标准
1	推光漆面工艺	漆面坚硬平整，漆层饱满，无栓棱，无流挂，无痱粒、痕，无露底。光泽均匀，温润，内黑反底平整光洁，无外伤。
2	彩绘工艺（包括堆鼓，三金三彩，平涂打色，沥金、银、螺，沥粉，罩漆，平金开黑等）	色彩协调不跳色，古朴大方，阴阳过渡自然，线条流畅精美，金色饱满，堆鼓圆滑，罩漆面亮丽平润，无明显痱粒。沥金、银、螺播撒过渡自然，边缘整洁，层次分明。
3	金属饰件	装订合理稳固，饰件表面无膨胀，剥落，锈斑，失光等缺陷，装订无漏钉，闭合顺畅，饰件棱角平滑。

4.2.2　艺术效果

艺术效果要求应符合表3的要求。

表3　艺术效果

序号	项目	要求
1	人物	姿态优美、开脸表情生动、顾盼有神、人体结构比例合理、主宾相适应
2	山水	气韵生动、布局合理、有远近、山水有皴法、有层次、树叶点法有变
3	花鸟鱼虫	构图有势、线条有力、色彩鲜而不跳、鸟形自然活泼有式
4	动物	活泼有致、类别清楚、配景相符
5	图案、纹饰	线条流畅、活泼，边框和主题相称、符合图案构成原理
6	漆画	漆艺浓厚、有漆趣、漆味，有创新

4.2.3　主要尺寸及偏差

主要尺寸及偏差应符合表4的要求。

表4　主要尺寸及偏差

项目			允许误差
木胚尺寸/mm	≥2000		±3.5
	1000-2000		±2.5
	＜1000		±1.5
凹度/mm	纵向	≥2000	＜3
	横向	≤500	＜1

4.3　安全性要求

平遥推光漆器的安全性应符合GB 22792.2的要求。

4.4　有害物质限定

平遥推光漆器的有害物质限量应符合GB 18584的规定。食器类漆器应符合国家餐具类卫生安全标准要求。

5　检验方法

5.1　原辅材料检验

5.1.1　原材料检验

5.1.1.1　木材

按GB/T 3324中6.3的规定执行。木材含水率按GB/T 1931的规定执行。

5.1.1.2　生漆

按GB/T 14703的规定执行。

5.1.1.3　精制生漆

按GB/T 30417附录A的规定执行。

5.1.2　主要辅助材料检验

5.1.2.1　外观

应在自然光下或光照强度为3001 x-6001 x范围内的近似自然光（例如40 W日光灯）下，视距为700 mm-1000 mm内，用目测的方法进行。

5.1.2.2　含金量

按GB/T 9288的规定执行。

5.1.2.3　含银量

按GB/T 17832、GB/T 11887和GB/T 18403的规定执行，GB/T 17832为仲裁检验方法。

5.1.2.4 粒径

使用对应网筛进行检验。

5.2 成品检验

5.2.1 外观质量、艺术效果

应在自然光下或光照强度为3001 x-6001 x范围内的近似自然光（例如40 W日光灯）下，视距为700 mm-1000 mm内，用目测、手摸的方法进行。存在争议时由3人共同检验，以多数相同结论为检验结果。

5.2.2 主要尺寸及偏差

按GB/T 3324的规定执行。

5.3 安全性

按GB 22729.2的规定执行。

5.4 有害物质限量

按GB 18584的规定执行。

6 标志、包装、运输和贮存

6.1 标志

产品标识至少应包括以下内容：

a) 产品名称、规格型号；
b) 检验合格证，执行标准号；
c) 生产单位或工作室名称、地址、电话；
d) 在漆器表面上应注明“大漆”，可注明作者姓名或字号（或用图章形式展示）。

6.2 包装

产品应有必要的防磕碰、划伤和污损的合适包装（包括箱、盒、袋等）。

6.3 运输

产品在运输过程中应有防雨淋、摔、碰、压等措施。

6.4 贮存

产品应存放在有防止污染、受潮、暴晒、压损等措施的库房内。

附 录 A
（资料性附录）
平遥推光漆器常用的工艺技法

A.1 擦色：

平遥推光漆器彩绘工艺前身。用棉团在胚油涂层上擦铅粉，再分片擦色料，最后黑理或金理的一种老工艺。

A.2 彩绘描金：

在漆面上施彩，堆鼓，勾线，贴金，开黑、提金，皴等的工艺技法。

A.3 堆鼓：

用特别调制的堆鼓液，对图纹进行堆积，分平堆、高堆、分层次堆，显示立体感的技法。

A.4 平金开黑：

在漆面上用各色金箔贴出物象后，采用彩、开、提、皴、拍敷等工艺完成作品的技法。

A.5 金理：

采用各种金箔贴出物象、图案，用勾、贴、堆、点、搜、开的工艺使作品呈显金碧辉煌的技法。

A.6 沥金、沥银、沥螺：

采用不同目数的金、银、螺的肖粒对表现对象或图纹经涂漆后分层次疏密撒播，再罩漆，干透后金理或开黑，最后罩明或上漆推光的技法。

A.7 三金三彩：

用赤金、二黄金、泥金三种金，以及红色、黄色、蓝色三原色（或复色），线面交替互衬图纹物象，并用开、勾、点、鼓、皴、沥等工艺完成作品的技法。

A.8 骨石镶嵌：

将青田石，骨片，螺钿片等大自然原料雕刻出各种人物，花鸟等图象，贴嵌于漆器上的一种技法。

A.9 贴蛋壳：

把蛋壳按图象贴于漆地上，显示出蛋壳在匠心的操作排列中呈现的肌理美的一种艺术美技法。

A.10　嵌螺钿：

将形态各异的螺钿片图象镶嵌在漆面上，或用灰浆陷埋在胎骨上，然后上漆推光的技法。

A.11　雕填：

在漆面上用刀针刻划出阴纹，再填入金、银或色漆的工艺技法。

A.12　漆画：

适合现代人审美理念，选用髹、彩、晕、雕、刻、堆、嵌、撒、推、磨、揩等技法，展显不同景物，并显示独道的漆趣，漆味的一种工艺技法。