BASE POLYFIX FF

Producto para la fabricación de agentes de fijación de colorantes directos, reactivos y sulfurosos exento de formaldehído.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- En todos los artículos que las diversas legislaciones no permitan el uso de formol.
- Aumenta la solidez al lavado, sudor y al agua de colorantes directos y reactivos.
- Afecta muy poco a la solidez en la luz, lo que representa una ventaja frente a los fijadores que contienen formol.
- Puede ser aplicado por agotamiento y foulardado.
- Su utilización como tratamiento final en las tinturas con colorantes reactivos de matices intensos o problemáticos permite reducir el tiempo de lavado y el consumo de agua y energía con una notable mejora de las solideces, en especial al sudor y al planchado húmedo.
- Elevada estabilidad en un amplio rango de pH, haciendo posible su aplicación en procesos a la continua posteriores a la tintura con colorantes reactivos o sulfurosos.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Amarillento
Materia activa:	60%.
Composición:	Solución acuosa de polietileno / poliamina.
Carácter iónico:	Catiónico.
pH al 10 %:	6,5 ± 1.
Solubilidad:	En agua fría, en todas proporciones.
Estabilidad a electrolitos:	Buena.

APLICACIÓN

Colorantes directos:

0’4 - 1 % **BASE POLYFIX FF**

15 - 30 minutos a 40 - 60 ºC, pH 6 - 7.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

Colorantes reactivos:

Agotamiento

0,2 – 1 % **BASE POLYFIX FF**

15 minutos a 45 - 60 ºC.

Proceso Foulard/Rame:

2 - 10 cc/l. **BASE POLYFIX FF**

Aprox. 1 % sobre tejido.

Fijado y suavizado simultáneos:

Este proceso que permite el ahorro de tiempo nos da la posibilidad de optar según preferencias:

- Si se prioriza el tacto debe incorporarse primero al baño el suavizante y después de 10 minutos añadir la **BASE POLYFIX FF** antes de iniciar el calentamiento del baño.

- En el caso de que el fijado del colorante sea el efecto primordial se incorpora la **BASE POLYFIX FF** al principio del proceso, añadiendo el suavizante 10 minutos después, ya sea en frío o al 60ºC.

Desmontado: B 1:10

1 – 4 gr/l POLYTOL 644 Polvo

pH 9 – 10 NaOH

50 – 100 gr/l. SO_4Na_2 Anh. (Aumenta la eficacia del desmontado).

30 minutos a 98 ºC.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.