BASE POLYGAL ALBI

Auxiliar de jabonado con características dispersantes para el tratamiento posterior de tinturas y estampados.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Jabonado de colorantes reactivos tanto en procesos continuos como discontinuos.
- Aplicable en los procesos de lavado reductor posterior a la tintura con colorantes dispersos.
- Está especialmente indicado para el tratamiento posterior de artículos de poliéster-lycra, mejorando la solidez al lavado con disolventes
- Su alto poder dispersante y antirredepositante lo hace altamente efectivo en el lavado posterior a tinturas realizadas con colorantes tina y sulfurosos.
- Es asimismo adecuado para el lavado posterior de estampados realizados con colorantes solubles.
- Dada su efectividad y alta concentración es efectivo incluso a dosis reducidas.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Pasta.
Composición:	Éter poliglicólico de amina grasa modificado
Carácter iónico:	Ligeramente catiónico
pH al 10%:	6,5 ± 1
Solubilidad:	Buena con agua fría en todas proporciones.
Compatibilidad	
Aniónicos:	Buena.
No iónicos:	Buena.
Catiónicos:	Buena

APLICACIÓN

Lavado reductor de poliéster y sus mezclas

0’1 – 0,3 gr/l	**BASE POLYGAL ALBI**
0’2 – 1 gr/	Reductor H-113
2 – 4 gr/l	Carbonato Sódico
	15 minutos A 50ºC

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

Jabonados a la continua de reactivos, tina, sulfurosos

0,1 – 0,3 gr/l **BASE POLYGAL ALBI**

A la temperatura y en combinación con los productos específicos en cada proceso

Jabonado de reactivos:

Aclarar agua fría para eliminar la sal.
Aclarar agua caliente.
Jabonado: 0'15 – 0,3 gr/l. **BASE POLYGAL ALBI**
20 minutos a 100 ºC.
Vaciar, si es preciso se puede repetir el proceso
Aclarado caliente y frío.

Lavado reductor posterior mezclas poliéster/lycra

2 – 4 gr/l REDUCTOR H-113
3 – 5 gr/l Sosa caústica 50%
0,1 – 0,5 gr/l **BASE POLYGAL ALBI**
20 minutos a 80-90ºC

Jabonado reactivos (Estampación)

Agua fría 0,25 – 0,5 gr/l **BASE POLYGAL ALBI**
Agua 100 ºC 0,25 – 0,5 gr/l **BASE POLYGAL ALBI**
Repetir baño si es necesario
Aclarar con agua 50 ºC
Aclarar con agua fría

DILUCIÓN

Este producto suele preparase para la aplicación industrial del 15 al 50% de materia activa.

Consultar proceso al servicio técnico de Industrias Polyvac

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.