BASE POLYTOL JET

Base igualador / dispersante para tintura de poliester y poliamida con colorantes dispersos. Posee propiedades detergentes. Utilizado para la fabricación del **POLYTOL JET**.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Por su nula formación de espuma puede emplearse en jets de alta turbulencia.
- Solubilizante de colorantes dispersos a alta temperatura, por lo que posee un buen poder igualador y de migración.
- Dispersante para tintura H.T.
- Posee poder detergente, principalmente a temperaturas entre 100 - 130 ºC, por lo que es idóneo para tintura y desgrasado simultáneo.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido amarillento-anaranjado.
Carácter químico:	Combinación de dispersantes, tensioactivos y solventes.
Carácter iónico:	Aniónico - No iónico.
Concentración:	100 %.
Peso especifico:	Aprox. 1.
Viscosidad a 20 ºC:	120 c.p.s (Brookfield 100 r.p.m.).
pH al 10%:	7 ± 1
Solubilidad en H_2O:	Soluble en frío, en todas las proporciones.
Estabilidad almacenaje:	Estable entre 0 - 40 ºC en envase cerrado.
Estabilidad	
Álcalis:	Buena hasta pH 11.
Ácidos:	Buena hasta pH 2.
Agua dura:	Buena hasta 37 º HF.
Electrolitos:	Buena.
Compatibilidad	
Aniónicos:	Buena.
Catiónicos:	Deben efectuarse ensayos previos, puede precipitar.
No iónicos:	Buena.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

APLICACIÓN DE POLYTOL JET

Tintura de poliester:

X	%	Colorante disperso
2	gr./l.	Sulfato amónico.
0,5 - 1	gr/l.	POLYTOL JET
		pH 5 - 5,5
		20 - 60 minutos a 130 ºC.

Igualación de tinturas:

2 - 4	gr./l.	POLYTOL JET
4	gr./l.	VAC NEOPORT PCT
		pH 5,5.
		60 minutos a 130 - 135 ºC.

DISOLUCIÓN PARA FABRICAR POLYTOL JET

BASE POLYTOL JET	58,8 %
H_2O	41,2 %
	100 %

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.